



ATLAS

UNI-GRUNT ULTRA

Концентрат глубокого проникновения для поглоняющих основ

- дозволяє контролювати перебіг робіт
- безумовно покращує зчеплення
- зменшує поглинальну здатність основи
- під підлогу, клеї, штукатурки, глазури, фарби та шпалери



У три рази більше безпеки

Правильно підготовлена основа є підставою успіху будь-якого будівельного проекту. Використання ґрунтовки ATLAS UNI-GRUNT ULTRA з дуже високим вмістом полімерної дисперсії гарантує підряднику безпеку та впевненість у тому, що подальші роботи будуть проводитися на основі:

- з оптимально зниженим водопоглинанням,
- з рівномірним поглинанням по всій поверхні,
- з забезпечення найкращого зчеплення з наступними шарами.

Властивості

Заґрунтовані основи мають рівномірну поглинаючу здатність і знижену поверхневу поглинаючу здатність, що забезпечує кращу адгезію наступних нанесених шарів.

Препарат проникає в основу і зв'язує зерна заповнювача, таким чином поверхнево зміцнюючи заґрунтований шар.

Ультра продуктивність - однієї упаковки 4 кг ATLAS UNI-GRUNT ULTRA достатньо для ґрунтування:

- 53 м² підлоги для укладання самовирівнюючих мас,
- 280 м² штукатурки для обробки стін, наклеювання керамічної плитки, гідроізоляція, кріплення теплоізоляції,
- 360 м² поверхні під фарбування і клеїти шпалери.

Спеціально підібраний пігмент забарвлює основу, дозволяючи контролювати хід роботи, коли ґрунтовка ще волога та коли вона висохне - отриманий колір не знижує покривну здатність.

Призначення

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - це ґрунтувальний препарат, призначений для різних типів поверхонь (стін, підлог, стель), всередині та зовні будівель.

Використовується для ґрунтування поверхонь перед виконанням підлог, кріпленням підлогових покриттів, штукатуренням, шпаклюванням, укладанням керамічної плитки, обклеюванням шпалерами та фарбуванням.

Залежно від виду робіт і місця нанесення ґрунтовку слід розріджувати згідно з рекомендаціями, описаними в розділі ГРУНТУВАННЯ.

Види основ - стандартні

цементні підлоги і стяжки	+
ангідритові стяжки	+
цементні та цементно-вапняні штукатурки та покриття	+
гіпсові штукатурки та покриття	+
полімерні покриття	+
стіни з коміркуватого бетону	+
стіни з цегли або силікатних блоків	+
стіни з цегли або керамічних блоків	+
стіни з гіпсових блоків	+

Види основ - нестандартні*	
цементні підлоги та стяжки з системою підігріву підлоги	+
ангідритні стяжки з системою підігріву підлоги	+
бетон	+
старі малярні покриття внутрішніми акриловими фарбами	+
відремонтовані поверхні, покриті шпаклівками та фарбами	+
існуючі керамічні та кам'яні облицювання	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT
тераццо	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT
ОСП	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT
стійкий лінолеум, ПВХ	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT
лаки для бетону	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT
покриття олійними фарбами	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT

* застосовується до всіх типів фінішних шарів, наведених у таблиці нижче, за винятком лакофарбових покриттів (через утворення шорсткої поверхні ATLAS ULTRAGRUNT).

Тип фінішного шару - слід ознайомитись з рекомендаціями виробника матеріалу фінішного шару щодо ґрунтування під ним	
облицювання які закріплюють цементним або гіпсовим клеєм	+
гідроізоляція	+
цементні підлоги та стяжки, ангідритні стяжки	+
цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки	+
клей для теплоізоляції	+
гіпсові, цементні та полімерні фінішні покриття	+
лакофарбові покриття з акрилових та латексних внутрішніх фарб	+
шпалери	+

Сфера застосування	
всередині будівель	+
зовні будівель	+
на горизонтальних поверхнях	+
на вертикальних поверхнях	+

Технічні характеристики

Густина емульсії	бл. 1,0 г/см ³
Температура поверхні та середовища під час роботи	від +5 °C до +30 °C
Початок подальших робіт після ґрунтування (в залежності від основи)	- через 15 хвилин: штукатурки, шпаклівки, силікатні блоки, газобетонні блоки - через 2 години: самовирівнююча підлога

Технічні вимоги

Ґрунт не класифікується як будівельний продукт.

Ґрунтування

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, вільною від пилу, бруду, масла, жиру та воску. Всі вільні, не зв'язані з основою шари повинні бути усунені перед нанесенням емульсії. У разі гіпсових штукатурок і ангідритних стяжок молочко, що утворилося під час затирання штукатурки, слід видалити.

Підготовка емульсії

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA виробляється у вигляді недефективної, готової до використання емульсії після розведення водою в наступних пропорціях:

- 1:3 під підлогове покриття
- 1:6 під клеї, гідроізоляція штукатурки та шпаклівку
- 1:8 під фарбу.

Не можна поєднувати її з іншими матеріалами, розбавляти або загущувати.

Ґрунтування

Наносити емульсію на основу валиком, пензлем або розпиленням тонким і рівним шаром. Подвійне ґрунтування слабких і сильно поглинаючих основ за технікою мокрим на мокре. У разі ґрунтування основ під підлогу, підготовлену емульсію необхідно налити на основу і рівномірно розподілити, не утворюючи калюж. Якщо після висихання основа все ще поглинає, слід повторити операцію ґрунтування.

Використання поверхні

Фарбування, наклеювання шпалер, наклеювання плитки тощо починати після висихання емульсії. Після висихання ґрунтовка повинна утворити матову поверхню. Час висихання залежить від температури і вологості повітря:

- 15 хвилин - штукатурки, силікатні блоки, газобетонні блоки
- 2 години - основи та підлоги

Витрата

Витрата робочого розчину в залежності від сфери застосування (див. таблицю в кінці документа):

- 0,1-0,2 кг/м²,
- 0,3 кг/м² для чорнової підлоги.

Упаковка

Пластикові контейнери:4 кг

Інформація щодо безпеки

2-бензізотіазол-3(2H)-он Може викликати алергічну реакцію шкіри. Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовувати захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту для очей/обличчя. При потрапленні на шкіру або волосся, негайно зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру струменем води або під душем. У разі подразнення шкіри або висипу, звернутися за медичною допомогою. Містить біоцидні продукти:

- Тетрагідро-1,3,4,6-тетракіс (гідроксиметил) імідазо [4,5-d] імідазол-2,5 (1H, 3H) -діон CAS: 5395-50-6
 - 2-метилоізотіазол-3(2H)-за CAS 2682-20-4
 - 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он CAS: 2634-33-5
- Дотримуватися інструкцій, описаних у Паспорті безпеки.

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - кат. A/h/FW - максимальний вміст ЛОС в продукті нижче 1,9 г / л, допустимий вміст ЛОС (VOC) 30 г/л.

Продукт має гігієнічний сертифікат Польського інституту гігієни.

Зберігання та транспортування

Перевозити та зберігати в правильно маркованій та щільно закритій оригінальній ємності. Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні. Уникати прямих сонячних променів, джерел

тепла, гарячих поверхонь і відкритого полум'я. Температура зберігання: від +5°C до +30°C. Не заморозувати. Перед застосуванням продукт потрібно розмішати. При додержанні вищезазначених умов відомості про будь-яку несприятливу взаємодію відсутні. Термін придатності становить 18 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Перед ґрунтуванням ретельно захистити всі прилеглі елементи, такі як вікна, дерев'яні вироби, вироби з листового металу тощо. Інструменти слід промити чистою водою одразу після використання.

Можливі плями емульсії можна видалити за допомогою ATLAS ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ФАРБАМИ, ГРУНТОМ, ШТУКАТУРКОЮ.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил, а також правил безпеки та гігієни праці. З дати видання цього технічного паспорта всі попередні стають недійсними. Документи, що супроводжують виріб, доступні за адресою www.atlas.com.pl.

Вміст технічного паспорта, а також використані в ньому символи та торгові назви є власністю Atlas sp. Z oo. Їхнє несанкціоноване використання буде каратися.

Дата оновлення: 2024-01-31

Детальні дані про розведення та продуктивність

Тип наступного шару	Пропорції розчину емульсія: вода	Витрата розчину	Витрата ATLAS UNI-GRUNT ULTRA	Продуктивність упаковки 4 кг
підлоги	1 : 3	бл. 0,3 кг/м²	бл. 0,075 кг/м²	53 м²
штукатурки, гідроізоляція, клей для плитки та теплоізоляції	1 : 6	бл. 0,1 кг/мм²	бл. 0,014 кг/м²	280 м²
шпаклівки, фарби	1 : 8	бл. 0,1 кг/м²	бл. 0,011 кг/м²	360 м²