

DOLINA NIDY**OMEGA****BIAŁA GIPSOWA
GŁADŹ
SZPACHŁOWA****OMEGA BALTAS GIPSINIS GLAISTAS**

- rankiniam ir mechaniniam naudojimui
- lengvas apdirbimas ir apdaila
- labai geras sukibimas
- optimalus kietumas
- veiksmingai padengiamas dažais

Klojamas
rankomisKlojamas
mechaniniu
būduNaudojimo
temperaturaEkologiškas
produktasEKO
technologija**PASKIRTIS**

- glaistymui atlikti ant sienų ir lubų
- naudoti rankiniu arba mašininu būdu
- rekomenduojama lyginti mineralinius paviršius, ypač gipso pagrindą (tinkus, gipso kartono plokštes, ProMonta tipo surenkamas plokštes), taip pat ant betoninių pagrindų, bei cemento ir cemento-kalkių tinko
- naudoti pastatų viduje

SAVYBĖS

- šiuolaikinė gipso apdaila pagaminta iš sintetinio gipso, turi mineralinių užpildų ir priedų, gerinančių masės darbinis parametrus
- dėl tinkamai parinktų priedų skiedinys yra labai gerai apdirbamas, plastiškas, lengvai tepamas ir taip pat labai gerai apdirbamas po sukietėjimo, t.y. šlifuojamas
- galima dengti naudojant mechaninius purškimo įrenginius, leidžia lengviau ir daug greičiau užtepti glaistą lyginant su tradiciniu būdu
- galutinis efektas naudojant OMEGA glaistą – idealiai lygus baltos, vienodos spalvos paviršius, kuris yra puikus pagrindas dažymui ar tapetavimui
- gipso sluoksnis teigiamai veikia pastato naudotojų sveikatą ir savijautą, užtikrina palankų mikroklimatą patalpose

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tinkamai paruoštas, sausas, stabilus ir be priemaišų, galinčių pabloginti sukibimą. Montavimo griovelius užpildykite STATYBINIU GIPSU DOLINA NIDY. Išsamias pagrindo paruošimo rekomendacijas rasite kitame puslapyje esančioje lentelėje

Visi plieniniai elementai, kurie gali tiesiogiai liestis su apdailos sluoksniu, turi būti apsaugoti nuo korozijos. Nelygus mineralinis pagrindas, ypač tuščiaidurių plytų ir standartinių plytų (keraminių, silikatinių, akytojo betono) paviršius, iš anksto turi būti išlygintas tinku. Nenaudoti ant medinių, metalinių ir plastikinių paviršių.

MASĖS PARUOŠIMAS

Maišymo proporcijos priklauso nuo numatomo naudojimo būdo. Naudojant rankiniu būdu, 1 kg sauso mišinio naudoti apie 0,4 litro vandens, naudojant mechaniniu būdu (iš anksto paruošus skiedinį) ne daugiau kaip 0,5 litro vandens 1 kg sauso mišinio. Abiem atvejais sausą mišinį reikia tolygiai supilti į indą su pamatuotu kiekiu švaraus vandens, palikti 5 minutes, o tada maišyti rankiniu arba mechaniniu būdu, kol gaunama vienylytė masė. Masė tinkama naudoti iš karto, kai tik išmaišoma ir savo parametrus išsaugoja apie 60 minučių. Nepanaudota masė, pradėjus stingti, netinka pakartotinai maišyti su vandeniu ir ją reikia išmesti, nes sutrumpina kito skiedinio stingimo laiką.

NAUDOJIMO BŪDAS

Mechaninis purškimas atliekamas nukreipiant įrenginio strypus maždaug 1 m atstumu nuo pagrindo, horizontaliomis, persidengiančiomis juostomis. Purškimo intervalai neturi viršyti 60 minučių, priešingu atveju įkrovimo krepšelį ir sraigta reikia išvalyti ir nuplauti švariu vandeniu. Iš karto po purškimo paviršius turi būti išlygintas plienine mentele.

Dengiant rankiniu būdu išlyginamoji masė tolygiai ištempiama nerūdijančio plieno mentele, tvirtai prispaudžiant prie pagrindo. Abiem atvejais, jei reikia antro sluoksnio, palaukite, kol pirmasis sluoksnis sustings ir išdžius. Maksimalus vieno padengto apdailos sluoksnio storis neturi viršyti 2 mm, o visų dengtų sluoksnių – ne daugiau kaip 3 mm. Smulkius nelygumus galima pašalinti šlifuojant smulkiu popieriumi arba abrazyviniu tinkleliu. Džiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros ir drėgnio patalpoje. Džiūstant vengti tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų bei užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą.



Išsamias pagrindo paruošimo rekomendacijas rasite toliau pateiktoje lentelėje:

Pagrindo rūšis	Reikalavimai	Paruošimas	Gruntavimo būdas
cementinis ir cementinis kalkių tinkas	išlaikytas maždaug 2-4 savaites, pagrindo drėgnumas mažesnis nei 3 % (nustatytas CM metodu),	nuvalyti paviršių nuo dulkių, nešvarumų, aliejų, riebalų, dažų dangų likučių ir kt.	rekomenduojamas gruntavimas EURO-GRUNT gruntu. Preparatą tepti teptuku, šepečiu arba dažų voleliu. Palikti visiškam išdžiūvimui (apie 12 val., priklausomai nuo išorės sąlygų).
gipsiniai tinkai, gipso surenkamieji elementai (blokai)	išlaikytas maždaug 1-2 savaites, pagrindo drėgnumas mažesnis nei 3 % (nustatomas CM metodu)	Pašalinti laisvai sulipusias pagrindo ar skiedinio dalis, o atsilaivinusias skeveldras nuvalyti vieliniu šepečiu.	nereikia gruntuoti
betonas ir gelžbetonis	monolitiniai elementai, išlaikytas 4-6 mėnesius, pagrindo drėgnumas mažesnis nei 3 % (nustatomas CM metodu)	nuvalyti paviršių nuo dulkių, nešvarumų, aliejų, riebalų, dažų dangų likučių ir lipniųjų medžiagų. Blogai sukibusias pagrindo dalis nupjauti ir nuvalyti nuo dulkių rekomenduojamas gruntavimas preparatu INTER-GRUNT White Primer.	Preparatą tepti teptuku, šepečiu arba dažų voleliu. Leisti visiškai išdžiūti (apie 24 val., priklausomai nuo išorės sąlygų).

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

Džiūstant vengti tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų bei užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą. Gipso glaisto džiūvimo laikas, be kita ko, priklauso nuo naudojimo vietos ir sluoksnio storio, taip pat temperatūros ir drėgmės patalpoje.

APDAILOS DARBŲ REKOMENDACIJOS

Paviršiaus paruošimas dažymui ir tapetų dengimui – patikrinti, ar paviršius pakankamai sausas (didžiausia drėgmė iki 1 %) ir be dulkių. Gruntavimo preparatą derinti pagal naudojamos dangos rūšį. Laikytis dažų ar tapetų gamintojo nurodymų.

SĄNAUDOS

Lyginamajam sluoksniui sunaudojama apie 0,8 kg skiedinio 1 m², jeigu sluoksnio storis yra 1 mm.

PAKUOTĖS

10 kg, 20 kg plastikiniai maišai.

ĮRANKIAI

Mechaninio purškimo įtaisas, rekomenduojamas tinkams ir užpildams užtepti, mažo greičio grąžtas su paprastu maišytuvu, kibiras iš lanksčios medžiagos, nerūdijančio plieno tinkavimo įrankiai (plieninė mentelė, glaistyklė, trapecijos mentelė), mechaninio šlifavimo įrenginys, švitinis popierius arba šlifavimo tinklis. Įrankius valyti švari vandeniu, iš karto baigus darbą.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.dolina-nidy.com.pl.

Produktui išduotas Valstybinio higienos instituto higienos pasas.

LAIKYMAS IR GABENIMAS

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) terminas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant maišo.



TECHNINIAI DUOMENYS

Maišymo proporcijos – taikymas rankiniu būdu	apie 0,4 l vandens 1 kg sausojo mišinio apie 4,0 l vandens 10 kg sausojo mišinio apie 8,0 l vandens 20 kg sausojo mišinio
Maišymo proporcijos – mechaninis purškimas	max 0,5 l vandens / 1 kg sauso mišinio max 5,0 l vandens / 10 kg sauso mišinio max 10,0 l vandens / 20 kg sauso mišinio
Kietėjimo pradžia:	ne anksčiau nei po 60 minučių
Rišimo laiko pabaiga	ne daugiau nei 180 minučių
Darbo sąlygos:	pagrindo ir aplinkos temperatūra nuo +5 °C iki 25 °C, drėgmė patalpoje iki 70 %
Sukibimas su gipso kartono plokštėmis	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Atsparumas lenkimui	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Atsparumas gniuždymui	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Sausasis svoris	apie 1000 kg/m ³
Tūrio svoris	apie 1000 kg/m ³
Didžiausias vieno sluoksnio storis	2 mm
Didžiausias visų sluoksnių storis	3 mm

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Gaminys yra statybos produktas, kurio techninė specifikacija yra suderintas Europos standartas PN-EN 13279-1:2009. Apdailos gipsinis tinkas sienoms ir luboms tinkuoti pastatų viduje – išskyrus sienas, lubas ir apkalas, skirtas apsaugoti konstrukcijas nuo ugnies ir (arba) priešgaisrinėse pastatų pertvarose EN 13279-1 – C7/50/2.

BALTAS GIPSINIS GLAISTAS DOLINA NIDY OMEGA (2019) Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. D130-1/2/CPR EN 13279-1:2008	
Numatyta naudojimo paskirtis: bendrieji statybiniai	
Degumas (esant tiesioginiam poveikiui)	A1

DĖMESIO

Būtina griežtai laikytis:

- tinkamo laikymo sąlygų
- gruntavimo ir tinkamo pagrindo paruošimo reikalavimų
- naudoti rekomenduojamą sluoksnio storį
- tinkamo pagrindo ir aplinkos drėgnio ir temperatūros
- rekomenduojamo priežiūros būdo

Gamintojas neatsako už padarinius dėl produkto naudojimo ne pagal šiuos nurodymus ir statybos darbų reikalavimus.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios.

Susiję produkto dokumentai pateikiami www.dolina-nidy.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2023-11-16