



ATLAS PODKLADOVÁ FARBA

biela akrylátová interiérová

- vyrovnáva savosť podkladu
- zlepšuje priľnavosť a pokrytie
- poskytuje priedušné steny
- pružná - preklenuje mikrotrhliny



Vlastnosti

ATLAS PODKLADOVÁ FARBA sa vyrába na báze akrylového spojiva s prídavkom vysokokvalitných plnín a chemických prísad.

Vyrovnáva nasiakavosť podkladu - umožňuje rovnomerné schnutie vrchného náteru.

Zlepšuje priľnavosť vrchných náterov k podkladu.

Znižuje náklady na maľovanie - účinne nahrádza prvú vrstvu vrchného náteru.

Zlepšuje krytie - znižuje vplyv štruktúry a farby podkladu na výsledný efekt maľby.

Je pružná - preklenuje mikrotrhliny do 100 µm.

Je paropriepustná - zaisťuje priedušnosť stien.

Ideálna na maľovanie hydrodynamickým striekaním.

Určenie

Základný náter povrchov stien a stropov v interiéri pred nanesením vrchnej vrstvy akrylátovej alebo latexovej farby.

Vhodná najmä na podkladové nátery sadrokartónových dosiek alebo nerovnomerne štruktúrovaných povrchov.

Odporúča sa ako základný náter na renovačné maľovanie latexových podkladov (matných a pololesklých).

Natieranie dreva a výrobkov na báze dreva.

Druhy podkladov na maľovanie - cementové a vápennocementové omietky, tenkovrstvové minerálne omietky, sadrové omietky a stierky, omietky na báze polymérov, sadrokartónové dosky, papierové tapety, neomietnuté steny z betónu, tehál, tvárnic, dutých tehál, dreva a výrobkov na báze dreva.

Technické údaje

Hustota	približne. 1,45 kg/dm ³
Viskozita	6000-9000cP Brookfieldov viskozimeter
Teplota prípravku, podkladu a okolia počas práce a schnutia farby	od +5 °C do +25 °C
Vzhľad povlaku	Biela, matná
Čas schnutia do stupňa 3 (teplota 23 °C ± 2 °C, relatívna vlhkosť 55 ± 5 %)	2 h PN-C-81519:1979
Nanášanie vrchného náteru*	minimálne po. 2 h

* v závislosti od podmienok tepla a vlhkosti v miestnosti.

Výrobok spĺňa požiadavky normy PN-C-81914 typ I (odolný voči mokrému drhnutiu).

Príprava podkladu

Podklad by mal byť vzdušno suchý, bez trhlín a vyčistený od všetkých vrstiev, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť farby, najmä od prachu, špiny, vosku a tukov. Staré nátery lepiacich farieb a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu by sa mali dôkladne odstrániť. Staré nátery emulzných farieb by sa mali umyť vodou so saponátmi a nechať vyschnúť. Menšie poškodenia (napr. praskliny alebo dutiny) by sa mali opraviť a vyplniť. Na povrchové opravy podkladu sa odporúča použiť zmes ATLAS GIPS RAPID alebo ATLAS GTA. Vyčistite a ochráňte kontaminované plochy pomocou ATLAS MYKOS PLUS alebo ATLAS MYKOS NR 1.

Vysoko nasiakavé alebo prašné podklady natrite jednou z emulzií na základný náter (vo všetkých prípadoch by mal základný náter po zaschnutí vytvoriť matný povrch):

- ATLAS UNI-GRUNT zriedený vodou v hmotnostnom pomere 1:3 (emulzia:voda),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA zriedený vodou v hmotnostnom pomere 1:8 (emulzia:voda),
- ATLAS OPTI-GRUNT

Na nesavé podklady, ako sú povrchy natreté emulznými farbami, možno aplikovať ATLAS PODKLADOVÚ FARBU bez základného náteru.

Pred natieraním tapiet by sa mala experimentálne skontrolovať kvalita spojenia tapety s podkladom. Maľovanie tapiet, ktoré zle priľnú k podkladu, môže spôsobiť tvorbu pluzgierov.

Omietky sa môžu maľovať až po úplnom zaschnutí, nie však skôr:

- cementové a vápennocementové omietky po 3-4 týždňoch,
- Sadrové omietky po 2 týždňoch.

Sadrokartónové dosky je možné po zaschnutí škárovacej hmoty natierať.

Maľovanie

Príprava farby

Farba sa dodáva pripravená na použitie. Nesmie sa miešať s inými materiálmi. Pred použitím dôkladne premiešajte pomalobežnou vrtáčkou s miešadlom na farby, aby sa konzistencia vyrovnala.

Riedenie farby pri ručnom nanášaní

Farba sa môže riediť pridaním maximálne 0,2 litra vody na 10 litrovú nádobu s farbou. Prijatý pomer riedenia sa musí dodržať na celom natieranom povrchu.

Maľovanie

Na pripravený a upravený podklad naneste farbu v tenkej a rovnomernej vrstve. Maľovať možno valčekom, štetcom alebo striekaním. Vrchné nátery, napr. ATLAS ecoFARBA, ATLAS optiFARBA, ATLAS proFARBA, sa môžu nanášať po vyschnutí, t. j. minimálne po 2 hodinách.

Údaje pre postrek GRACO CED StMax II 595

Tryska	Filtre	Tlak	Príprava materiálu
PAA517	60 ôk	220 barov	nezriedený alebo zriedený 5 % vody

Spotreba

Výdatnosť: do 8 m² z 1 litra farby pri jednej aplikácii na hladký povrch. Spotreba závisí od absorpčnej schopnosti podkladu.

Balenie

Plastové vedrá: 10 litrov.

Bezpečnostné informácie

ATLAS FARBA POD FARBU - kat. A/a/FW: Maximálny obsah VOC vo výrobku nižší ako 29,9 g/l, prípustný obsah VOC 30 g/l.

Farba má schválenie PZH (Štátny hygienický ústav)

Uchovávať mimo dosahu detí.

Obsahuje poreakčnú hmotu 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu. Upozornenie: Pri postreku sa môžu tvoriť nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte sprej ani hmlu.

Obsahuje biocídne látky:

-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)imidazo[4,5-d]imidazol2,5(1H,3H)-dion CAS: 5395-50-6

- poreakčná hmotu 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu CAS: 55965-84-9.

Postupujte v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

Pri striekaní používajte absolútnu ochranu dýchacích ciest, očí a rúk.

Skladovanie a preprava

Prepravujte a skladujte riadne označené a uzavreté v pôvodnom obale. Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, zdrojom tepla, horúcim povrchom a otvorenému ohňu. Teplota skladovania: medzi +5 °C až +30 °C, chráňte pred mrazom. Výrobok by sa mal pred použitím premiešať. Za uvedených podmienok nie sú známe žiadne nežiaduce interakcie. Farba má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Dôležité doplnujúce informácie

Ak sa používajú maliarske pásky, odporúča sa ich starostlivo odstrániť a dodržiavať odporúčania výrobcu. Na podklady zo sadrokartónu je pred nanesením maliarskej pásky potrebné vykonať základný náter.

Miestnosť, v ktorej bol výrobok použitý, je vhodná na použitie po jej vyvetraní a odstránení zápachu.

Nástroje by sa mali čistiť čistou vodou ihneď po použití, skôr ako farba zaschne.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú základným návodom na použitie výrobku a nezabývajú používateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebného umenia a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Sprievodné dokumenty k výrobku sú k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Dátum aktualizácie: 2020-12-17