

DOLINA NIDY EURO-GRUNT® 300

- для ґрунтування вбираючих і пористих основ всередині будівлі, готовий до використання
- дуже продуктивний
- зменшує і вирівнює поглинальну здатність основи
- зменшує витрату матеріалу
- під гіпсові, цементні та цементно-вапняні штукатурки
- під самовирівнювальні стяжки, гіпсокартон під шпаклівки, фінішні покриття, гіпсові клеї та дисперсійні фарби



ЗАСТОСУВАННЯ

- для ґрунтування вбираючих і пористих поверхонь з коміркового бетону, цегли, керамічної та силікатної пустотілої цегли, цементно-стружкових плит, гіпсу та гіпсокартону, а також гіпсових, цементних і цементно-вапняних штукатурок
- засіб використовується для відповідної підготовки основи перед подальшим нанесенням фінішного покриття і гіпсових штукатурок, цементної штукатурки і вирівнювальних шарів, а також перед застосуванням гіпсових клеїв та клейових розчинів для використання всередині будівель

ВЛАСТИВОСТІ

- засіб на основі водної дисперсії синтетичних смол, готовий до використання
- **увага!** - препарат у вигляді концентрату – для застосування після відповідного розведення, залежно від виду і/або властивостей ґрунтованої поверхні
- висока проникаюча здатність, проникає навіть у дуже старі та сухі основи, зміцнюючи їх та забезпечуючи однорідність параметрів всієї поверхні
- регулює процес поглинання основи, покращує умови зчеплення та підвищує адгезію шарів, що наносяться на ґрунтовані поверхні
- завдяки застосуванню засобу нанесені шари рівномірно зв'язуються і висихають, досягають заданих показників міцності і не піддаються утворенню потертості
- після висихання утворює безбарвне покриття, рекомендоване під шари фінішного покриття, нанесеного дуже тонкими шарами
- проникний для водяної пари

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, стабільною, очищеною від забруднень, які можуть ослабити адгезію засобу, зокрема, пилу, бруду, олив, жирів, залишків лакофарбових покриттів і антиадгезійних засобів. Слабо зчеплені частини основи необхідно відділити, а фрагменти, які обсыпаються, додатково очистити дріткою. Основа, на яку буде наноситися ГРУНТУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ EURO-GRUNT 300, повинна бути належним чином витримана, а її вологість не повинна перевищувати 3%.

ПРИГОТУВАННЯ ЗАСОБУ

Препарат виготовляється в конденсованій формі. Перед використанням його слід розвести чистою водою залежно від ступеня поглинання ґрунтованої основи

Рекомендовані пропорції розведення:

для керамічних основ	1:3 (15 кг концентрату змішати з 45 л води)
для основ з високою поглинальною здатністю – типу комірковий бетон	1:2 або 1:2,5 (15 кг концентрату змішати з 30 л / з 37,5 л води)

Концентрат потрібно змішати з водою за допомогою дреля з міксером до отримання однорідної консистенції. Не можна поєднувати його з іншими матеріалами.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Розбавлений Продукт наноситься на основу в нерозведеному вигляді валиком, пензлем або розпиленням тонким і рівномірним шаром. Нанесення наступних шарів слід починати, коли заґрунтована поверхня висохне, тобто приблизно через 4-12 годин після нанесення засобу.

ВИТРАТА



В середньому на 1 м² витрачається приблизно 0,1÷0,3 кг засобу.
На практиці витрата залежить від поглинальної здатності основи.

ПАКОВАННЯ

Пластикові контейнери по 15 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Дриль з міксером, талярний валик або пензель, розпилювач.
Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт має Гігієнічний Сертифікат.

Максимальний вміст ЛОС в продукті 2,13 г / л, допустимий вміст ЛОС 30 г/л.

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація щодо зберігання та транспортування міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на мішку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вміст сухої речовини при 105°C	12–16 %
Міжшарова адгезія (мінеральна основа + ґрунтувальний засіб + гіпсова штукатурка)	≥ 0,1 МПа
Міжшарова адгезія (гіпсокартон + ґрунтувальний засіб + шпаклівка)	≥ 0,25 МПа
Відносний опір дифузії, S _d	≤ 0,3 м
Час висихання	бл. 4-12 годин
Температура основи навколишнього середовища	від +5 °C до +25 °C

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ПРОДУКТУ

Продукт не класифікується як будівельний виріб, відповідно до діючих на даний момент нормативних документів, що регулюють допуск продукції на ринок. Продукт підпадає під дію Технічних рекомендацій ITB № RT-ITB-1293/2020 (ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИКА № 073).

Інформація, що міститься в Технічній карті, містить основні вказівки щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. З виданням цього технічного паспорту всі попередні видання втрачають силу. Документація на виріб є на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю Atlas Sp. z o. o. Їхнє використання без дозволу заборонено.

Дата оновлення: 2024-01-08

