



FOX DEKORAČNÝ BETÓN

štruktúrálna farba

- minerálna
- hotová k použitiu
- na báze prírodného spojiva a prírodných plnív



DEKORAČNÝ EFEKT

Módny, umelecký náter ktorý je dokonalou dekoráciou moderných bytových a verejných interiérov. Dokonale ladí s kovom, sklom a surovým drevom. Vytvára vrstvu pripomínajúcu betón s hladkým povrchom.

VLASTNOSTI

DEKORAČNÝ BETÓN je moderná vápenná farba na báze prírodného spojiva a prírodných plnív.

Hotová k použitiu.

Zaisťuje stenám priedyšnosť.

Neobsahuje cement.

Je trvalou povrchovou úpravou.

URČENIE

Farba DEKORAČNÝ BETÓN sa používa na vytváranie dekoratívnych efektov na stenách a stropoch v interiéroch budov. Umožňuje naaranžovať moderné aj klasické miestnosti,

Odporúča sa hlavne pre bytovú výstavbu a verejné budovy (kancelárie, servisné miesta, obchodné centrá).

DRUHY OBJEKTŮV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek	+
akrylátové maliarske nátery	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota prípravy farby a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie a schnutia	od +5 °C do +30 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu aplikácie a schnutia farby	pod 80%
Počet vrstiev	2
Doba schnutia	dotyková suchosť po cca 12 hodinách*
Nanášanie druhej vrstvy	po 12-24 hodinách*
Celková doba schnutia (zahájenie prevádzkovania)	cca 24 hodiny*

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Výrobok spĺňa požiadavky normy PN-EN 13300:2002

MAĽOVANIE

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

dostatočne nosný,

vyzretý do vzdušno suchého stavu – predpokladá sa, že doba zretia podkladov je (za bežných podmienok, tzn. cca 20 °C teploty a 55 % vlhkosti, za iných podmienok doba schnutia môže byť dlhšia):

- pre sadrové, cementové a vápennocementové omietky – min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,
- pre betónové steny a stropy – najmenej 28 dní,

úplne suchý,

rovný,

čistý - zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť výrobku, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a iných látok,

napenetrovaný – ADHÉZNY MOSTÍK – keď má podklad nízku savosť alebo sa vyznačuje hladkým povrchom.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovný postup
čerstvé vápennocementové omietky	maľovať po vyzretí (3 – 4 týždne)
Čerstvé betónové podklady	maľovať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia
čerstvé sadrové omietky	maľovať po vyzretí (minimálne 2 týždne)
staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou akrylátovej alebo latexovej farby	bez penetrácie – odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť
staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu	dôkladne odstrániť
zaplesnené miesta	očistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS č. 1

Príprava výrobku

Výrobok je hotový k použitiu. Pred použitím je potrebné ho starostlivo premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia. Je možné pridať 5 % vody.

Farbenie

Farebne definovaný výrobok. Farebný odtieň je možné zmeniť pri použití pigmentu koncentráta z tubkového systému farbenia FOX DEKORATOR.

Maľovanie

Pred prácou je potrebné naplánovať poradie a spôsob nanášania vrstiev a overiť finálny efekt na malej vzorke!

Štruktúrálnu farbu DEKORAČNÝ BETÓN nanášame valčekom na obmedzený povrch (cca 1 m²) a vyhladíme na hrúbku zrna pomocou hladítka, dokiaľ je povrch vhodne mokrý a náchylný na deformácie. Rovnakým spôsobom nanášame a rozotierame ďalšie časti dekorovaného povrchu, kým nebude úplne pokrytý. Pred nanesením druhej vrstvy farby, jemne navlhčíme vodou celý dekorovaný povrch. Druhú vrstvu nanášame na celý dekorovaný povrch. V dobe schnutia farbu vyhladzujeme plochým okrajom hladítka. Pri vyhladzovaní sa póry uzavru a povrch získa charakteristickú hladkosť. Jednotlivé trhliny a jamky na povrchu pridávajú pôvab celému betónovému povrchu.

Pri práci musíme dbať na to, aby bolo hladítka dokonale čisté.

Ochrana

Na ochranu povrchu používame DEKORAČNÝ LAK FOX DEKORATOR SATÉN. Lak aplikujeme mäkkým štetcom alebo krdeľ aplikátorom, jemnými krížovými pohybmi. Dekorovaný povrch spevní už jedna vrstva laku. V závislosti od miesta určenia a očakávaného efektu (napr.: výrazná drsnosť finálnej vrstvy dekorácie) môže byť potrebné aplikovať viac vrstiev laku. Dekoratívny efekt závisí hlavne od kreativity realizátora, ako aj stavu podkladu a hrúbky aplikovaných vrstiev.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je 0,9 kg/m² (na hotové - 2 vrstvy).

. Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu prípravy podkladu,
- skúsenosti realizátora,
- počtu vrstiev,
- aplikačnej metódy.

BALENIE

Plastové nádoby: 4 kg.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Farba má Hygienický atest PZH.

Maximálny obsah LZO vo výrobku nižší ako 29,9 g/l. Prípustný obsah LZO 30 g/l. Kategória A/a/FW.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použiteľnosti) je 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Na povrchu nanesej farby sa môžu objaviť malé biele hrudky. Je to prirodzený jav, ktorý nemá vplyv na pevnosť omietky. Hrudky je možné ľahko odstrániť, pokiaľ omietka nie je zavádnutá.

Vzhľadom na veľkú rozmanitosť podkladov a aplikačných podmienok sa odporúča pred začatím práce pripraviť skúšobnú dosku, aby sme na nej mohli skontrolovať farebný odtieň a spôsob aplikácie.

Na maľovanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej výrobnéj šarže.

Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, skôr ako farba zaschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu ako aj v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-07-19