



INITIUM COLOR

základný náter

- eliminuje rozdiely v štruktúre a farbe podkladu
- vyrovnáva savosť podkladu
- zvyšuje príľnavosť ďalších vrstiev.



ĽAHKÁ
APLIKÁCIA



PRE INTERIÉRY



NANÁŠAJTE
S ŠTETCOM/
VALČEKOM

VLASTNOSTI

Základný náter INITIUM COLOR sa vyrába na báze akrylátového spojiva s prídavkom najkvalitnejších plnív a chemických prísad.

Vyrába sa v šedej farbe.

Zjednocuje a vyrovnáva štruktúru a farbu podkladu.

Zlepšuje krytie, znižuje spotrebu a uľahčuje aplikáciu vrchných a dekoračných farieb.

URČENIE

Základný náter INITIUM COLOR sa používa na zhotovenie podkladovej vrstvy na stenách a stropoch v interiéroch budov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	cca 1,4 kg/dm ³
Viskozita	7000-10000cP viskozimeter Brookfield
Teplota prípravy náteru a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie a schnutia	od +5 °C do +25 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu aplikácie a schnutia	nižšia ako 80%
Počet vrstiev	1-2
Doba schnutia do stupňa 3 (teplota: 23 °C ± 2 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55±5%)	cca 2 h podľa PN-C-81519:1979
Aplikácia finálnej vrstvy	po minimálne 2 h*

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

MAĽOVANIE

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

- **stabilný**,
- **vzdušne suchý**,
- **čistý**, tzn. neprašný a zbavený starých maliarskych náterov a tiež iných vrstiev, ktoré môžu znížiť príľnavosť farby, hlavne prachu, špiny, vosku a tukov,
- **rovný**, bez trhlín, nerovnosti opraviť pred maľovaním;
- **napenetrovaný** - veľmi nasiakavé a savé podklady alebo prašné podklady napenetrovať emulziou PRIMER; na nesavé podklady, ako napr. sadrokartónové dosky alebo povrchy natreté emulznou farbou, je možné naniesť INITIUM COLOR bez potreby penetrácie.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápenocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek	+
papierové, vinylové tapety, tapety zo skleného vlákna	+
akrylátové maliarske nátery	+

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovný postup
čerstvé vápennocementové omietky	maľovať po vyzretí (1 týždeň na každý cm hrúbky omietky) *
čerstvé betónové podklady	maľovať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia*
staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou emulznej farby, sadrokartónové dosky	odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť
staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu	dôkladne odstrániť
staré savé alebo prašné podklady	bez detailných požiadavok
zaplesnené miesta	vyčistiť a ošetriť preparátom ATLAS MYKOS č. 1
tapety	experimentálne skontrolovať kvalitu spojenia tapety s podkladom, maľovanie tapiet, ktoré zle priľnú k podkladu, môže spôsobiť pľuzgieri

*Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

Príprava farby

Farba sa dodáva pripravená na použitie. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi. Pred použitím je potrebné ju dôkladne premiešať nízkooobratkovou vrtáčkou s miešacím nástavcom na farby, aby sa vyrovnala konzistencia. V prípade strojovej aplikácie, je možné farbu nariediť čistou vodou, maximálne do 10 %.

Maľovanie

Farbu nanášame na pripravený podklad v tenkej a rovnomernej vrstve. Maľujeme valčekom, štetcom alebo metódou postreku. V závislosti od savosti a štruktúry podkladu maľujeme raz alebo dvakrát. Druhú vrstvu farby nanášame po úplnom uschnutí prvej vrstvy. Vrchný náter môžeme začať po cca 2 hodinách, keď je základný náter dostatočne suchý.

Údaje pre postrek agregátom GRACO CED StMax II 595

Tryska	Filtry	Tlak	Príprava materiálu
PAA521	60 mesh	220 barov	bez riedenia
PAA521	60 mesh	220 barov	riedenie s 5 % vody

SPOTREBA

Spotreba farby je do 9 m² z 1 litru farby, pre jednu vrstvu farby na hladkom povrchu. Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu prípravy podkladu,
- skúsenosti realizátora,
- počtu vrstiev,
- aplikačnej metódy.

BALENIE

Plastové nádoby: 1 l, 3 l

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Výrobok má Hygienický atest PZH.

Farba INITIUM COLOR: maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku nižší ako 29,9 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 30 g/l.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použiteľnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

V priebehu maliarskych prác a po nich, miestnosti vetrajte, až kým nezmizne charakteristický zápach.

Náradie očistite čistou vodou ihneď po použití, skôr ako farba zaschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-03-22