



ATLAS TRO

sanační přednástřík

- vysoká přilnavost k podkladu
- zvyšuje přídržnost sanačních omítek
- aplikace i na zasolené zdivo
- pro ruční a strojní aplikaci



MRAZU-
A VODO-VZDORNÝ



DO INTERIÉRU
A EXTERIÉRU



APLIKACE
ZEDNÍKOVOU LŽÍČÍ



APLIKACE
HALDÍTKEM

Vlastnosti

ATLAS TRO je průmyslově připravená suchá směs na bázi minerálních pojiv nejvyšší kvality, modifikačních přísad, trasu a křemenných plniv.

Vysoká přilnavost k vlhkým podkladům, požadovaná pro omítky ATLAS TRP, ATLAS TR a ATLAS TRB.

Výborně spolupracuje s historickými maltami používanými při renovaci budov - díky speciálně vybrané receptuře.

Vhodný pro ruční aplikaci nebo strojní aplikaci pomocí omítacího zařízení.

Určení

Sanační přednástřík ATLAS TRO je určen pro zhotovení kontaktní vrstvy před aplikací sanačního omítkového systému ATLAS a dalších omítek.

Doporučuje se pro renovaci vlhkého a zasoleného zdiva v historických budovách a dalších zařízeních.

Snižuje korozní jevy, umožňuje získat suchý povrch stěn budov.

Pro použití v interiéru i exteriéru.

Technické údaje

Míchací poměr voda / suchá směs	cca 5,5 l / 25 kg
Aplikační teplota (malty, podkladu a okolí)	od + 5 °C do + 30 °C
Doba zpracovatelnosti	cca 2 hodiny
Poréznost	> 45 %
Maximální tloušťka vrstvy	5 mm
Průnik vody	≤ 5 mm

Technické požadavky

ATLAS TRO vyhovuje požadavkům PN-EN 998-1:2016 - sanační omítková malta se specifickými vlastnostmi, průmyslově vyráběná (R), pro ruční nebo strojní aplikaci, pro interiéru a exteriéru, na stěny, stropy, sloupy a příčky.

ATLAS TRO (2020) Prohlášení o vlastnostech č. 240/CPR EN 998-1:2016	
Zamýšlené použití: - na vnější stěny, stropy a sloupy - na stěny, stropy, sloupy a příčky	
Reakce na oheň	A1
Absorpce vody	W _c 1
Propustnost vodní páry	μ ≤ 15
Přídržnost	0,3 N/mm ² - FP:B

Skladba vrstev systému

Před aplikací sanačního omítkového systému se doporučuje zjistit stupeň zasolení podkladu, od kterého se odvíjí uspořádání a tloušťka jednotlivých vrstev - viz tabulka.

SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK ATLAS		
Stupeň zasolení	Doporučená skladba vrstev	Tloušťka vrstvy [mm]
nízký	ATLAS TRO - sanační přednástřík	≤ 5
	ATLAS TR - sanační omítka	≥ 20
střední	ATLAS TRO - sanační přednástřík	≤ 5
	ATLAS TR - sanační omítka (1. vrstva)	10 ÷ 20
	ATLAS TR - sanační omítka (2. vrstva)	10 ÷ 20
vysoký	ATLAS TRO - sanační přednástřík	≤ 5
	ATLAS TRP – podkladová sanační omítka	≥ 10
	ATLAS TR - sanační omítka	≥ 15

Příprava podkladu

Vlhké a zasolené omítky odstraňte do výšky asi 80 cm nad hranici zasolení a/nebo vlhkosti. Odstraňte ze spár zdicí maltu do hloubky 20 mm. Poté očistěte odkrytý povrch zdi od prachu, výkvětů solí, zbytků malty a uvolněných částic zdiva. Odstraňte odpad ze staveňišť a zlikvidujte jej. Vyříznuté spáry vyplňte podkladovou sanační omítkou ATLAS TRP.

Omítání

Příprava přednástříku

Obsah pytle nasypete do nádoby s odměřeným množstvím vody (poměry jsou uvedeny v odstavci Technické údaje) a rozmíchejte nízkorychlostní vrtačkou s míchadlem na maltu, dokud nevznikne homogenní konzistence. Promíchanou maltu odložte na 5 minut a znovu promíchejte. Takto připravená hmota by měla být spotřebována do cca 2 hodin. Maltu lze také připravit a nanášet pomocí omítacích zařízení.

Aplikace přednástříku

Podklad navlhčete vodou. Na matně vlhký podklad naneste sanační přednástřík ve formě prolamované vrstvy o tloušťce do 5 mm, pokrývající maximálně 50 % povrchu podkladu. Povrch nezarovnávejte ani nezatírejte. Po jeho vytvrdnutí, cca po 24 hodinách, lze aplikovat vrstvu podkladové sanační omítky ATLAS TRP. Během vysychání interiérových omítek zajistěte řádné větrání místností. Fasádní omítky chraňte před příliš rychlým vysycháním.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je cca 5 kg na 1 m², pro tloušťku vrstvy 5 mm a 50% pokrytí plochy.

Balení

Papírové pytle 25 kg.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité doplňující informace

Nářadí očistěte čistou vodou ihned po použití. Obtížně odstranitelné zbytky již ztuhlé malty odstraňte prostředkem ATLAS SZOP.

Informace uvedené v technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku a nezabývají uživatele povinností provádět práce v souladu s pravidly stavebního řemesla a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k výrobku jsou k dispozici na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2021-11-29