



GRUNT SCZEPNY STONE

drobne ziarno

grunt pod tynki i farby strukturalne

- łatwa aplikacja pędzlem lub wałkiem
- kolor biały
- gotowy do użycia
- zawiera drobne kruszywo kwarcowe
- zwiększa przyczepność kolejnych warstw



ŁATWA
APLIKACJA



JEDNOWARSTWOWY



WYSOKA
PRZYZCZEPNOŚĆ

Właściwości

GRUNT SCZEPNY STONE drobne ziarno – biały, gotowy do użycia, produkowany na bazie żywic akrylowych i specjalnie wyselekcjonowanych wypełniaczy.

Zwiększa przyczepność - silnie przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków.

Zawiera drobne kruszywo kwarcowe – tworzy delikatną chropowatą powierzchnię ułatwiającą nakładanie kolejnych warstw.

Ułatwia nakładanie i fakturowanie.

Przeznaczenie

GRUNT SCZEPNY STONE drobne ziarno służy do gruntowania podłoży wewnątrz budynków pod tynki i farby strukturalne.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
plyty g-k i OSB	+
RODZAJ WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ - należy zapoznać się z zaleceniami producenta materiału do wykonania warstwy wykończeniowej, dotyczące gruntowania pod nią	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki dekoracyjne	+
farby strukturalne	+
plytki ceramiczne i kamienne	+

Dane techniczne

Gęstość	ok. 1,35 g/cm ³
Temperatura stosowania	od +5 °C do +30 °C
Ilość warstw	1
Czas schnięcia	4-6 godziny*
Suchość dotykowa	ok. 2 godziny*
Przyczepność do betonu	> 1,6 MPa

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 21 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Gruntowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

- stabilne, dostatecznie nośne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego,
- czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów,
- równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania,

Przygotowanie gruntu

GRUNT SCZEPNY STONE jest gotowy do użycia. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem należy przemieszać celem ujednolicenia konsystencji.

Gruntowanie

GRUNT SCZEPNY STONE drobne ziarno należy nanosić jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę.

Użytkowanie powierzchni,

Nakładanie tynków dekoracyjnych można rozpocząć po upływie ok. 4-6 godzin od momentu naniesienia gruntu.

Zużycie

Średnio zużywa się 0,066 kg/m² na 1 warstwę (1 kg produktu daje ok. 15 m²). Wydajność zależy:

- od struktury i chłonności podłoża,
- od sposobu jego przygotowania,
- od doświadczenia wykonawcy,
- od wybranej metody aplikacyjnej.

Opakowania

Wiaderka 1, 3 kg.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekurator.pl.

Grunt posiada Atest Higieniczny PZH.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekurator.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Przed gruntowaniem zaleca się starannie zabezpieczyć folią wszelkie powierzchnie znajdujące się poblizu. Po wyschnięciu grunt jest trudny do usunięcia.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekurator.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2025-03-12