

ATLAS proFARBA

Белая латексная



- хорошая укрывистость
- устойчив к чистке и мытью
- тиксотропный эффект - облегчает покраску
- для стен и потолков



Свойства

ATLAS proFARBA производится на основе акрилового связующего с добавлением высококачественных наполнителей и химических веществ.

Это латексная краска - она образует покрытие, очень устойчивое к многократному мытью, гораздо более долговечное, чем традиционные интерьерные эмульсионные краски.

Обладает высокой устойчивостью к сухой чистке.

Паропроницаема, $S_d < 0,03$ м - благодаря чему стены дышать.

После высыхания становится белоснежной.

Тиксотропная - легко растекается по стенам и потолкам и не стекает с инструментов.

Пленка краски эластична.

Отличается превосходной укрывистостью.

Идеально подходит для окраски гидродинамическим распылением.

Назначение

Внутренняя окраска поверхностей стен и потолков - декоративная или защитная.

Виды окрашиваемых оснований - цементные и цементно-известковые штукатурки, тонкослойные минеральные штукатурки, гипсовые штукатурки и гипсоволокно, гипсовые плиты на полимерной основе, гипсокартон, бумажные обои, неоштукатуренные стены из бетона, кирпича, блоков, пустотелого кирпича.

Технические данные

Густота	ок. 1,45 кг/дм ³
Вязкость	13000-16000 сП Вискозиметр Brookfield
Температура краски, основания и окружающей среды во время работы и высыхания краски	от +5 °C до +25 °C
Показатель S_d	< 0,03 м (с двумя слоями краски) в соответствии с EN ISO 7783:2012
Качественное покрытие	II (PN-89/C-81536)
Устойчивость к истиранию (через 28 дней)	Класс 2 (PN-EN 13300:2002)
Внешний вид покрытия	Белая, матовая
Время высыхания до степени 3 (при температуре 23 °C ± 2 °C, относительной влажности выше 55±5%)	2 ч* PN-C-81519:1979
Нанесение следующего слоя	минимум через. 2 ч*

Время, указанное в таблице, рекомендуется для условий эксплуатации при температуре около 20 °C и влажности 50-60 %.

Покраска

Подготовка основания

Основание должно быть воздушно-сухим, без трещин и очищено от слоев, которые могут ослабить адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жира. Старые покрытия из адгезионных красок и другие слои с плохой адгезией к основанию должны быть тщательно удалены. Старые покрытия эмульсионных красок следует промыть водой с моющим средством и дать высохнуть. Незначительные повреждения (например, трещины или углубления) следует отремонтировать и заделать. Для ремонта поверхности основания рекомендуется использовать составы ATLAS RAPID, ATLAS GTA или GIPSAR GO! Очистить и защитить отформованные участки с помощью ATLAS MYKOS NR 1 или ATLAS MYKOS PLUS. На сильно впитывающие и впитывающие или пыльные основания нанести одну из грунтовочных эмульсий (в каждом случае грунтовка должна образовывать матовую поверхность после высыхания):

- ATLAS GRUNT NKP - (без разбавления)
- ATLAS UNI-GRUNT, разбавленный водой в весовой пропорции 1:3 (эмульсия:вода),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, разбавленный водой в весовой пропорции 1:8 (эмульсия:вода),
- ATLAS OPTI-GRUNT.

На невпитывающие основания, такие как гипсокартон или поверхности, покрытые эмульсионными красками, ATLAS PRIMER PAINT можно наносить без грунтовки с помощью грунтовочной эмульсии.

Перед окрашиванием обоев следует экспериментально проверить качество сцепления обоев с основанием. Окрашка обоев, которые плохо приклеиваются к основанию, может привести к образованию пузырей.

Оштукатуренные поверхности можно окрашивать после полного высыхания, не ранее:

- цементные и цементно-известковые штукатурки через 3-4 недели,
- гипсовые штукатурки через 2 недели

Подготовка краски

Краска поставляется готовой к использованию. Не смешивать с другими материалами. Перед использованием тщательно перемешать краску миксером на медленной скорости с мешалкой для выравнивания консистенции..

Разбавление краски

Для нанесения первого слоя, так называемого грунтовочного, краску можно разбавить, добавив не более 0,5 л воды на 10-литровую емкость краски. Соотношение разбавления должно соблюдаться на всей окрашиваемой поверхности. Для окончательной окраски краску следует наносить неразбавленной.

Покраска

Краску следует наносить на подготовленное и выдержанное основание

тонким и ровным слоем. Краску можно наносить валиком, кистью или распылителем.. Рекомендуется использовать валики из микрофибры или полиакрилата с длиной волокон 11 мм. Окрашивание потолков следует начинать от оконной зоны продвигаться вглубь помещения. Краску следует наносить

не менее двух раз. Первый слой можно нанести альтернативно с помощью ATLAS FARBA PODKŁADOWA.

Второй слой можно наносить после полного высыхания предыдущего (минимум через 2 часа, в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха) и соблюдения одного направления нанесения для данного слоя краски. Для нанесения краски заранее планируйте перерывы в процессе окрашивания (например, в углах и т.д.). Нанесение краски должно осуществляться непрерывно, не допуская перерывов..

Данные для распыления с помощью аппарата GRACO CED StMax II 595

Сопло	Фильтры	Давление	Подготовка материала
PAA521	60 mesh	220 bar	Без разбавления или разбавление с 6% воды

Расход

До 14 м²/ 1 л краски за одно нанесение на гладкую поверхность. Расход зависит от впитывающей способности основания.

Упаковки

Пластмассовые ведра 10 литром.

Информация о безопасности

Гигиеническая сертификация. ATLAS proFARBA - кат. A/a/FW - максимальное содержание ЛОС в продукте 29,9 г/л, допустимое содержание ЛОС 30 г/л.

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (до конца использования) составляет 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Если используется малярная лента, рекомендуется аккуратно удалить ее и следовать рекомендациям производителя. На гипсокартонных основаниях перед нанесением малярной ленты необходима грунтовка.

Наносить краску одной даты изготовления на одну поверхность.

Помещение, в котором был нанесен продукт, пригодно для использования после того, как оно проветрится и исчезнет запах.

При окрашивании поверхностей, отличающихся по фактуре, могут получиться разные оттенки краски.

Очищать инструменты чистой водой сразу после использования, пока краска не высохла.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по применению продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами техники безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также все используемые в нем обозначения и торговые названия являются собственностью компании Atlas sp. z o.o.. Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2023-01-04