



ATLAS ESKIMO G

добавка ускоряющая схватывание дисперсионных штукатурок

- позволяет наносить штукатурку при температуре выше 0 °C и повышенной влажности воздуха (даже выше 80%)
- ускоряет схватывание штукатурки в два раза
- ускоряет раннюю устойчивость к осадкам в три раза
- нейтральная по отношению к другим свойствам материала

ATLAS ESKIMO G представляет собой бесцветную жидкость со слегка ощутимым запахом аммиака.

Свойства

Продукт содержит ускорители схватывания полимерных связующих в штукатурках ATLAS. Действие добавки ATLAS ESKIMO G заключается в инициировании предварительной сшивки полимера уже на начальной стадии испарения воды. Это приводит к:

- ускорению процесса схватывания штукатурки при пониженных температурах и высокой относительной влажности воздуха,
- обретению ранней устойчивости к кратковременным осадкам малой интенсивности.

2-кратное ускорение схватывания штукатурки, 3-кратная ускоренная ранняя устойчивость к осадкам - по сравнению со штукатурками, схватывающимися без добавки при температуре 2°C и относительной влажности воздуха 80%.

При таких условиях температуры и влажности эти параметры составляют соответственно:

- время схватывания: около 16 часов,
- ранняя устойчивость к дождю: после 5 часов

Нанесение штукатурки возможно при температуре поверхности и воздуха выше 0 °C - снижение температуры ниже нуля может произойти после полного схватывания штукатурки, т.е. не ранее чем через 18 часов после завершения ее нанесения.

ATLAS ESKIMO G предназначена для следующих штукатурок от ATLAS:

- СИЛИКОНОВО-СИЛИКАТНАЯ ШТУКАТУРКА ATLAS,
- СИЛИКОНОВАЯ ШТУКАТУРКА ATLAS,
- ATLAS GEMINI R,
- ATLAS SILKON BA,
- ATLAS GEMINI RS,
- ATLAS GEMINI RSX.

Проста в применении - представляет собой готовую к применению жидкую добавку для штукатурок, добавляемую непосредственно перед их нанесением.

Нейтральна по отношению к другим свойствам материала- не приводит к снижению прочности материала и не ухудшает его эксплуатационные характеристики уже после схватывания.

Назначение

Позволяет выполнять штукатурные работы при температуре от 0° C - рекомендуется при проведении фасадных работ в условиях пониженных температур (от 0 до 10 °C) и повышенной влажности воздуха (даже выше 80%).

Технические характеристики

Относительная плотность:	ок. 1,0 г/см ³
Температура применения	от 0 °C до +10 °C

Добавление средства в продукт

Средство следует добавлять в штукатурку непосредственно перед ее использованием. Необходимо соблюдать соотношение дозировки ATLAS ESKIMO G:

СИЛИКОНОВО-СИЛИКАТНАЯ ШТУКАТУРКА ATLAS	до 1 % по весу, т.е. до 0,25 кг (целая бутылка) на 25 кг штукатурки
СИЛИКОНОВАЯ ШТУКАТУРКА ATLAS	
ATLAS SILKON BA	
ATLAS GEMINI RS	
ATLAS GEMINI RSX	до 0,5 % по весу, т. е. до 0,125 кг (половина бутылки) на 25 кг штукатурки

После тщательного механического перемешивания штукатурки можно приступить к ее нанесению.

Упаковки

Пластиковая бутылка 0,25 кг.

Информация о безопасности

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в карте характеристики, доступной на www.atlas.com.pl.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в карте характеристики, доступной на www.atlas.com.pl.

Срок хранения продукта (срок пригодности к употреблению) составляет 18 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Позволяет проводить работы при низких температурах и высокой влажности воздуха. При очень высокой влажности воздуха (>80%) или низких температурах (> 0°C) схватывание штукатурки может быть более длительным. До момента поверхностного схватывания продуктов рекомендуется оставлять на строительных лесах защитные покрытия (сетки, брезент и т.д.).

В зависимости от условий нанесения может произойти незначительное изменение консистенции продукта.

Поверхность под штукатурку не должна быть замерзшей и на ней не должно быть конденсата.

Инструменты необходимо промыть чистой водой сразу после использования.

Информация, изложенная в техническом паспорте, представляет собой основные рекомендации, касающиеся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности. После издания данного технического паспорта все предыдущие теряют свою силу. Актуальная документация продукта доступна на www.atlas.com.pl.

Информация, изложенная в техническом паспорте, а также используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью ATLAS Sp. z o.o. (ООО "АТЛАС"). За их несанкционированное использование предусмотрена ответственность.

Дата обновления: 28.11.2025