

DOLINA NIDY GIPS MODELOWY

- idealny do odwzorowywania detali
- łatwa obróbka i modelowanie
- wysoka wytrzymałość mechaniczna

**DOSKONAŁY
DO ODLEWU**



Twarda
powierzchnia



Temperatura
stosowania



Czas gotowości
do pracy



ZASTOSOWANIE

- wykonywanie modeli rzeźbiarskich oraz sztukaterii gipsowych
- spoiwo do sporządzania mieszanek na bazie gipsu

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo drobne uziarnienie – gwarancja uzyskiwania gładkiej powierzchni modelu
- idealne odwzorowanie detali
- komfort prac – czas gotowości do pracy do 10 minut
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- jasny kremowy kolor – spoiwo na bazie wyselekcjonowanego gipsu syntetycznego

PRZYGOTOWANIE MASY

Suchą mieszkankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji około 0,70 litra wody na 1 kg gipsu, a następnie ręcznie lub mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych składników. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje plastyczność od 6 do 10 minut. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik dokładnie oczyścić z resztek związanej zaprawy, ponieważ może ona skracać czas wiązania następnego zaczynu.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od przeznaczenia.

ZUŻYCIE

W zależności od przeznaczenia.

OPAKOWANIA

Worki foliowe 20 kg.

NARZĘDZIA

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, szpachelka ze stali nierdzewnej i inne narzędzia pomocnicze w zależności od przeznaczenia materiału. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej www.dolina-nidy.com.pl oraz www.atlas.com.pl.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej www.dolina-nidy.com.pl oraz www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Deklarowany okres przechowywania produktu dotyczy fabrycznie zapakowanej mieszanki. Po otwarciu opakowania czas wiązania może ulec zmianie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2009 - spoiwo gipsowe, do bezpośredniego stosowania lub dalszego przetwarzania, do zastosowań wewnętrznych.

DOLINA NIDY Gips Modelowy (2026) Deklaracja Właściwości Użytkowych nr EC 39/CPR EN 13279-1:2008	
Zamierzone zastosowanie: ogólnobudowlane	
Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu)	A1



DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki	ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki ok. 14,0 l wody na 20 kg suchej mieszanki
Zawartość siarczanu wapnia (CaSO ₄)	> 50 %
Czas gotowości do pracy	ok. 10 minut
Początek wiązania	po ok. 6 minutach
Uziarnienie	poniżej 0,2 mm
Warunki podczas prac: - temperatura podłoża i otoczenia - wilgotność w pomieszczeniu	od +5 °C do +25 °C do 70 %

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na stronie internetowej www.dolina-nidy.com.pl oraz www.atlas.com.pl.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2026-05-18