



ATLAS SILKON ANX

izlīdzinoša grunts zem silikona un silikona-silikāta apmetumiem

- kompensē termiskās deformācijas
- palielina saķeri ar armatūras slāni un silikona apmetumiem
- uzklāšana jau pēc 48 stundām
- veco fasāžu renovācijai
- ideāls intensīvām krāsām



SALA
UN UDEKŠNĀS IZTURĪGS



IEKŠPUSĒ
UN ĀRŠPUSĒ



UZKLĀJAMS
AR OTU



UZKLĀJAMS
AR ROLLĒTI

Īpašības

ATLAS SILKON ANX tiek ražots uz organisko silīcija sveķu un kvarca pulvera bāzes.

Satur pildvielu – palielina saķeri, radot efektīvu virsmu virsmas attīstībai starp pamatnes un apmetuma slāņiem (rada raupju virsmu).

Aizsargā pamatni pret jaunā slāņa nevēlamu ietekmi – veido ķīmisku barjeru starp pamatni un apmetumu, uzlabo pamatnes un apmetuma mijiedarbību, samazina krāsas iekļūšanu no pamatnes un traipu veidošanos uz apmetuma virsmas.

Termisko spriegumu kompensācija - izmantojot dispersiju ar zemu elastības moduli E, var kompensēt termiskās spriedzes, kas rodas starp sistēmas virsmas slāņiem lielu temperatūru amplitūdu gadījumā (īpaši intensīvu krāsu gadījumā), nodrošinot pārklājuma spēju stiepties un atgriezties sākotnējā formā bez plaisām.

Augsta saķere ar betonu - minimums 1,0 Mpa

Palielina saķeri - stingri pielīp pie pamatnes, un funkcionālo siloksānu, kas satur reaģējošas grupas, izmantošana uzlabo saistību ar apmetumiem.

Samazina pamatnes absorbciju - novērš pārāk intensīvu ūdens izdalīšanos no svaigi uzklātiem apmetumiem uz pamatnes.

Atvieglo nākamās kārtas izstrādi – raupja virsma samazina uzklātā apmetuma "slīdēšanu".

Pielietojums

Pamatnes gruntēšanai zem ATLAS silikona un silikona-silikāta plānas kārtas apmetumiem. Detalizēta informācija par pielietojumu norādīta apmetumu tehnisko datu lapās.

Tehniskie parametri

Gatava izstrādājuma blīvums	ap 1,5 g/dm ³
Saķere ar betonu	> 1,0 MPa
Masas sagatavošanas, pamatnes un apkārtnes temperatūra darba laikā	no +5 °C līdz +30 °C
Nožūšanas laiks	4 ÷ 6 stundas

Tehniskās prasības

ATLAS SILKON ANX ietilpst siltumizolācijas sistēmu produktu grupā:

Sistēmas nosaukums	Valsts tehniskais novērtējums
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 izdevums 4.
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020 izdevums 1.
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583 izdevums 2.
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 izdevums 2.

ATLAS SILKON ANX ietilpst siltumizolācijas sistēmās ar apmetuma javām:

Sistēmas nosaukums	Eiropas tehniskais novērtējums
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS XPS	ETA 07/0316

Gruntēšana

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt:

stabilai – pietiekami stingra un atbilstoši ilgi noturēta, sausai virsmas līmenī,

līdzēnai - nelīdzenumus un iztrūkumus nepieciešams aizpildīt ar, piem.:

- ATLAS ZW 330,
 - APMETUMA JAVU ATLAS.
 Pirms labošanas darbiem pamatne ir jānogruntē ar līdzekli:
 - ATLAS UNI-GRUNT,
 - ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,
 - ATLAS UNI-GRUNT KOLOR,
 - ATLAS GRUNT NKP (gatava lietošanai – bez atšķaidīšanas),
attīrītai - no kārtām, kas varētu mazināt apmetuma saķeri, jo īpaši putekļiem, netīrumiem, kaļķa, eļļām, taukiem, vaska, eļļas
 parādījusies bioloģiska iedarbība (sēnītes, aļģes, u.tml.),
 pamatni ieteicams attīrīt ar līdzekli ATLAS MYKOS PLUS.

Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnes veids	Prasības attiecībā uz izturēšanas
armējošie slāņi siltināšanas sistēmās no minerālajām līmjavām ATLAS	Sīkāka informācija ir norādīta izmantotā līmes tehniskajā kartē, kas izmantota armatūras slāņa izveidei.
jauni cementa apmetumi, izgatavoti no gatavas apmetuma javas ATLAS, tradicionāliem cementa un cementa – kaļķa apmetumiem	min. 7 dienas* mitrums ≤ 4%*
betona pamatnes	min. 28 dienas* strukturālais mitrums < 4%*
krāsas pārklājums ar labu saķeri ar pamatni izmantošanai iekšdarbos	bez prasībām

*) uzmanību: attiecas uz sasaistes apstākļiem: T= +20°C, gaisa mitrums 50 %.

Masas sagatavošana

Izstrādājums tiek piegādāts lietošanai gatavas masas veidā. Apmetumu nedrīkst jaukt ar citiem materiāliem, atšķaidīt vai iebiezināt. Tieši pirms lietošanas un darba laikā masa jāsamaisa, lai izlīdzinātu konsistenci.

Masas izstrāde

Masu ar rullīti vai otu izstrādāt uz sagatavotās pamatnes (vienmērīgi uz visas virsmas), izmantojot rullīti, otu vai mehānisku izstrādi.

Apmetuma izstrāde

Virsmas apmešanu vai seguma līmēšanu var sākt pēc pilnīgas masas nožūšanas, t.i. pēc 4÷6 stundām no tās uzklāšanas brīža.

Patēriņš

Vidējais patēriņš ir 0,3 kg masas uz 1 m².

Iepakojums

Plastmasas spaiņi 15 kg,

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Gruntējamo virsmu gruntēšanas un apmetuma nožūšanas laikā jāsaņem no tiešiem saules stariem, vēja un nokrišņiem.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni. Netīrumus noņemt ar līdzekli ATLAS SZOP 2000.

Ja turpmākie darbi nav iespējami sezonas beigšanās un ilgstoši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, ir pieļaujams atstāt armatūras slāni, kas ir aizsargāts tikai ar gruntskrāsu, uz 2–3 gadiem pirms apmetuma uzklāšanas.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamat norādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To ļaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.09.2025.