



ATLAS RAPID

paruoštas naudoti baigiamasis polimerinis lyginamasis glaistas

- sniego baltumo – palengvina dažymą
- elastingas ir atsparus trūkinėjimams
- idealiai lygus paviršius
- lengvai tepamas ir šlifuojamas
- džiūvimo trukmė: apie 6 val.
- sluoksnio storis iki 3 mm
- tepti mentele, voleliu arba purkštuvu



Savybės

ATLAS RAPID gaminamas kaip masė dervų rišiklių, mineralinių užpildų ir modifikuojamųjų priedų pagrindu.

Galima tepti labai ploną sluoksnį - leidžia reguliuoti medžiagos kiekį pagal pagrindo savybes.

Labai smulkaus dydžio grūdėliai - leidžia išgauti idealiai lygų paviršių, kuris yra puikus pagrindas dažymui ir tapetavimui.

Didelis sukibimas su pagrindu – gaunamas dėl polimerų kiekio.

Elastingas ir atsparus įtrūkiams – sukiėtėjusios medžiagos sluoksnis atsparus įtrūkiams ir kietėjant, ir džiūstant lyginamajam glaistui, taip pat jį eksploatuojant.

Lengvai dažomas – vienoda, sniego baltumo glaisto paviršiaus spalva palengvina dažymą, mažesnės yra taip pat dažų sąnaudos, ir dažymo kaina.

Patogus naudojimas – pristatomas jau paruoštas naudojimui, todėl nepanaudotą masę galima palikti originalioje pakuotėje ir naudoti vėliau, per visą galiojimo laiką, t.y. iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Tiksotropinis poveikis palengvina naudojimą - spaudžiant mentele, medžiaga suskystėja ir ją lengviau paskirstyti ant paviršiaus.

Tinka rankiniam arba mašiniam naudojimui:

- nenuteka nuo įrankių rankinio naudojimo metu,
- nereikia pilti vandens naudojant mechaniniu būdu.

Paskirtis

ATLIKTO DARBO POBŪDIS	
Lyginimo darbai	+
Preliminarus pagrindo išlyginimas	naudoti ATLAS GTA
Mažų defektų užpildymas	naudoti ATLAS GTA
Gipso kartono plokščių sujungimas juostomis	naudoti ATLAS GTA
Viso paviršiaus glaistymas Gipso plokštės	+
Gipskartonio plokščių dengimo purvu standartai	Q3-Q4

APDAILOS SLUOKSNIŲ TIPAS	
dažų dangos	+
tapetai	+

SUBSTRATO TIPAI	
betono	+
cemento ir cemento-kalkių tinkas	+
gipsinis tinkas	+
gipso kartono plokštės	+

OBJEKTŲ TIPAI	
būsto statyba	+
komunalinių paslaugų, švietimo, biurų ir sveikatos priežiūros įstaigų pastatai.	+
prekybos ir paslaugų statyba	+

Techniniai duomenys

Didž. sluoksnio storis	3 mm
Masės paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +25 °C
Patalpos drėgnis darbo metu	iki 70 %
Džiūvimo trukmė*	apie 6 val. (sluoksnis, kurios storis 1 mm)

*) - taikoma, kai T=20 oC, santykinis drėgnis 60

Techniniai reikalavimai

ATLAS RAPID atitinka PN-EN 15824:2017-07 reikalavimus - vidinis dispersinis tinkas, skiedžiamas vandeniu (polimerinis glaistas), skirtas naudoti patalpose ant sienų ir lubų

ATLAS RAPID (2022) Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. A109/4/CPREN 15824:2017	
Paskirtis: vidaus sienoms, luboms, stulpams ir pertvaroms	
Sukibimas	0,3 MPa
Degumo klasė	A2-s1, d0

Lyginamojo glaisto klojimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:

tvirtas;

išdžiūvintas iki sausos būsenos - daroma prielaida, kad pagrindo džiūvimo laikas yra toks (įprastomis sąlygomis, t. y. apie 20 °C ir 55% drėgmės – kitomis sąlygomis džiūvimo laikas gali būti ilgesnis):

- naujiems gipsiniams tinkams (pvz., ATLAS GIPS SOLARIS), cementiniams ir cemento-kalkių tinkams, mažiausiai 1 savaitė kiekvienam storio cm;

- betoninėms sienoms ir luboms – mažiausiai 28 dienas;

švarus – be sluoksnių, galinčių sumažinti glaisto sukibimą, ypač be dulkių, nešvarumų, kalkių, alyvų, riebalų, vaško, dažų ir sukibimą silpninančių preparatų liekanų;

nugruntuotas gruntu (esant per dideliu pagrindo sugeriamumui):

- ATLAS GRUNT NKP (paruoštas naudoti – nereikia skiesti),

- ATLAS UNI-GRUNT,

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

- ATLAS GRUNTOWNIK,

padengtas jungiamuoju sluoksniu (kai pagrindas mažai sugeria arba jam būdingas lygus paviršius, pvz., betoninės sienos ir lubos):

- ATLAS GRUNTO-PLAST,

- ATLAS ULTRAGRUNT.

Masės paruošimas

Masė paruošta naudoti rankiniu būdu. Prieš mechaninį naudojimą, masę reikia išmaišyti, tuomet ji suskystės. Dengiant mechaniškai arba tepant voleliu, masę leidžiama atskiesti švairiu vandeniu iki 1 % (jei reikia).

Rankinis glaistymas

Tepimas voleliu Masė reikia tepti voleliu ne mažesniu nei su 11 mm medžiagos sluoksniu, tolygiai paskirstant ant pagrindo. Užteptą sluoksnį išlyginkite nerūdijančio plieno mentele.

Tepimas mente Masė tepti tolygiai nerūdijančio plieno mente, prispaudžiant prie pagrindo. Neviršyti didžiausio sluoksnio storio. Darbas turėtų prasidėti nuo lubų, tepant masę juostomis kryptimi nuo lango į patalpą, traukiant mentelę link savęs, o ant sienų masę tepti kryptimi nuo grindų iki lubų, mentele braukiant nuo apačios iki viršaus.

Kitas masės sluoksnis gali būti dedamas dviem būdais:

- ant anksčiau užtepto ATLAS RAPID sluoksnio, kai jo paviršius yra matinis-drėgnas (dažniausiai tai įvyksta maždaug po 2 valandų esant 20 °C temperatūrai ir 55 % drėgnumui,
- sustingus pirmajam ATLAS RAPID sluoksniui (prieš dengiant jo paviršių reikia sudrėkinti vandeniu, kuris sumažins burbuliukų susidarymą dengimo metu).

Mechaninis tepimas

Mechaniniam naudojimui rekomenduojami toliau esančioje lentelėje išvardyti prietaisai (nuimkite pagrindinį įrenginio filtrą).

Agregatas	Purkštukas	Slėgis
WAGNER PS 3.39	531, 533, 633	Didžiausias darbinis slėgis
WAGNER HS 950	531, 533, 633	
GRACO T-MAX 506	541	
GRACO MARK VII	531, 533, 633	
GRACO APX 6200	533, 537	

Šlifavimas

Rankinis arba mechaninis šlifavimas turi būti atliekamas visiškai išdžiūvus paviršiui. Rekomenduojama naudoti tinklą #150–240. Blo-gai vėdinamose patalpose patikrinkite tinko džiūvimo laipsnį kam-puose.

Apdailos darbai

Prieš pradedant apdailos darbus glaisto paviršius turi būti tinkamai sausas ir be dulkių, susidariusių šlifuojant. Prieš dažant ir tapetuo-jant pagrindą reikia nugruntuoti voleliu pagal dažų ar tapetų gamin-tojo rekomendacijas.

Glaistui dažyti galima naudoti:

- akrilinius dažus, pvz., ATLAS ecoFARBA
- latekso dažus, pvz. ATLAS optiFARBA arba ATLAS proFARBA

Sąnaudos

Vidutiniškai sunaudojama: apie. 1,0 kg masės/1 m²/1mm

Pakuotės

Plastikiniai indai: 25 kg.

Informacija apie saugą

Informacija apie saugą pateikiama ant gaminio pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Produktas turėtų būti laikomas temperatūros diapazone nuo +5 °C iki +35 °C. Leistinas yra trumpalaikis produkto užšaldymas arba perkaitimas transportavimo metu.

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Gaminio laikymo trukmė (tinkamas naudoti) 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Sandėliavimas arba transportavimas netinkamomis sąlygomis gali sukelti nusėdimą arba sukelti grūdėjimąsi. Galima tikėtis nedidelių pakeitimų taikymo parametruose, išlaikant jo naudojimo savybes.

Jei produktas užšąla pakuotėje, jį reikia palikti kambario temperatūroje visiškai atšildyti, o tada intensyviai išmaišyti naudojant spiralinį maišytuvą, pvz., ATLAS TWIST. Po promaišymo, konsistencijos, tinkamos rankiniam taikymui, atkūrimas įvyks maždaug per 12 valandų. Nejmanoma gauti homogeniškos masės diskvalifikuoja produktą naudojimui.

Draudžiama laikyti produktą užšaldytą. Jei nesilaikoma aukščiau išvardytų nuostatų, bet kokie garantiniai reikalavimai nebus atsižvelgiami.

Dėmesio: Palečių dėstymas viena ant kitos yra draudžiamas. Palečių su produktu dėstymas viena ant kitos kelia pakuotės standumo praradimo, palečių apvirtimo pavojų, kuris kelia grėsmę šalia esančių žmonių sveikatai ir gyvybei, taip pat prekės sunaikinimą.

Masės sluoksniavimasis pakuotėje (atsiskiria skystis) jos laikymo laikotarpiu yra natūralus reiškinys. Dėl tiksotropinių savybių masė po maišymo suskystės ir bus tinkama mechaniniam naudojimui. Konsistencija, tinkamiausia tepti rankiniu būdu, grįš maždaug po 12 valandų.

Glaisto negalima tepti ant tiesioginės drėgmės paveiktų arba nuolat drėgnų pagrindų.

Lyginamojo glaisto nerekomenduojama kloti patalpose, kurių oro santykinis drėgnis ilgesnį laiką viršija 70 %.

Darbo metu ir glaistui džiūstant, jis neturi būti veikiamas skersvėjų ir stiprių saulės spindulių.

Darbo metu neužteršti pakuotėje esančios medžiagos, nes gali pablogėti jos parametrai. Likusią pakuotėje nepanaudotą medžiagą uždengti plėvele ir pakuotę sandariai uždaryti. Sunaudoti iki tinkamo naudoti termino pabaigos.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti produktą, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję gaminio dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2024-07-16