



ATLAS ESKIMO G

priedas, skirtas pagreitininti dispersijos tinkų rišimą

- teikia galimybę tinkuoti aukštesnėje nei 0 °C temperatūroje ir esant padidėjusiam oro drėgnumui (net virš 80 %)
- dvigubai padidina tinko rišimo greitį
- trigubai pagreitina atsparumo atmosferos krituliams pasiekimą
- neutralus kitoms medžiagų savybėms

Savybės

Produkto sudėtyje yra polimerinių siūlių ATLAS tinkuose rišimo greitiklių. ATLAS ESKIMO G priedas veikia taip, kad jau pradiniame vandens garavimo etape inicijuoja išankstinį polimero sujungimą. Tai priveda prie:

- tinko kietėjimo proceso pagreitinimo esant žemesnei temperatūrai ir didelei santykinei oro drėgmei,
- ankstyvo atsparumo mažo intensyvumo pereinamiesiems krituliams pasiekimo.

2 kartus greitesnis tinko kietėjimas, 3 kartus greitesnis ankstyvasis atsparumas krituliams, palyginus su tinku, kietėjančiu be priedo, esant 2°C temperatūrai ir 80 % santykinei oro drėgmei. Esant tokioms šilumos ir drėgmės sąlygoms, šie parametrai yra atitinkamai:

- rišimo laikas: apie 16 valandų,
- ankstyvas atsparumas lietaui: po 5 valandų

Tinkavimas galimas, kai pagrindo ir oro temperatūra yra aukštesnė nei 0 °C - temperatūra gali nukristi žemiau nulio, kai tinkas visiškai sukietėja, t. y. ne anksčiau kaip po 18 valandų nuo jo uždėjimo.

ATLAS ESKIMO G yra skirtas šiems ATLAS tinkams:

- ATLAS SILIKONINIS SILIKATINIS TINKAS,
- ATLAS SILIKONINIS TINKAS,
- AS GEMINI R,
- ATLAS SILKON BA,
- ATLAS GEMINI RS,
- ATLAS GEMINI RSX.

Lengva naudoti - tai paruoštas naudoti skystas tinko priedas, kuris pridedamas prieš pat uždėjimą.

Jis yra neutralus kitoms medžiagos savybėms - nesukelia stiprumo sumažėjimo ar funkinių savybių pablogėjimo jau po surišimo.

ATLAS ESKIMO G yra bespalvis skystis, turintis šiek tiek juntamą amoniako kvapą.

Paskirtis

Leidžia tinkuoti ir dažyti esant 0°C - temperatūrai, rekomenduojama atliekant fasado darbus žemesnės temperatūros (0-10°C) ir padidintos oro drėgmės sąlygomis (net virš 80%).

Techniniai duomenys

Santykinis tankis	apie 1,0 g/cm ³
Naudojimo temperatūra	nuo 0 °C iki +10 °C

Priemonės pridėjimas prie produkto

Priemonę į tinką reikia įpilti prieš pat naudojimą. Būtina laikytis ATLAS ESKIMO G dozavimo proporcijų:

ATLAS SILIKONINIS SILIKATINIS TINKAS	iki 1 % masės, t. y. iki 0,25 kg (visas butelis) į 25 kg tinko
SILIKONINIS TINKAS ATLAS	
ATLAS SILKON BA	
ATLAS GEMINI R	
ATLAS GEMINI RS	iki 0,5 % masės, t. y. iki 0,125 kg (pusė butelio) 25 kg tinkui
ATLAS GEMINI RSX	

Po kruopštaus mechaninio tinko maišymo, galima pradėti jį taikyti.

Pakuotės

Plastikinis butelis 0,25 kg.



Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo trukmė (tinkamumas naudoti) – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Galima atlikti darbus esant žemai temperatūrai ir didelei oro drėgmei. Ekstremaliais atvejais, kai oro drėgmė labai didelis (> 80 %) arba temperatūra žema (> 0 °C), tinko kietėjimas gali ilgiau trukti. Kol produktas nepasiekia paviršiaus rišimo, ant pastolių patartina palikti uždengimus (tinklus, tentus ir pan.).

Priklausomai nuo naudojimo sąlygų, produkto konsistencija gali šiek tiek pakisti.

Tinko pagrindas neturi būti užšalęs ir ant jo negali būti kondensato.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra Atlas sp. z o. o. nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2025-11-28

