




ATLAS UNI-GRUNT ULTRA

**Giliai įsiskverbiantis
koncentratas įgeriantiems
pagrindams**

- spalva leidžia visiškai kontroliuoti darbo eigą
- labai pagerina sukibimą
- sumažina pagrindo sugertį
- grindų dangoms, klijams, tinkui, glaistymui, dažams, tapetams



3 x daugiau saugumo

Tinkamai paruoštas pagrindas – tai visų statybos darbų sėkmės pagrindas. Naudojant ATLAS UNI-GRUNT ULTRA gruntą, kurio sudėtyje yra labai daug polimerų dispersijos, užtikrinamas rangovo saugumas ir tai, kad kiti darbai atliekami ant pagrindo, kurio:

- sugertis optimaliai sumažėjusi,
- sugertis vienoda per visą paviršių,
- užtikrinamas kuo geresnis kitų sluoksnių sukibimas.

SAVYBĖS

Gruntuoto pagrindo suvienodėja įgertis ir sumažėja paviršiaus sugeriamumas, todėl geriau sukimba kiti klojami sluoksniai.

Preparatas įsiskverbia į pagrindą ir suriša skaldos grūdelius, todėl sustiprina gruntuojamą sluoksnį.

Nepaprasta išeiga - vienos 4 kg ATLAS UNI-GRUNT ULTRA pakuotės užtenka gruntuoti:

- 53 m² grindų, klojant savaime išsilyginančią masę,
- 280 m² tinko, klojant lyginamąjį glaistą, hidroizoliaciją klijuojant keramines dangas,
- 360 m² pagrindo, paruošto dažyti ir tapetavimas

Specialiai parinktas pigmentas nudažo pagrindą ir leidžia kontroliuoti darbų eigą, tiek gruntui esant dar drėgnam, tiek ir išdžiūvus – spalva nesumažina dažų dangos dengiamumo gebos.

PASKIRTIS

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA – gruntavimo preparatas, skirtas įvairių rūšių pagrindams (sienoms, grindims, luboms), kurį galima naudoti pastatų viduje ir išorėje.

Naudojamas paviršiams gruntuoti prieš įrengiant grindis, liejant grindų dangas, tinkuojant, glaistant, klojant keramines plyteles, tapetus ir dažant.

Gruntą būtina skiesti pagal instrukciją (pastraipą: Emulsijos paruošimas), atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir naudojimo vietą.

Pagrindų rūšis – standartiniai	
cementinės grindys ir juodgrindės	+
anhidritinės juodgrindės	+
cementinis ir cementinis kalkių tinkas ir lyginamieji glaistai	+
gipsinis tinkas ir lyginamieji glaistai	+
polimeriniai lyginamieji glaistai	+
akyto betono mūras	+
silikatinių plytų arba blokelių mūras	+
plytų arba tuščiavidurių keraminių blokelių mūras	+
gipso blokelių mūras	+

Pagrindų rūšis – sudėtingi *	
cementinės grindys ir juodgrindės su grindiniu šildymu	+
anhidritinės juodgrindės su grindiniu šildymu	+
betonas	+
vidaus akrilinių dažų dangos	+
remontuojami pagrindai, padengti glaistais ir dažais	+
esamos keraminės ir akmens dangos	naudoti ATLAS ULTRAGRUNT
mozaikinis cementas	naudoti ATLAS ULTRAGRUNT
OSB plokštės	naudoti ATLAS ULTRAGRUNT
stabilus linoleumas, PVC	naudoti ATLAS ULTRAGRUNT
betono lakas	naudoti ATLAS ULTRAGRUNT
aliejinų dažų dangos	naudoti ATLAS ULTRAGRUNT

* taikoma visų rūšių toliau lentelėje išvardytiems apdailos sluoksniams, išskyrus dažų dangas (kadangi ATLAS ULTRAGRUNT gali sudaryti gruoblėtą paviršių).

Apdailos sluoksnio rūšis – būtina susipažinti su medžiagos gamintojo nurodymais dėl apdailos sluoksnio įrengimo ir gruntavimo	
cementiniais ar gipsiniais klijais tvirtinamų plytelių dangos	+
hidroizoliacija	+
cementinės grindys ir juodgrindės, anhidritinės juodgrindės	+
cementinis, cementinis kalkių ir gipsinis tinkas	+
klijai pastatų šilumos izoliacijai	+
gipsiniai, cementiniai, polimeriniai lyginamieji glaistai	+
vidaus akrilinių ir lateksinių dažų dangos	+
tapetai	+

Naudojimo sritis	
pastatų viduje	+
pastatų išorėje	+
horizontalūs paviršiai	+
vertikalūs paviršiai	+

TECHNINIAI DUOMENYS

Emulsijos tankis	apie 1,0 g/cm ³
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	Nuo +5 °C iki +30 °C
Gruntavus tolimesnius darbus (atsižvelgiant į pagrindą) galima pradėti	– po 15 minučių – tinkas, silikatinės tuščiavidurės plytos, dujinio betono blokeliai – po 2 valandų – savaime išsilyginančios grindys

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Gruntas nėra priskiriamas statybiniais produktams.

GRUNTAVIMAS

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, nešvarumų, aliejų, riebalų ir vaško. Visus atšokusius, tinkamai su pagrindu nesukibusius sluoksnius būtina pašalinti prieš naudojant emulsiją. Gipsinio tinko ir anhidritinio juodgrindžių atveju, būtina pašalinti pienelį, susidariusį trinant paviršių.

Emulsijos paruošimas

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA gaminamas kaip nepaprastai ekonomiškai emulsija, paruošta naudoti praskiedus vandeniu šiomis proporcijomis:

- 1:3 grindims
- 1:6 gipsiniam tinkui ir lyginamiesiems glaistams
- 1:8 dažams.

Nemaišyti su kitomis medžiagomis ir netankinti.

Gruntavimas

Emulsija tepti ant pagrindo voleliu, teptuku arba purkšti plonu ir tolygiu sluoksniu. Silpnus ir stipriai sugeriančius pagrindus gruntuoti du kartus šlapias ant šlapio būdu. Jeigu gruntuojamas grindų pagrindas, paruoštą emulsiją išlieti ant pagrindo ir tolygiai paskleisti, kad nesusidarytų balos. Jeigu išdžiūvus preparatui pagrindas vis dar yra sugeriantis, gruntuoti pakartotinai.

Paviršiaus naudojimas

Dažyti, klijuoti tapetus, plyteles ir pan. reikėtų pradėti išdžiūvus emulsijai. Išdžiūvęs gruntas turėtų turėti matinį paviršių. Džiūvimo trukmė priklauso nuo temperatūros ir drėgnio:

- 15 minučių – tinkas, silikatinės tuščiavidurės plytos, dujinio betono blokeliai
- 2 valandos – juodgrindės ir grindys

SĄNAUDOS

Grunto suvartojimas priklausomai nuo naudojimo būdo (žr. dokumento pabaigoje esančią lentelę):

- 0,1-0,2 kg/m²,
- 0,3 kg/m² grindų pagrindams.

PAKUOTĖS

Plastikiniai indai: 4 kg

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

Saugos informacija pateikiama ant gaminio pakuotės ir saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.atlas.com.pl.

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - A/h/FW kat. - didžiausias lakiųjų organinių junginių kiekis produkte mažesnis nei 1,9 g/l, leistinas lakiųjų organinių junginių kiekis 30 g/l.

Produktui išduotas Valstybinio higienos instituto higienos pasas.

LAIKYMAS IR GABENIMAS

Informacija apie saugojimą ir transportavimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.atlas.com.pl.

Produkto tinkamumo vartoti terminas (geriausias iki vartojimo) yra 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

SVARBI PAPILDOMA INFORMACIJA

Prieš gruntuojant būtina gerai apsaugoti visus netoliese esančius elementus, pvz., kanalus, staliaus dirbinius, skardos lankstinius ir pan. Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Galimus emulsijos nešvarumus galima pašalinti preparatu ATLAS SZOP 2000.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti produktą, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys, taip pat jame naudojami simboliai ir prekiniai pavadinimai yra Atlas sp. z o.o.

Atnaujinta 2024-01-31

Išsamūs duomenys apie skiedimą ir išeigą

Kito sluoksnio rūšis	Skiedinio proporcijos emulsija : vanduo	Skiedinio sąnaudos	ATLAS UNI-GRUNT ULTRA sąnaudos	Pakuotės išeiga 4 kg
grindų dangos	1 : 3	apie 0,3 kg/m ²	apie 0,075 kg/m ²	53 m ²
tinkas, hidroizoliacija, plytelių ir šiltinimo elementų klėjai	1 : 6	apie 0,12 kg/m ²	apie 0,014 kg/m ²	280 m ²
glaistas ir dažai	1 : 8	apie 0,1 kg/m ²	apie 0,011 kg/m ²	360 m ²