

# DOLINA NIDY EURO-GRUNT 300

## PREPARAT GRUNTUJĄCY KONCENTRAT

- do wewnątrz i na zewnątrz
- max. rozcieńczenie 1:3
- wzmacnia i ujednolica podłoże
- zwiększa przyczepność warstw
- bardzo wydajny
- idealny pod tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, hybrydowe, pod szpachle i kleje



## ZASTOSOWANIE

- do gruntowania mocno chłonnych i porowatych powierzchni, np.: beton komórkowy, ceramika, silikaty
- zalecany do przygotowania podłoża przede wszystkim przed nakładaniem tynków gipsowych (zarówno ręcznych jak i maszynowych, hybrydowych, cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli oraz klejów gipsowych i zapraw klejących

## WŁAŚCIWOŚCI

- preparat gruntujący na bazie żywic akrylowych, produkowany w kolorze zielonym
- uwaga! - preparat w postaci koncentratu – do stosowania po odpowiednim rozcieńczeniu, w zależności od rodzaju i/lub właściwości gruntowanego podłoża**
- wysoka zdolność penetracji podłoża, preparat wnika w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, powodując ich wzmocnienie i ujednolnienie parametrów całej powierzchni
- reguluje proces chłonności podłoża, poprawia warunki wiązania oraz zwiększa przyczepność warstw nakładanych na zagruntowane powierzchnie
- dzięki zastosowaniu preparatu nakładane warstwy wiążą i wysychają równomiernie, osiągają zakładane parametry wytrzymałościowe i nie są narażone na odparzenie
- po wyschnięciu tworzy jasnozieloną powłokę, pozwalającą w łatwy sposób ocenić równomierność pokrycia powierzchni gruntem
- przepuszczalny dla pary wodnej



## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność preparatu, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Podłoże, na które ma być наносzony PREPARAT GRUNTUJĄCY EURO-GRUNT 300, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%.

## PRZYGOTOWANIE PREPARATU

Preparat produkowany jest w postaci skondensowanej. Przed użyciem należy go rozcieńczyć czystą wodą w zależności od stopnia chłonności gruntowanego podłoża.

Zalecane proporcje rozcieńczania:

|                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| dla podłoża ceramicznych                            | 1:3<br>(15 kg koncentratu wymieszać z 45 l wody)                      |
| dla podłoża mocno chłonnych – typu betonu komórkowy | 1:2 lub 1:2,5<br>(15 kg koncentratu wymieszać z 30 l / z 37,5 l wody) |

Koncentrat należy wymieszać z wodą przy użyciu wiertarki z mieszadłem, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami.

## SPÓSÓB UŻYCIA

Rozcieńczony preparat nanosi się na podłoże za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową, jako cienką i równomierną warstwę. Nakładanie kolejnych warstw należy rozpocząć, gdy zagruntowana powierzchnia będzie sucha, tj. po upływie ok. 4-12 godzin od momentu naniesienia preparatu. Wtórne zakurzenie/zapylenie podłoża jest problematyczne.



## ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około  $0,1 \div 0,3$  kg preparatu na  $1 \text{ m}^2$  powierzchni (przy rozcieńczeniu 1:3). W praktyce zużycie uzależnione jest od stopnia chłonności podłoża.

## OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 15 kg.

## NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, wałek malarski lub pędzel, urządzenie do natryskiwania. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

## INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 2,13 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej [dolina-nidy.com.pl](http://dolina-nidy.com.pl).

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej [dolina-nidy.com.pl](http://dolina-nidy.com.pl).

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## DANE TECHNICZNE

|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Zawartość suchej substancji w temp. 105°C                                             | 12–16 %                 |
| Przyczepność międzywarstwowa (podłoże mineralne + preparat gruntujący + tynk gipsowy) | $\geq 0,1 \text{ MPa}$  |
| Przyczepność międzywarstwowa (płyta g-k + preparat gruntujący + masa szpachlowa)      | $\geq 0,25 \text{ MPa}$ |
| Opór dyfuzyjny względny, $S_d$                                                        | $\leq 0,3 \text{ m}$    |
| Czas wysychania                                                                       | ok. 4-12 godzin         |
| Temperatura podłoża i otoczenia                                                       | od +5 °C do +25 °C      |

## WYMAGANIA TECHNICZNE

Produkt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi dopuszczanie wyrobów do obrotu. Produkt objęty jest Rekomendacją Techniczną ITB nr RT-ITB-1293/2025 (DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA nr 073).

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na [www.dolina-nidy.com.pl](http://www.dolina-nidy.com.pl).

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2025-06-03