



## ATLAS proFARBA

### balti akriliniai dažai

- puikiai padengia paviršius
- atsparūs šveitimui ir plovimui
- tiksotropinis efektas – palengvinantis dažymą
- sienoms ir luboms dažyti



### Savybės

ATLAS proFARBA gaminami akrilo rišiklio pagrindu, pridedant aukštos kokybės užpildų ir cheminių medžiagų.

Tai lateksiniai dažai – sudaro daugkartiniam plovimui ypač atsparų sluoksnį, daug atsparesnį negu tradiciniai emulsiniai vidaus dažai.

Labai atsparūs sausam šveitimui.

Praleidžia garus,  $S_d < 0,03$  m - užtikrina sienų kvėpavimą.

Išdžiūvę yra sniego baltumo.

Tiksotropiniai – lengvai pasiskirsto ant sienų ir lubų, nevarva nuo įrankių.

Dažų sluoksnis yra elastingas.

Puikiai padengia.

Idealiai tinka dažyti purškimu.

### Paskirtis

Pastatų viduje esančių sienų ir lubų paviršių dažymas - dekoratyviniai arba apsauginiai.

Dažomo pagrindo rūšys - cementinis tinkas, kalkinis tinkas, plonasluoksnis mineralinis tinkas, gipsinis tinkas, polimerinis tinkas, gipso plokštės, popieriniai tapetai, netinkuotos sienos iš betono, plytos, blokeliai, tuščiavidurės plytos.

### Techniniai duomenys

|                                                                              |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tankis                                                                       | apie 1,45 kg/dm <sup>3</sup>                             |
| Klampa                                                                       | 13000-16000cP<br>Brookfield viskozimetras                |
| Vertė $S_d$                                                                  | < 0,03 m (dažant du kartus)<br>pagal PN-EN ISO 7783:2012 |
| Dažų paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir dažų džiūvimo metu | nuo +5 °C iki +25 °C                                     |
| Kokybiškas dengimas                                                          | II<br>(PN-89/C-81536)                                    |
| Atsparumas šveitimui (po 28 dienų)                                           | 2 klasė<br>(PN-EN 13300:2002)                            |
| Dangos išvaizda                                                              | Balti, matiniai                                          |
| Džiūvimo laikas iki 3 lygio (temp. 23 °C ± 2 °C, esant drėgmei 55±5 %)       | 2 val.<br>PN-C-81519:1979                                |
| Kitų sluoksnį galima kloti                                                   | po mažiausiai 2 valandų*                                 |

Lentelėje pateikiami laikai rekomenduojami, jeigu aplikuojama esant maždaug 20 °C temperatūrai ir 50-60 % drėgmei.

## Dažymas

### Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas ore, be įtrūkimų ir be sluoksnių, galinčių susilpninti dažų sukibimą, ypač nuo dulkių, purvo, vaško ir riebalų. Senos lipnios dažų dangos ir kiti prastai sukibę su pagrindu sluoksniai turi būti kruopščiai pašalinti. Senas emulsinių dažų dangas reikia nuplauti vandeniu ir plovikliais ir palikti išdžiūti. Smulkius pažeidimus (pvz., įtrūkimus ar ištrupėjimus) būtina sutvarkyti ir užglaistyti. Pagrindo paviršiaus remontui rekomenduojama naudoti ATLAS RAPID, GIPSAR GO! arba ATLAS GTA. Išvalykite ir apsaugokite grybelines vietas naudodami ATLAS MYKOS PLUS. Gerai sugeriančius ir dulkėtus pagrindus nugruntuokite viena iš trijų gruntavimo emulsijų (kiekvieni atveju po džiovinimo gruntas turi sudaryti matinį paviršių):

- ATLAS GRUNT NKP - be skiedimo,
- ATLAS UNI-GRUNT, praskiestas vandeniu santykiu 1:3 (emulsija:vanduo),
- ATLAS OPTI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, praskiestas vandeniu santykiu 1:8 (emulsija:vanduo),

Ant neabsorbuojančių pagrindų, tokių kaip gipso kartono plokštės arba emulsiniais dažais padengti paviršiai, ATLAS PAGRINDO DAŽAI gali būti dengti ir nereikia gruntuoti grunto emulsija.

Prieš dažant tapetus, reikia eksperimentiškai patikrinti tapetų ir pagrindo sujungimo kokybę. Dažant tapetus, kurie blogai prilimpa prie pagrindo, gali susidaryti pūslės.

Tinkas gali būti dažomas visiškai išdžiūvus, ne anksčiau kaip:

- cemento ir cemento-kalkių tinkai po 3-4 savaitių,
- gipsiniai tinkai po 2 sav.

### Dažų paruošimas

Dažai tiekiami paruošti naudoti. Nemaišyti su kitomis medžiagomis. Prieš naudojimą juos reikia gerai išmaišyti lėtai maišytuvu su dažų maišykle, kad susivienodintų konsistencija.

### Dažų skiedimas

Norint užtepti pirmąjį sluoksnį, vadinamąjį grunto, dažus galima atskiesti įpilant ne daugiau kaip 0,5 litro vandens 10 litrų dažų. Taikomo skiedimo santykio būtina laikytis dažant visą paviršių. Galutiniam dažymui naudoti neskiestus dažus.

### Dažymas

Dažus tepti ant paruošto ir išdžiovinto pagrindo plonu ir vienodu sluoksniu. Dažyti galima voleliu, teptuku arba purškimo būdu. Rekomenduojama naudoti mikropluošto arba poliakrilinius volelius, kurių pluošto ilgis 11 mm. Lubų dažymas turėtų būti pradėtas nuo lango zonos ir nukreiptas į kambario vidų. Pirmasis sluoksnis gali būti su ATLAS GRUNTAVIMO DAŽAIS. Antrą sluoksnį galima tepti prieš tai visiškai išdžiūvus (praėjus mažiausiai 2 valandoms, priklausomai nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės) ir išlaikant vieną dengimo kryptį tam tikram dažų sluoksniui. Technologines pertraukas dažymo metu reikia planuoti iš anksto, pvz., kampuose ir pan. Dažai turi būti naudojami nuolat, vengiant darbo pertraukų.

### Duomenys apie purškimą GRACO CED StMax II 595 įrenginiu

| Puršktuokas | Filtrai | Slėgis   | Medžiagos paruošimas                      |
|-------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| PAA521      | 60 mesh | 220 baro | Be skiedimo arba atskiesti su 5 % vandens |

## Išėiga

Iki 14 m<sup>2</sup>/1 l dažų vieną kartą dažant ant lygaus paviršiaus. Sąnaudos priklauso nuo pagrindo įgeriamumo.

### Pakuotės

Plastikiniai kibirai 10 litrų.

### Informacija apie saugą

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos pasas. Vidaus dažai ATLAS proFARBA - Kat. A/a/FW: – didžiausias LOJ (VOC) kiekis produkte 29,9 g/l, leistinas LOJ (VOC) kiekis 30 g/l.

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

### Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) trukmė – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

### Svarbi papildoma informacija

Jeį naudojamos dažymo juostos, rekomenduojama jas atsargiai nuimti ir laikyti gamintojo nurodymų. Ant pagrindų, pagamintų iš gipso tinko, prieš klijuojant dažymo juostą, būtina jas gruntuoti.

Viename paviršiuje naudoti tik tos pačios pagaminimo datos dažus.

Patalpa, kurioje naudojamas produktas, tinkama naudoti išvėdinus ir dingus kvapui.

Skirtingos tekstūros paviršių dažymas gali sukelti skirtingų dažų atspalvių efektą.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą, kol dažai neišdžiūvę.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2024-01-04