



ATLAS SILKON ANX

Подкладочная штукатурная масса под силиконовые штукатурки

- компенсирует термические деформации
- увеличивает адгезию к армированному слою и силиконовым штукатуркам
- нанесение уже через 48 часов
- для реновации старых фасадов
- идеально подходит для интенсивных цветов



Свойства

ATLAS SILKON ANX изготовлен на основе кремнийорганической смолы и кварцевой муки.

Содержит наполнитель - повышает адгезию за счет значительного увеличения эффективной поверхности между слоями (создает шероховатую поверхность).

Защищает основание от негативного воздействия нового слоя - образует химический барьер между основанием и штукатуркой, ограничивая их взаимодействие и штукатуркой, ограничивая их взаимодействие - уменьшает передачу цвета от подложки и образование пятен на поверхности штукатурки.

Компенсация термических напряжений — использование дисперсии с низким модулем упругости E позволяет компенсировать термические напряжения, возникающие между верхними слоями системы при больших амплитудах температур (особенно в случае интенсивных цветов), обеспечивая способность покрытия растягиваться и возвращаться в исходное состояние без трещин.

Обладает высокой адгезией - к бетону мин. 1,0 МПа.

Повышает адгезию - прочно прилипает к основанию, а использование функциональных силосанов, содержащих реактивные группы, улучшает сцепление с штукатурками.

Уменьшает впитываемость основания - предотвращает слишком интенсивное стекание воды со свеженанесенной штукатурки на основание.

Облегчает нанесение следующего слоя - шероховатая поверхность уменьшает «скольжение» наносимой штукатурки.

Назначение

Грунтование оснований под силиконовые и силиконово-силикатные тонкослойные штукатурки ATLAS. Подробную информацию о назначении см. в техническом паспорте перечисленных штукатурок.

Технические данные

Густота готового продукта	ок. 1,5 г/см ³
Адгезия к бетону	> 1,0 МПа
Температура массы и основания во время работ	от +5 °C до +30 °C
Время высыхания	4 ÷ 6 часов

Технические требования

ATLAS CERPLAST является компонентом наборов продуктов для создания теплоизоляции с помощью систем:

Название системы	Национальная Техническая Оценка
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 издание 4
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020 издание 1
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583 издание 2
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 издание 2

ATLAS SILKON ANX является компонентом комплексных систем теплоизоляции со штукатурками:

Название системы	Европейская Техническая Оценка
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS XPS	ETA 07/0316

Грунтовка

Подготовка основания

Основание должно быть:

стабильным - достаточно жестким и достаточно долго выдерживаемым,

воздушно-сухим,

ровным - неровности и пустоты должны быть заполнены, например, раствором:

- ATLAS ZW 330,

- ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS.

Перед применением основание нужно загрунтовать препаратом:

- ATLAS UNI-GRUNT,

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

- ATLAS GRUNT NKP (готов к применению – без разведения),

очищены - от слоев, которые могут нарушить адгезию штукатурки, особенно от пыли, грязи, извести, масла, жира, воска, масла и остатков эмульсионной краски. Если на основании имеется биологическое заражение (грибки, водоросли и т.д.), их необходимо удалить с помощью ATLAS MYKOS PLUS.

Подробные требования к основанию

Тип основания	Требования к выдержке
армированные слои в теплоизоляционных системах, изготовленных с использованием клеевых растворов ATLAS	Подробности в техническом паспорте клея, использованного для выполнения армированного слоя.
новые цементные штукатурки из готовых штукатурных смесей ATLAS, традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки	мин. 7 дней * влажность ≤ 4%*
Бетонные основания	мин. 28 дней* структурная влажность < 4%*
Лакокрасочные покрытия с хорошей адгезией к основанию для внутреннего применения	Нет требований

*) внимание: касается условий высыхания: T= +20 °C, влажность воздуха 50%.

Подготовка массы

Продукт поставляется в виде готовой к применению пасты. Его нельзя смешивать с другими материалами, разбавлять или загущать. Непосредственно перед использованием и во время нанесения смесь необходимо перемешать до однородной консистенции.

Нанесение массы

Нанесите состав на подготовленное основание (равномерно по всей поверхности) с помощью валика, кисти или машины.

Штукатурка

К оштукатуриванию поверхности или приклеиванию облицовки можно приступать после полного высыхания массы, т.е. через 4÷6 часов после нанесения.

Расход

В среднем на 1 м² расходуется 0,3 кг смеси.

Упаковка

Пластиковые ведра 15 кг.

Информация о безопасности

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Хранение и транспорт

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (до начала использования) составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Загрунтованная поверхность должна быть защищена как во время работы и во время высыхания штукатурки, от прямых солнечных лучей, ветра и осадков.

В случае, если дальнейшие работы невозможны из-за окончания сезона и устойчивых неблагоприятных погодных условий, допустимо оставить армированный слой, защищенный только грунтовкой, на 2-3 года до нанесения штукатурки.

Очищайте инструменты чистой водой сразу после использования.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по использованию продукта и не освобождает пользователя от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного искусства и нормами безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного Технического паспорта, а также все используемые в нем обозначения и торговые названия являются собственностью компании Atlas sp. z o.o.. Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2025-09-22