

DOLINA NIDY

EKO-MAS®

- pro finální stěrkování povrchu
- výborné nanášení na podklad
- velmi vysoká vydatnost a tvárnost
- vytváří dokonalý podklad pro malování a tapetování
- vynikající krytí barvou
- sněhově bílá barva



Do nakładania ręcznego



Do nakładania mechanicznego



Temperatura stosowania



Produkt ekologiczny



Czas wysychania

Ruční aplikace
Strojní aplikace
Aplikační teplota
Ekologický výrobek
Doba schnutí

POUŽITÍ

- finální vyhlazení povrchu stěn a stropů,
- renovace podkladů, vyplňování malých defektů a nerovností, prasklin,
- maskování hlav hmoždinek, kterými se upevňují desky,
- pro interiéry budov,
- aplikace ručně nebo mechanickým nástřikem,
- na typické suché minerální podklady, jako např. sádrové, cementové, vápenocementové omítky, betonové stěny a sádkartonové desky.

VLASTNOSTI

- hotová, připravená k použití hmota ve formě bílé pasty, složená z pryskyřičných pojiv, minerálních plniv a obohacujících přísad,
- konzistence hmoty je tvárná, zvolená tak, aby usnadnila nanášení a zpracování materiálu,
- vyznačuje se dobrou přídržností k podkladu a krátkou dobou schnutí,
- po zaschnutí se snadno brousí, čímž lze získat velmi hladký povrch, který je výborným podkladem pro malování a tapetování,
- nepoužitý materiál lze ponechat v těsně uzavřené nádobě a použít později.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být suchý, stabilní, zbavený nečistot, které mohou snížit přídržnost stěrky, hlavně prachu, špíny, olejů, tuků, zbytků malířských nátěrů a antiadhezních prostředků. Uvolněné části podkladu odstranit a drolicí se části dodatečně očistit drátěným kartáčem. Savé podklady ošetřit základním nátěrem – penetračním přípravkem EURO-GRUNT Bezbarvá emulze pro zpevnění jejich povrchu a snížení nasákavosti.



PŘÍPRAVA HMOTY

UNIVERZÁLNÍ STĚRKA EKO-MAS se vyrábí jako hotová, homogenní hmota, připravená k použití. Nesmí se míchat s jinými materiály, ředit ani zahušťovat. Po otevření je třeba obsah balení promíchat, aby se vyrovnala konzistence.

APLIKACE

Stěrka se rovnoměrně nanáší nerezovým hladítkem, jeho silným přitlačením k podkladu nebo mechanickým nástřikem. Pracovat se začíná od stropu - nanášením hmoty v pružích od okna do středu místnosti, přitažením hladítka směrem k sobě. Na stěny se hmota nanáší od podlahy ke stropu, přitažením hladítka zdola nahoru. Maximální tloušťka aplikované hmoty by neměla být větší než 3 mm. Další vrstvu lze nanášet až po úplném vytvrzení předchozí vrstvy.

Během schnutí stěrkové hmoty je třeba se vyhýbat přímému slunečnímu záření a průvanu a také zajistit řádné větrání místností. Při aplikaci a během schnutí výrobku by měla být místnost větrána, dokud nezmizí charakteristický zápach. Po této době lze místnost používat. Konečné vyrovnaní povrchu by mělo být provedeno jemnozrnným smirkovým papírem nebo brusnou sítkou. Vyhlazené plochy po očištění od prachu lze natřít jakoukoliv disperzní barvou. Nepoužitý materiál, který zbyl v balení, je třeba zakrýt fólií, a obal pevně uzavřít.

SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba je cca 1,0 kg/m²/mm.

BALENÍ

Plastové nádoby: 5 kg, 18 kg, 28 kg.



NÁŘADÍ

Nízkoobrátková vrtačka s míchacím nástavcem, omítací nástroje z nerez (ocelové hladítko, hranatá špachtle), stříkácí zařízení, smirkový papír nebo brusná síťka. Nářadí čistit čistou vodou ihned po použití.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu výrobku a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Informace o skladování a dopravě jsou uvedeny na obalu výrobku a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.cz.

Výrobek by měl být skladován v teplotním rozmezí od +5°C do +35°C. Povoleno je krátkodobé promrznutí nebo přehřátí výrobku během dopravy.

Skládování nebo doprava za nevhodných podmínek může způsobit sedimentaci nebo vznik hrudek. Lze očekávat malé změny aplikačních parametrů, přičemž se zachovávají užité vlastnosti výrobku.

V případě zamrznutí výrobku v obalu je třeba nechat ho při pokojové teplotě do úplného rozmrazení a poté intenzivně promíchat pomocí spirálového míchače. Po promíchání se konzistence nejvhodnější pro ruční aplikaci obnoví přibližně po 12 hodinách. Nedostatek možnosti získání homogenní hmoty diskvalifikuje výrobek k použití.

Není povoleno skladovat výrobek v zamrzlém stavu. V případě nedodržení výše uvedených pokynů nebudou vzaty v úvahu žádné reklamční nároky.

Upozornění: Hromadění palet je zakázáno. Stohování palet s výrobkem jedna na druhé hrozí ztrátou pevnosti obalů, pádem palet, což ohrožuje zdraví a život lidí v blízkosti a poškozením zboží.

Skládujte a přepravujte v těsně uzavřených originálních a označených obalech. Skladujte v suchém a chladném prostředí, chraňte před vysokými teplotami (nad 30 °C) a mrazem – výrobek mrzne a nevratně ztrácí své vlastnosti při teplotě pod 0 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba skladovatelnosti výrobku (použitelnosti) je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba schnutí	cca 6 hodin
Teplota podkladu a okolí	od +5 °C do +25 °C
Vlhkost v místnosti během provozu	do 70 %
Maximální tloušťka jedné vrstvy	do 3 mm

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Produkt je stavebním výrobkem, kterého technickou specifikací je norma PN-EN 15824:2017-07 – interiérová disperzní omítka, vodou ředitelná (polymerová stěrka).

UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA EKO-MAS DOLINA NIDY
(2020)

Prohlášení o vlastnostech č. D109-1/CPR
EN 15824:2017

Zamýšlené použití: na vnitřní stěny, stropy, sloupy a příčky

Přidrčnost 0,30 MPa

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a neosvobozují od povinnosti provádět práce v souladu s bezpečnostními předpisy a pravidly stavební praxe. Vydáním tohoto technického listu pozbývají platnosti všechny předchozí. Dokumenty doprovázející výrobek jsou k dispozici na www.dolina-nidy.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použité symboly a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2023-08-29