



GIPSAR PLUS

шпаклювальна маса старт & фініш

- для багатшарового нанесення - вже через 1,5 години
- товщина шпаклівки до 5 мм
- для заповнення порожнин
- зміна кольору під час висихання дозволяє контролювати хід робіт
- підвищена стійкість до подряпин і пошкоджень
- нанесення кельмою, валиком, агрегатом
- ручне або механічне шліфування



ВЛАСТИВОСТІ

GIPSAR PLUS виготовляється у вигляді сухої суміші синтетичного гіпсу, мінеральних наповнювачів, модифікуючих добавок і регуляторів часу схоплювання.

Підвищена твердість – міцність міжкристалічних зв'язків у гіпсі була збільшена за рахунок додавання сучасних полімерів – редиспергованих порошкових смол – завдяки чому GIPSAR PLUS створює однорідну, міцну та гладку поверхню під фарбування чи наклеювання шпалер.

Можливість нанесення за допомогою розпилення - дозволяє легше і набагато швидше наносити масу в порівнянні з традиційним методом

Можливість вибору способу нанесення вручну (кельмою або валиком) і механічного (агрегатом для шпаклівки) - дозволяє підібрати спосіб нанесення до розміру поверхні та наявності інструментів.

Дуже хороші робочі параметри – маса пластична, при нанесенні не «пузириться», не скоується і не зривається, легко розгладжується.

Можливість нанесення наступного шару вже через 1,5 години за технологією «мокре по мокрому» або на повністю схоплений попередній шар.

Зміна кольору під час висихання дозволяє контролювати хід роботи.

Можливість механічного та ручного шліфування - після висихання масу можна обробити професійними шліфмашинами з відповідно підібраними шліфувальними дисками. Завдяки

підвищеній твердості продукту після схоплювання відсутній ризик нерівномірного стирання шпаклівки під час механічного шліфування. Шпаклівка також підходить для традиційної обробки, де дрібні нерівності можна видалити вручну за допомогою відповідного наждачного паперу або шліфувальної сітки.

Ні подряпин, ні пухирів, ні кратерів, ні тріщин – ідеально гладка та рівна поверхня, яка є ідеальною основою для фарб та шпалер.

Стійка до розтріскування внаслідок усадки при висиханні.

Ідеальне покриття фарбою – завдяки додаванню полімерів поверхня штукатурки дуже добре сприймає фарбу, що полегшує та прискорює оздоблювальні роботи.

ЗАСТОСУВАННЯ

ВИД ВИКОНУВАНИХ РОБІТ	
Оштукатурювання	+
Початкове вирівнювання основи	+
Заповнення невеликих прогалин	+ (до 10 мм, відремонтовану поверхню необхідно покрити фінішним покриттям GIPSAR PLUS)
Затирка гіпсокартонних плит з використанням стрічки	використовувати ATLAS STONER
Шпаклювання повної поверхні гіпсокартонних плит	+
Горизонтальне шпаклювання гіпсокартону	Q2-Q4

ТИП ФІНІШНИХ ШАРІВ	
лакофарбові покриття	+
шпалери	+

ВИДИ ОСНОВИ	
бетон	+
цементні, цементно-вапняні штукатурки	+
штукатурки гіпсові	+
гіпсокартон	+

Технічні характеристики

Насипна густина (сухої суміші)	прибл. 1,00 кг/дм³
Співвідношення вода/суха суміш	Апликація ręczna 7,0 – 9,0 л / 20 кг Апликація maszynowa 8,0 – 10,0 л / 20 кг
Макс. товщина одного шару	5 мм
Максимальна товщина шпаклівки	10 мм
Умови при підготовці маси та під час роботи	температура основи та навколишнього середовища від +5 °C до +25 °C волога у приміщенні не більше 70%
Час дозрівання	5 хвилин
Час готовності до роботи	мін. 1,0 год.

Технічні вимоги

GIPSAR PLUS відповідає вимогам PN-EN 13279-1:2009 - гіпсова штукатурка фінішна C7/50/2 для штукатурки стін і стель усередині будівель - за винятком стін, перегородок, стель і облицювання, призначених для захисту конструкцій від вогню та/або протипожежних бар'єрів у будівлях.

GIPSAR PLUS (2022) Декларація експлуатаційних властивостей № 195/2/CPR EN 13279-1:2008	
Цільове застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1

Виконання шпаклівки

Підготовка поверхні

Основа повинна бути:

стіяка – достатньо тверда та відповідно довго витримана. Припускається, що час витримки основ становить відповідно:

- для нових цементних штукатурок з готових штукатурних розчинів ATLAS, мін. 1 тиждень на кожен см товщини.

- для бетонних стін і стель - мінімум 28 днів,

суха,

рівна – максимальна товщина одного шару GIPSAR PLUS – 5 мм, максимальна товщина всієї штукатурки – 10 мм (допускається заповнення локальних порожнин глибиною до 10 мм, за умови нанесення фінішного шару штукатурки).

очищена - від шарів, які можуть послабити адгезію маси, особливо від пилу, бруду, вапна, масел, жирів, воску, залишків масляної та емульсійної фарби. Якщо основа покрита біологічною корозією, використовуйте ATLAS MYKOS PLUSi,

загрунтована - при надмірній поглинальній здатності основи

- ATLAS GRUNT NKP (готовий до використання - без необхідності розбавлення)

- ATLAS UNI-GRUNT

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA

покрита адгезійним шаром (коли основа має низьку поглинальну здатність або покрита шарами, що обмежують адгезію)

- ATLAS GRUNTO-PLAST

- ATLAS ULTRAGRUNT

Усі сталеві елементи, які можуть безпосередньо контактувати з масою, слід обробити засобом для захисту від корозії.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Матеріал з мішка висипати в ємність з чистою водою в пропорціях, наведених у технічних характеристиках, в залежності від передбачуваного способу нанесення маси (масу для машинного нанесення слід готувати з максимальною рекомендованою кількістю води) . Залишити приблизно на 5 хвилин, поки гіпс сам не просочиться водою. Перемішати вручну або механічно (дрилем з гіпсомішалкою) до отримання однорідної маси без грудок. Приготовану таким чином масу потрібно використати протягом приблизно 1 години.

Накладання маси

Масу можна наносити вручну (шпателем, валиком) або машинним способом.

НАКЛАДАННЯ ШПАТЕЛЕМ. Рекомендується використовувати гладкий шпатель з нержавіючої сталі та поступово розгладжувати в ході роботи. Наносити масу на стіни смугами від підлоги до стелі, рухаючи шпателем знизу вгору. У разі стель наносити масу смугами у напрямку від вікна в глибину приміщення, тягнучи шпатель «на себе».

НАНЕСЕННЯ ВАЛИКОМ Наносити масу слід валиком (рекомендований валик з ворсом типу scotch brite, напр. pr. Rollo Finish ATLAS), рівномірно розподіляючи її по поверхні. Розгладити нанесений шар шпателем з нержавіючої сталі відразу після нанесення.

МАШИННЕ НАНЕСЕННЯ. Набризк виконують, проводячи наконечником пристрою на відстані приблизно 1-1,5 м від основи, горизонтальними смугами, що перекриваються між собою. У разі перерви у внесенні маси більше ніж на 1 годину завантажувальний бункер і змішувик необхідно ретельно очистити і промити чистою водою. Відразу після набризку поверхню необхідно вирівняти сталевим шпателем. Для механічного застосування рекомендовані наступні пристрої (демонтувати головний фільтр пристрою).

Генератор	Насадка	Тиск
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Максимальний робочий тиск
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Шліфування маси

Після висихання масу можна обробити професійними шліфмашинами з відповідно підібраними шліфувальними дисками. Маса також придатна для традиційної обробки, де дрібні нерівності можна видалити вручну відповідно підібраним наждачним папером або шліфувальною сіткою. Утворені нерівності необхідно ще раз тонко зашпаклювати (на попередньо зволожену основу) і відшліфувати.

Фінішні роботи

Після висихання штукатурки можна приступати до обклеювання шпалерами або фарбування. Для фарбування можна використовувати акрилові фарби (наприклад, ATLAS есоFARBA) або латексні фарби (наприклад, ATLAS ортіFARBA або ATLAS proFARBA). Перед фарбуванням готову штукатурку слід заґрунтувати препаратом, рекомендованим виробником фарби, наприклад, ГРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ATLAS.

Витрата

У середньому 0,8 кг маси на 1 м²/1 мм товщини шару.

Упаковка

Поліетиленові мішки 20 кг

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку вказана на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, доступному на www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Термін придатності становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці - для продукту у поліетиленових мішках.

Важлива додаткова інформація

Масу готувати в чистих ємностях (залишки схопленого гіпсу скорочують час схоплювання свіжої гіпсової маси).

Сертифікат PZH дозволяє використання не тільки в житлових будинках, але і в об'єктах комунального призначення, закладах охорони здоров'я, освітніх і навчальних закладах - таких як: лікарні, поліклініки, ясла, дитячі сади, школи.

Консистенція маси, якою заповнюють порожнини, повинна бути густішою, ніж у випадку виконання фінішних покриттів.

Гіпсову шпаклівку не можна виконувати на основах, які безпосередньо піддаються впливу вологи.

Не рекомендується наносити гіпсову шпаклівку у ванних кімнатах, пральнях та інших приміщеннях з відносною вологістю повітря понад 75% протягом тривалого часу.

Під час висихання маси необхідно уникати прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити належну вентиляцію приміщень.

Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Документи, що супроводжують продукт, доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 23.05.2025