



ATLAS BEJCA

do tynku imitującego drewno

- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- wysoka odporność na zabrudzenia
- bogata kolorystyka naturalnego drewna
- możliwość uzyskania efektu starzonego drewna


DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

WYJĄTKOWA
ELASTYCZNOŚĆ POWŁOKI

TRWAŁOŚĆ
KOLORÓW

BOGATA
KOLORYSTYKA

Właściwości

ATLAS BEJCA produkowana jest na bazie mieszaniny dyspersji polimerów niskocząsteczkowych oraz żywic silikonowych.

Elastyczność powłoki oraz wysoka odporność na warunki atmosferyczne – zapewniona dzięki dużej zawartości dyspersji polimerowych.

Silna hydrofobowość, wysoka odporność na zabrudzenia – dodatek specjalnych żywic silikonowych pozwala na znaczną redukcję nasiąkliwości powłoki oraz redukuje przywieranie kurzu i zabrudzeń, zwłaszcza w zagłębieniach tynku.

Trwałe i stabilne kolory – specjalnie selekcionowane pigmenty półtransparentne o wysokiej odporności na UV, uzupełnione niewielkimi dodatkami pigmentów nieorganicznych, zapewniają stabilność kolorów przez lata.

Dostępna w 10 kolorach naturalnego drewna – kolorystyka projektowana zgodnie z preferencjami użytkowników z różnych krajów europejskich.

01 olcha
02 pinia
03 orzech włoski
04 dąb
05 mahoni
06 tek
07 palisander
08 brzoza
09 heban
10 akacja

Przeznaczenie

Wykonywanie cienkiej, kolorowej powłoki ochronnej na tynkach ozdobnych ATLAS CERMIT WN, imitujących fakturę naturalnego drewna - produkt jest elementem systemów ociepleń.

Może być stosowana również na podłożach betonowych, wszelkiego typu tynkach mineralnych (gładkich, fakturowanych, itp.), tynkach i szpachlówkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, itp.

Dane Techniczne

Gęstość	1,02 kg/dm ³
Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia)	od +10 °C do +30 °C
Wilgotność względna powietrza w trakcie prac	< 80%
Czas schnięcia	ok. 30 minut
Wodochłonność po 24 h	≤ 200 g/m ² po 24 h z tynkiem mineralnym ATLAS CERMIT WN
Wczesna odporność na deszcz	po ok. 24 h
Odporność powłoki na szorowanie	powyżej 5000 posuwów zgodnie z PN-C/81913
Opór dyfuzyjny względny	≤ 1,0 m

*) - dotyczy T=20°C, wilgotności względnej 60%



Wymagania techniczne

ATLAS BEJCA jest składnikiem zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń systemami:

Nazwa systemu	Krajowa Ocena Techniczna
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 wydanie 3
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 wydanie 2
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188 wydanie 1

Nanoszenie bejcy

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche i nośnych, wolne od zanieczyszczeń.

Szczegółowe wymagania dla podłoża:

Rodzaj podłoża	Wymagania dotyczące sezonowania
mineralne tynki dekoracyjne ATLAS CERMIT WN	min. 3 dni*
nowe tynki cementowe wykonane z gotowych zapraw tynkarskich ATLAS, tradycyjnych tynków cementowych i cementowo-wapiennych	min. 14 dni*, wilgotność < 2%
podłoża betonowe	min. 3 miesiące*, wilgotność < 2%
podłoża gipsowe (tynki i szpachlówki gipsowe, elementy sztukatorskie)	wilgotność < 2%
płyty gipsowo-kartonowe oraz włóknowo-cementowe, mocowane stabilnie zgodnie z zaleceniami producentów i zasadami sztuki budowlanej	wilgotność < 2%

*) - uwaga: dotyczy warunków wiązania: T= +20 °C, wilgotność powietrza 50%

Przygotowanie bejcy

Bejca jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową mieszarkę z mieszadłem do farb. W razie konieczności czynność powtórzyć w trakcie nakładania powłoki.

Nanoszenie bejcy

Impregnat może być наносzony w jednej lub dwóch warstwach. Do aplikacji należy stosować wyłącznie czyste narzędzia i pojemniki. ATLAS BEJCA powinna być наносzona na podłoże przy użyciu pędzla, wałka, gąbki. Tworzenie powłoki z bejcy na tynku ATLAS CERMIT WN powinno następować wzdłuż odciśniętych słojów „deski”. W przypadku stosowania aplikacji natryskowej należy dokładnie osłonić przyległe fragmenty elewacji oraz stolarkę okienną i drzwiową. Impregnat należy наносić na podłoże jednolitą, cienką warstwą, uniemożliwiając powstawanie zacieków i niedomalowań. Wszelkie zagłębienia wynikające z rysunku drewna muszą być dokładnie zabezpieczone powłoką. Niedopuszczalne jest pozostawianie miejsc niedomalowanych.

Czas wysychania powłoki, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 30 minut do 2 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności, czas wiązania tynku może być wydłużony.

Efekt postarzonej deski

Efekt należy wykonać w dwóch etapach:

Etap 1 – nałożenie bejcy i wykonanie efektu przetarcia za pomocą gąbki. Pozostawienie do pełnego wyschnięcia warstwy.

Etap 2 – nałożenie warstwy bejcy transparentnej w celu zabezpieczenia powierzchni.

Zużycie

Wydajność z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu wynosi 4-5 m². Dokładna wartość zużycia możliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na malowanym podłożu.

Opakowania

Wiadro 4 litry.

Informacje o bezpieczeństwie

ATLAS BEJCA – Kategoria A/f/FW – maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie < 129,9 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 130,0 g/l.

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.



Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Nie stosować na silnie nasłonecznionych fragmentach elewacji. Malowane powierzchnie powinny być chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem przed i ok. 24 godzinach po aplikacji. Na rusztowaniach należy stosować siatki ochronne. Do czasu całkowitego wyschnięcia impregnatu barwiona powierzchnia powinna być chroniona przed kurzem i deszczem.

Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać powłokę o tej samej dacie produkcji.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Ciemne, intensywne kolory wyprawy tynkarskiej (HBW < 20) rekomendowane są do stosowania na ograniczonych powierzchniach elewacji z uwagi na podwyższoną absorpcję promieniowania słonecznego.

Wyklucza się stosowanie produktu na powierzchniach poziomych, narażonych na trwałe bezpośrednie oddziaływanie wody i śniegu, na powierzchniach narażonych na zawilgocenie w wyniku podciągania kapilarnego wilgoci.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.atlas.com.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2023-09-04

