



ATLAS CERPLAST

Universalus g runtas prieš tinką

- užtikrina puikų tinkavimo medžiagos sukibimą su pagrindu
- mažina ir išlygina sugeriamumą bei sustiprina pagrindą
- palengvina dengimą ir tekstūravimą
- didelis patvarumas ir dengiamasis pajėgumas
- skirtas naudoti viduje ir lauke



ATSPARUS ŠALČIUI
IR VANDENIUI



TINKA NAUDOTI
VIDUJE IR LAUKE



TEPTI
TEPTUKU



TEPTI
VOLELIU



PURŠKIMAS

Savybės

ATLAS CERPLAST gaminamas kaip paruošta naudojimui masė akrilinių dervų ir kvarco miltelių pagrindu.

Didelis efektyvumas ir padengiamoji galia.

Sudėtyje yra užpildų – pagerina sukibimą dėl to, kad ženkliai išplečia naudingąjį paviršių tarp sluoksnių (sudaro šiurkštų paviršių).

Apsaugo pagrindą nuo neigiamo naujo sluoksnio poveikio – sudaro cheminį barjerą tarp pagrindo ir tinko, riboja jų tarpusavio sąveiką – sumažina spalvos prasimušimą nuo pagrindo ir dėmių susidarymą ant tinkuoto paviršiaus.

Turi didelį sukibimą – betonui min. 1,0 MPa.

Padidina sukibimą – stipriai sukimba su pagrindu ir pritaikytais tinkais.

Sumažina pagrindo įgeriamumą – neleidžia pernelyg intensyviai įsigerinti vandeniui nuo kų tik užteptų tinkų ant pagrindo.

Palengvina kito sluoksnio klojimą – grubus paviršius sumažina užtepamo tinko „slydimą“.

Galimybė dažyti:

Gruntas gali būti dažomas 418 spalvomis, suderinamomis su SAH tinkų ir dažų spalvų palete, bei 7 spalvomis, skirtomis ATLAS DEKO M tinkams:

- balta
- ruda
- klinkerio
- grafito
- smėlio
- pilkos
- kavos.

ATLAS CERPLAST spalvų rekomendacijos ATLAS DEKO M tinkams pateiktos šių tinkų techninėse charakteristikose.

Paskirtis

Gruntuoja pagrindą plonasluoksniams ATLAS – mineraliniams, akriliniams, silikoniniams ir DEKO M mozaikiniams tinkams. Išsamią informaciją apie paskirtį rasite minėtų tinkų techninių duomenų lape.

Techniniai duomenys

Paruošto produkto tankis	apie 1,5 g/cm ³
Sukibimas su betonu	> 1,0 MPa
Masės paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +30 °C
Džiūvimo trukmė	4–6 valandų

Techniniai reikalavimai

ATLAS CERPLAST šiltinimo produktų komplektų sudėtinė dalis naudojant šias sistemas:

Sistemos pavadinimas	Nacionalinis techninis įvertinimas
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616, 5 redakcija
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020, 1 redakcija
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583, 2 redakcija
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919, 2 redakcija
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188, 1 redakcija
ATLAS GRIP	ICIMB-KOT-2022/0180 3 leidimas

ATLAS CERPLAST yra sudėtingų termoizoliacinių sistemų su tinkuotomis dangomis komponentas:

Sistemos pavadinimas	Europos techninis įvertinimas
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS XPS	ETA 07/0316

Gruntavimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:

stabilus – užtektinai nelankstus ir tinkamai ilgai džiovintas;
išdžiūvęs;

lygus - nelygumus ir ertmes reikia užpildyti, pvz., skiediniu:

- ATLAS ZW 330,
- TINKAVIMO SKIEDINYS ATLAS.

Prieš remontą pagrindą reikia nugruntuoti preparatu:

- ATLAS UNI-GRUNT,
 - ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,
 - ATLAS GRUNTAS NKP (paruoštas naudoti – nereikia skiesti),
- švarus** – be sluoksnių, galinčių sumažinti grunto sukibimą, ypač be dulkių, nešvarumų, kalkių, aliejaus, riebalų, vaško, aliejinių ir emulsinių dažų liekanų. Jeigu ant pagrindo yra biologinio užkrato (grybelių, dumblių ir pan.), būtina jį pašalinti preparatu ATLAS MYKOS PLUS.

Detalūs pagrindų reikalavimai

Pagrindo rūšis	Džiovinimo reikalavimai
sutvirtinti sluoksniai termoizoliacinėse sistemose, pagaminti iš ATLAS klijų skiedinių	Informacija apie klijus, naudojamus sustiprintam sluoksniui gaminti, pateikta techninių duomenų lape.
naujas cementinis tinkas iš paruoštų tinko skiedinių ATLAS, cementinis ir cementinis kalkių tinkas	ne mažiau kaip 7 dienos* drėgnis ≤ 4 %*
betoniniai pagrindai	ne mažiau kaip 28 dienos* struktūrinis drėgnis < 4 %*
gerai su pagrindu sukibę dažų sluoksniai viduje	nėra reikalavimų

*) pastaba: taikoma šioms rišimo sąlygoms: T= +20 °C, oro drėgnis 50 %

Masės paruošimas

Produktas tiekiamas paruoštas naudoti. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis, skiesti ar tirštinti. Iškart prieš naudojimą ir naudojimo metu masę reikia išmaišyti, kad išsilygintų konsistencija.

Masės klojimas

Masę reikia paskirstyti ant paruošto pagrindo (tolygiai per visą paviršių) voleliu, teptuku ar mašininio būdu.

Tinkavimas

Tinkuoti paviršių arba klijuoti dangą galima visiškai išdžiūvus masei, t. y. po 4÷6 valandų nuo jos uždėjimo.

Sąnaudos

Vidutiniškai 1 m² sunaudojama 0,3 kg masės.

Pakuotės

5 kg, 10 kg, 15 kg, ir 25 kg plastikiniai kibirai.

Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo trukmė (produktas tinkamas naudoti) – 12 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Gruntuojamą paviršių saugoti ir darbo metu, ir džiūstant tinkui nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo bei kritulių.

Jei dėl sezono pabaigos ir nuolat nepalankių oro sąlygų tolesnis darbas neįmanomas, priimtina palikti sustiprintą sluoksnį apsaugotą tik gruntu, kol sąlygos leis tinkuoti.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą. Pašalinkite nešvarumus ATLAS SZOP 2000 priemone.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleisus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2025-05-22