



ATLAS FARBA PODKŁADOWA

Белая акриловая внутренняя

- выравнивает впитываемость основания
- улучшает адгезию и покрытие
- обеспечивает воздухопроницаемость стен
- эластичная - перекрывает микротрещины



ЭЛАСТИЧНАЯ
закрывает микротрещины



УВЕЛИЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
верхних красок



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
для гипсокартона

Właściwości

ATLAS FARBA PODKŁADOWA производится на основе акрилового связующего с добавлением высококачественных наполнителей и химических веществ.

Выравнивает впитывающую способность основания - позволяет верхней краске высыхать равномерно.

Улучшает адгезию верхних красок к основанию.

Сокращает расходы на покраску - эффективно заменяет первый слой верхней краски.

Повышает непрозрачность - устраняет влияние текстуры и цвета основания на конечный эффект окраски.

Эластичная - перекрывает микротрещины до 100 мкм.

Паропроницаемая - позволяет стенам дышать.

Идеально подходит для гидродинамического распыления.

Назначение

Грунтовка для окраски поверхностей стен и потолков внутри помещений перед нанесением верхнего слоя акриловой или латексной краски.

Особенно подходит для грунтования гипсокартонных оснований или поверхностей с неоднородной фактурой.

Рекомендуется в качестве грунтовочного слоя при ремонтной окраске оснований латексными красками (матовыми и полуглянцевыми).

Окраска древесины и изделий из нее.

Типы окрашиваемых оснований - цементные и цементно-известковые штукатурки, тонкослойные минеральные штукатурки, гипсовые штукатурки и гипсы, штукатурки на полимерной основе, гипсокартон, обои на бумажной основе, неоштукатуренные стены из бетона, кирпича, блоков, пустотелого кирпича, дерева и изделий из него.

Технические данные

Густота	ок. 1,45 кг/дм ³
Вязкость	6000-9000сР Вискозиметр Brookfield
Температура краски, основания и окружающей среды во время работы и высыхания краски	od +5 °C do +25 °C
Внешний вид покрытия	Белая, матовая
Время высыхания до степени 3 (при температуре 23 °C ± 2 °C, относительной влажности выше 55±5%)	2 часа PN-C-81519:1979
Нанесение верхнего слоя краски*	Минимум через 2 часа

*В зависимости от условий тепла и влажности в помещении.

Продукт соответствует требованиям PN-C-81914 тип I (устойчивость к влажной уборке).

Подготовка основания

Основание должно быть воздушно-сухим, без трещин и очищено от слоев, которые могут ослабить адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жира. Старые покрытия из адгезионных красок и другие слои с плохой адгезией к основанию должны быть тщательно удалены. Старые покрытия эмульсионных красок следует промыть водой с моющим средством и дать высохнуть. Незначительные повреждения (например, трещины или углубления) следует отремонтировать и заделать. Для ремонта поверхности основания рекомендуется использовать составы ATLAS RAPID, ATLAS GTA или GIPSAR GO! Очистить и защитить отформованные участки с помощью ATLAS MYKOS PLUS. На сильно впитывающие и впитывающие или пыльные основания нанести одну из грунтовочных эмульсий (в каждом случае грунтовка должна образовывать матовую поверхность после высыхания):

- ATLAS GRUNT NKP – готов к применению без разбавления
- ATLAS UNI-GRUNT, разбавленный водой в весовой пропорции 1:3 (эмульсия:вода),

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, разбавленный водой в весовой пропорции 1:8 (эмульсия:вода),

На невпитывающие основания, такие как гипсокартон или поверхности, покрытые эмульсионными красками, ATLAS PRIMER PAINT можно наносить без грунтовки с помощью грунтовочной эмульсии.

Перед окрашиванием обоев следует экспериментально проверить качество сцепления обоев с основанием. Окраска обоев, которые плохо приклеиваются к основанию, может привести к образованию пузырей.

Оштукатуренные поверхности можно окрашивать после полного высыхания, не ранее:

- цементные и цементно-известковые штукатурки через 3-4 недели,
- гипсовые штукатурки через 2 недели.

Гипсокартонные плиты можно окрашивать после высыхания шпаклевки применяемой для их соединения.

Покраска

Подготовка краски

Краска поставляется готовой к использованию. Не смешивать с другими материалами. Перед использованием тщательно перемешать краску миксером на медленной скорости с мешалкой для выравнивания консистенции..

Разбавление краски при ручном нанесении

Краску можно разбавлять, добавляя не более 0,2 л воды на 10-литровую емкость краски. Принятое соотношение разбавления должно соблюдаться на всей окрашиваемой поверхности.

Покраска

Краску следует наносить на подготовленное и выдержанное основание тонким и ровным слоем. Краску можно наносить валиком, кистью или распылением. Верхние покрытия, например, ATLAS ecoFARBA, ATLAS optiFARBA, ATLAS proFARBA, можно наносить после высыхания, т.е. минимум через 2 часа.

Данные для распыления с помощью аппарата GRACO CED StMax II 595

Сопло	Фильтры	Давление	Подготовка
PAA517	60 mesh	220 бар	Без разбавления или разбавление 5% воды

Расход

Расход: до 8 м² из 1 литра краски за одно нанесение на гладкую поверхность. Расход зависит от впитывающей способности основания.

Упаковка

Пластмассовые ведра 10 литром.

Информация о безопасности

ATLAS FARBA PODKŁADOWA – кат. A/a/FW - максимальное содержание ЛОС в продукте 29,9 г/л, допустимое содержание ЛОС 30 г/л.

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (до конца использования) составляет 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

При использовании малярных лент рекомендуется тщательно удалить их и следовать рекомендациям производителя. На гипсовые основания перед нанесением малярной ленты необходимо нанести грунтовку..

Помещение, в котором был нанесен продукт, пригодно для использования после того, как оно проветрится и исчезнет запах.

Очищать инструменты чистой водой сразу после использования, пока краска не высохла.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по применению продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами техники безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Дата актуализации: 2025-11-17