



ATLAS GRUNTAS DAŽAMS

baltas akrilinis vidaus darbams

- suvienodina pagrindo įgertį
- pagerina sukibimą ir padengimą
- užtikrina sienų kvėpavimą
- elastingi – užpildo mikrotrūkumus



Savybės

ATLAS GRUNTAS DAŽAMS gaminamas akrilo rišiklio pagrindu, pridedant aukštos kokybės užpildų ir cheminių medžiagų.

Išlygina pagrindo sugeriamumą – leidžia tolygiai išdžiūti viršutiniam sluoksniui.

Pagerina viršutinių sluoksnių sukibimą su pagrindu.

Sumažina dažymo išlaidas – efektyviai pakeičia pirmąjį viršutinių dažų sluoksnį.

Pagerina dengimą – pašalina pagrindo tekstūros ir spalvos įtaką galutiniam dažymo efektui.

Elastingi - užpildo mikrotrūkumus iki 100 µm.

Yra laidūs garams – užtikrina sienų kvėpavimą.

Idealiai tinka dažyti purškimu.

Paskirtis

Prieš dengdami viršutinį akrilo arba latekso dažų sluoksnį, gruntuokite vidaus sienų ir lubų paviršius.

Ypač rekomenduojami gruntuoti gipso kartono pagrindą arba nevienalytės tekstūros paviršius.

Rekomenduojamas kaip pagrindo sluoksnis renovuojamam paviršiui, pagamintam iš latekso dažų (matinių ir pusiau blizgių), dažymui.

Medžio ir medienos gaminių dažymas.

Dažyto pagrindo tipai - cementiniai tinkai, cemento-kalkių tinkai, plonasluoksniai mineraliniai tinkai, gipsiniai tinkai, polimeriniai tinkai, gipso kartono plokštės, popieriniai tapetai, netinkuotos sienos iš betono, plytų, blokelių, tuščiavidurių plytų, medienos ir medienos gaminių.

Techniniai duomenys

Tankis	apie 1,45 kg/dm ³
Klampa	6000-9000cP Brookfield viskozimetras
Dažų paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir dažų džiūvimo metu	nuo +5 °C iki +25 °C
Dangos išvaizda	Balti, matiniai
Džiūvimo laikas iki 3 lygio (temp. 23 °C ± 2 °C, esant drėgnei 55±5 %)	2 valandos PN-C-81519:1979
Viršutinio sluoksnio klojimas*	po mažiausia 2 valandų

*priklausomai nuo šilumos ir drėgmės sąlygų patalpoje.

Gaminys atitinka PN-C-81914 I tipo standarto (atsparus šlapiam šveitimui) reikalavimus.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, be įtrūkimų ir be sluoksnių, galinčių susilpninti dažų sukibimą, ypač dulkių, nešvarumų, vaško ir riebalų. Senos lipnios dažų dangos ir kiti prastai sukibę su pagrindu sluoksniai turi būti kruopščiai pašalinti. Senas emulsinių dažų dangas reikia nuplauti vandeniu ir plovikliais ir palikti išdžiūti. Smulkius pažeidimus (pvz., įtrūkimus ar ištrupėjimus) būtina sutvarkyti ir užglaistyti. Pagrindo paviršiaus remontui rekomenduojama naudoti ATLAS RAPID. GIPSAR GO! arba ATLAS GTA. Nuvalykite ir apsaugokite vietas nuo grybelio naudodami ATLAS MYKOS PLUS.

Labai įgeriančius ir dulketus pagrindus nugruntuokite viena iš gruntuavimo emulsijų (kiekvienam atveju gruntas po džiovinimo turi sudaryti matinį paviršių):

- ATLAS GRUNT NKP (paruoštas naudoti – nereikia skiesti),
- ATLAS UNI-GRUNT - skiedžiamas vandeniu masės santykiu 1:3 (emulsija:vanduo),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - skiedžiamas vandeniu santykiu 1:8 (emulsija:vanduo),

Galima tepti ant neįgeriančių pagrindų, pvz., emulsiniais dažais padengtų paviršių. ATLAS PRIMER PAINT be būtinybės gruntuoti grunto emulsija.

Prieš dažant tapetus, reikia eksperimentiškai patikrinti tapetų ir pagrindo sujungimo kokybę. Dažant tapetus, kurie blogai prilimpa prie pagrindo, gali susidaryti pūslės.

Tinkas gali būti dažomas visiškai išdžiūvus, ne anksčiau kaip:

- cemento ir cemento-kalkių tinkai po 3-4 savaitių,
- gipsiniai tinkai po 2 sav.

Gipskartonio plokštės tinkamos dažyti išdžiūvus joms sujungti naudojama masei.

Dažymas

Dažų paruošimas

Dažai tiekiami paruošti naudoti. Nemaišyti su kitomis medžiagomis. Prieš naudojimą juos reikia gerai išmaišyti lėtai maišytuvu su dažų maišykle, kad suvienodinti konsistencija.

Dažų skiedimas tepant rankomis

Dažus galima atskiesti įpilant ne daugiau kaip 0,2 litro vandens 10 litrų dažų. Taikomo skiedimo santykio būtina laikytis dažant visą paviršių.

Dažymas

Dažus tepti ant paruošto ir išdžiovinto pagrindo plonu ir vienodu sluoksniu. Dažyti galima voleliu, teptuku arba purškimo būdu. Viršutinį sluoksnį, pvz., ATLAS ecoFARBA, ATLAS optiFARBA, ATLAS proFARBA, galima tepti išdžiūvus, t.y. praėjus mažiausiai 2 val.

Duomenys apie purškimą GRACO CED StMax II 595 įrenginiu

Purkštukas	Filtrai	Slėgis	Medžiagos paruošimas
PAA517	60 mesh	220 baro	Be skiedimo arba praskiesti su 5 % vandens

Sąnaudos

Efektyvumas: iki 8 m² nuo 1 litro dažų vieną kartą dažant ant lygaus paviršiaus. Sąnaudos priklauso nuo pagrindo įgeriamumo.

Pakuotės

Plastikiniai kibirai: 10 litrų.

Informacija apie saugą

ATLAS GRUNTO DAŽAI – Kat. A/a/FW – didžiausias LOJ kiekis produkte mažiau nei 29,9 g/l, leistinas LOJ kiekis 30 g/l.

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) trukmė – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Naudojant dažymo juostas, rekomenduojama jas atsargiai nuimti ir laikyti gamintojo nurodymų. Ant pagrindų, pagamintų iš gipso tinko, prieš klijuojant dažymo juostą, būtina jas gruntuoti.

Patalpa, kurioje naudojamas produktas, tinkama naudoti išvėdinus ir dingus kvapui.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą, kol dažai neišdžiūvę.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Atnaujinta: 2025-11-17