



ATLAS GRUNTAS NKP

stipriai įsiskverbia ir stiprina pagrindą

- koloidinė formulė
- prisitaiko prie bet kokio pagrindo
- paruošta naudoti
- giliosios skvarbos
- be nuotekų
- neblizgina paviršiaus



SMART TECHNOLOGIJA 5.0

KOLOIDINĖ FORMULĖ - ATLAS GRUNTAS NKP yra išmanusis koloidinis įvairių tipų ir dydžių polimero dalelių derinys, atpažįstantis substratą, ant kurio jis yra naudojamas. Atsižvelgiant į poreikius:

- giliai įsiskverbia į porėtą pagrindo struktūrą, stiprina ją,
- veikiantis paviršių efektyviai sumažina pagrindo sugėrimą ir paruošia jį prieš dengiant kitus sluoksnius.

PRISITAIKO PRIE BET KOKIO PAGRINDO - išmanioji koloidinė grunto struktūra, sukurta dėl įvairaus dydžio išsklaidytų polimero dalelių, leidžia gruntą be skiedimo naudoti ant visų sugeriančių pagrindų ir po visų tipų apdailos sluoksnių.

STIPRIAĮ ĮSISKVERBIA IR STIPRINA PAGRINDĄ - gelinis gruntas su padidintu klampumu iš karto po panaudojimo sukuria kelių μm storio sluoksnį ant paviršiaus. Paviršiuje susikaupęs gruntas sistemingai ir giliai įsiskverbia į mineralinio substrato struktūrą, stiprina jį ir padidina vėlesnių sluoksnių sukibimą.

NEBLIZGINA PAVIRŠIAUS - koloidinis polimerų dispersijų derinys su skirtingo dydžio dalelėmis padaro paviršių neblizgantį ir matinį po džiovinimo. Gruntas nepalieka ant paviršiaus elastinės plėvelės, dėl kurios gali kilti sunkumų dengiant kitus sluoksnius.

NESUDARO NUOTEKŲ - gelio konsistencija leidžia tobulai paskirstyti voleliu, šepetėliu ar užpildu, nesudarant dryžių.

Savybės

Nelaša aplikacijos metu – yra gelio konsistencijos produktas, paruoštas naudoti, neskiedžiamas vandeniu. Neskiesta forma leidžia tepti be nemalonaus lašėjimo ir purslų poveikio, o tai ypač svarbu, kai gruntas dengiamas ant sienos ar lubų

Koloidinis polimerinių dervų ir specialiai parinktų tirštiklių derinys leidžia:

- paįmėti 2 kartus daugiau produkto ant įrankio nei naudojant standartinius gruntus, todėl vienu metu galite gruntuoti 2 kartus daugiau ploto,
- greitai aplikuoti – nėra poreikio dažnai papildyti gaminį ant įrankio,
- atlikti švarų darbą – nėra būtinybės apsaugoti paviršiaus nuo nešvarumų ir purslų dengimo metu (gelinės konsistencijos gruntas žymiai sumažina purslų kiekį, taip pat ir gruntuojant lubas).

Veikia greitai – kitus darbus galima pradėti jau po:

- 15 minučių - plytelių klijavimui ant cementinio pagrindo,
- 30 minučių - po biriais arba dispersiniais apdailos sluoksniais, tinku, plytelėms klijuoti ant anhidritinio pagrindo,
- 60 minučių - dažymui, tapetų klijavimui, vandenyje tirpių klijų klijavimui kiliminėms dangoms, dispersinei hidroizoliacijai,
- 90 minčių – sienų paruošimo ETICS sistemoms atveju,
- 120 minučių - po pamatais ir grindimis.

Padidina dažų efektyvumą - išlygindamas gruntuoto pagrindo įgeriamumą, padidina dažų dangų efektyvumą.

Palengvina vėlesnių sluoksnių – dažų dangų, klijų, tinkų ir glaistų, savaime išsilyginančių gruntų ir grindų, kilimų klijų, tapetų klijų, termoizoliacinių klijų ir kt.

PARUOŠTAS NAUDOJIMUI GRUNTAS – BE LAŠĖJIMO IR PURSLŲ

Neskiestas gruntas leidžia patogiai tepti: - ant bet kokio paviršiaus, ypač ant sienų ir lubų,
- po bet kokio tipo apdailos sluoksniui.

Suriša palaidas daleles ant pagrindo paviršiaus - nuvalius dulkes nuo paviršiaus efektyviai suriša visas laisvas dulkių daleles ir kt.

Skirtas naudoti esant aukštai temperatūrai – rekomenduojamas naudojimui nuo 5 °C iki 35 °C.

Tinka naudoti pastatų viduje ir išorėje

Sudėtyje nėra tirpiklių.

Gali būti tepamas voleliu, šepėčiu arba purškiamas.

Paskirtis

Skirta įgeriantiems paviršiams patalpose ir lauke.

Pagrindų rūšis – standartiniai	
grindys ir cementiniai grindų pagrindai	+
anhidritiniai grindų pagrindai	+
cementinis ir cementinis kalkių tinkas ir lyginamieji glaistai	+
gipsinis tinkas ir lyginamieji glaistai	+
akytojo betono mūras	+
silikatinių plytų arba blokelių mūras	+
keraminių plytų arba tuščiaavidurių blokelių mūras	+
gipso blokelių mūras	+

Pagrindų rūšis – sudėtingi	
cementinės grindys ir juodgrindės su grindiniu šildymu	+
anhidritinės juodgrindės su grindiniu šildymu	+
monolitinis betonas	+
gelžbetonis	+
gipso kartono plokštės	+
vidaus akrilinių ir lateksinių dažų dangos (nušlifluotas švitrinis popieriumi ir nuvalytos dulkės)	+

Apdailos sluoksnio tipas (PASTABA: prieš gruntuojant, perskaitykite kitą sluoksnį sudarančios medžiagos gamintojo pateiktas gruntavimo rekomendacijas)	
plytelių dangos tvirtinamos cementiniais klijais	+
Dispersinė hidroizoliacija	+
cementinės grindys ir juodgrindės, anhidritinės juodgrindės	+
cementinis, cementinis kalkių ir gipsinis tinkas	+
gipso, cemento ir polimerų glaistai, pvz., ATLAS GTA, ATLAS RAPID, GIPSAR GO!	+
vidaus akrilinių ir lateksinių dažų dangos	+
tapetai	+

Naudojimo sritis	
pastatų viduje	+
pastatų išorėje	+
horizontalūs paviršiai	+
vertikalūs paviršiai	+

Techniniai duomenys

Emulsijos tankis	apie 1,0 g/cm ³
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +35 °C
Darant kitą sluoksnį	
- dangų klijavimas cementiniais klijais ant cementinio pagrindo	maždaug po 15 minučių
- sienų tinkavimas iš keraminių ir silikatinųjų tuščiaavidurių plytų bei aktytojo betono blokelių - dangos klijavimas cementiniais klijais ant anhidrito pagrindo	maždaug po 30 minučių
- birių ir dispersinių tinkų tepimas	maždaug po 30 minučių
- dažymas, - tapetavimas, - kiliminės dangos, - dispersinė hidroizoliacija	maždaug po 60 minučių
- sienos paruošimas ETICS sistemoms	maždaug po 90 minučių
- savaime išsilyginančių grindų dengimas	maždaug po 120 minučių

Techniniai reikalavimai

Gruntas nėra priskiriamas statybiniams produktams.

Gruntavimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, nešvarumų, aliejų, riebalų ir vaško. Visus atšokusius, tinkamai su pagrindu nesukibusius sluoksnius būtina pašalinti prieš naudojant emulsiją. Dažų sluoksnius reikia nušlifuoti šiurkščiu švitrinio popieriumi, tada kruopščiai išvalyti ir išsiurbti.

Produkto paruošimas

ATLAS GRUNTAS NKP yra paruoštas naudojimui produktas. Geriausius rezultatus – **be jokių purslų ar lašelių** – galima išgauti neskiedžiant grunto. Prieš naudojimą produktą reikia išmaišyti.

Gruntavimas

ATLAS GRUNTAS NKP geriausia vieną kartą tepti ant pagrindo voleliu arba teptuku. Dėl savo unikalios formulės (nelaša ir netaško), gruntas veikia fenomenaliai, kai naudojamas ant sienos ir lubų.

Gelinį ATLAS GRUNTĄ NKP taip pat sėkmingai galima užtepti purškiant plonu ir lygiu sluoksniu (hidrodinaminiai mazgai: antgalis 619, 517, slėgis 80-100 barų).

NKP puikiai dera su visų tipų tinku, tiek dispersiniu, tiek biriu. Ypač rekomenduojama paruoštiems tinkams: ATLAS GTA, GIPSAR GO! ATLAS RAPID.

Gruntui išdžiūvus, grunto efektyvumą rekomenduojama patikrinti sudrėkinus pagrindą vandeniu ir įvertinus jo įgeriamumą.

Sąnaudos

Vidutiniškai sunaudojama 0,05 ÷ 0,2 kg emulsijos 1 m² (1 kg grunto užtenka 5–20 m² paviršiaus padengti). Praktiškai sunaudojimas priklauso nuo absorbcijos laipsnio ir pagrindo struktūros.

Pakuotės

Kanistrai: 5 kg ir 10 kg.
10 kg kibiras.

Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

ATLAS GRUNT NKP – Kat. A/h/FW: maksimalus LOJ kiekis produkte 1 g/l, leistinas LOJ kiekis 30 g/l.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo trukmė (tinkamumas naudoti) – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Prieš dažant pagrindą reikia nugruntuoti pagal dažų gamintojo nurodymus.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Galimus emulsijos nešvarumus galima nuvalyti preparatu ATLAS SZOP 2000.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2025-01-09