

ДИЛАТАЦИОННАЯ ВЕРЕВКА ATLAS



Эластичное заполнение дилатационных швов

- эластичная
- стойкая к старению
- непроницаемый
- легкая в монтаже



ДЛЯ СТЕН
И ПОЛОВ



ВНУТРИ
И СНАРУЖИ



УДОБНОЕ
НАНЕСЕНИЕ

Свойства

Эластичная – очень легко приспосабливается к форме щели.

Стойкая к старению – закрытый в деформационном шве силиконом или другим уплотнителем, не подвержен разрушению под воздействием изменяющихся атмосферных условий, устойчив к воздействию широкого спектра химических соединений.

Имеет закрытую структуру клеток – непроницаем для воды и водяного пара.

Уменьшает количество материала необходимого для правильного заполнения и уплотнения щели.

Способствует работе уплотнительных материалов, используемых в щели.

Назначение

Заполнение и уплотнение:

– деформационных швов в системах водосточных желобов для террас и балконов ATLAS 100 и ATLAS 150.

– строительных швов перед нанесением герметизирующих масс – например, при выполнении деформационных швов в полах, стенах и т. д.

Создает достаточно прочную основу для материала, заполняющего щель, например, для силикона.

Данные и технические требования

Дилатационная веревка изготовлена из вспененного полиэтилена..

Прочность на растяжение	Очень хорошая
Плотность	30-40 кг/м ³ , ASTM D 1667
Термическая стойкость	-40°C до +95°C
насыщенность	не впитывает влагу благодаря своей структуре с закрытыми порами
Температура ведения работ	-20°C до +40°C

Общие принципы монтажа дилатационной веревки

Дилатационная веревка должна иметь диаметр, превышающий ширину заполняемого дилатационного зазора примерно на 25 % — после размещения в зазоре она должна быть сжатой и не смещаться при нанесении уплотнительного материала. Перед вставкой веревки зазор следует очистить от посторонних элементов. Вережку следует вдавливать в шов с помощью тупого, закругленного инструмента и размещать на соответствующей глубине, чтобы уплотнительный слой мог достичь необходимой толщины. При монтаже веревки следует избегать ее продольного растяжения или сжатия. Установленная веревка не должна соприкасаться с третьей плоскостью (дном деформационного шва).

Упаковки

Диаметр веревки	Вид упаковки	Длина в упаковке
6 мм	Мешок ПВХ	50 м
10 мм	Мешок ПВХ	50 м
15 мм	Мешок ПВХ	50 м
20 мм	Мешок ПВХ	50 м

Важная дополнительная информация

Хранить в сухом месте при температуре от -20°C до +50°C, вдали от источников тепла. Не подвергать воздействию солнечного/УФ-излучения. Не рекомендуется хранить без упаковки, защищать от дождя. Повреждение поверхности веревки может привести к прилипанию герметика и нарушить однонаправленное распределение напряжений.

Информация, содержащаяся в Технической Карте, представляет собой основные рекомендации по применению продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного дела и правилами техники безопасности.

С выпуском настоящей Технической Карты все предыдущие теряют силу.

Содержание Технического паспорта, а также использованные в нем обозначения и торговые названия являются собственностью компании Atlas sp. z o. o.

Их несанкционированное использование будет преследоваться по закону.

Дата обновления: 2025-04-14