



ATLAS UNI-GRUNT

Глубокопроникающая грунтовка

- максимальный эффект укрепления основания
- экспресс
- уменьшает и выравнивает впитываемость
- повышает адгезию
- для внутренних и наружных работ
- нанесение кистью, валиком или с помощью агрегата
- для грунтов, красок, клеев, штукатурок, напольных покрытий и самовыравнивающихся составов



Свойства

ATLAS UNI-GRUNT - глубокопроникающая грунтовка, изготовленная на основе водной дисперсии полимерной смолы высочайшего качества.

Экспресс - очень короткое время схватывания – в зависимости от температурных условий и влажности воздуха, нанесение новых слоев на загрунтованном основании возможно уже примерно через:

- 15 минут - касается клеящих растворов ATLAS,
- 2 часа – касается оснований и самовыравнивающихся наливных полов, а также покрытий на основе красок на цементно-известковых штукатурках, пустотелых силикатных кирпичах и газобетонных блоках.

Максимальное укрепляющее воздействие на основание - проникает в структуру материала, укрепляет и консолидирует его в зоне проникновения благодаря очень высокому содержанию полимерной дисперсии.

Эффективная - одной банки ATLAS UNI-GRUNT, разбавленной 1:3, достаточно для грунтования той же площади, что и 4 банки обычной грунтовки ГОТОВОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Повышает эффективность красок, шпатлевок и клеев - уплотняя структуру загрунтованного основания, снижает расход материалов, используемых для нанесения следующего слоя.

Он облегчает нанесение последующих слоев - лакокрасочных покрытий, клеев, выравнивающих и шпаклевочных составов, грунтовок и самовыравнивающихся полов, клея для ковровых покрытий, клея для обоев, клея для теплоизоляции и т.д.

Ограничивает впитываемость основания - предотвращает «вытягивание» чрезмерного количества влаги из продукта наносимого на загрунтованные основания: цементные стяжки с напольным отоплением, либо без отопления, различного рода штукатурки, и т.п.

Выравнивает впитывающую способность основания - продукт, наносимый следующим слоем, имеет одинаковые условия схватывания по всей поверхности, включая участки, где был проведен местный ремонт

Повышает адгезию к основанию - обеспечивает достижение максимальных параметров (например, прочность, адгезия, твердость) за счет исключения сорбции влаги основанием.

Он связывает свободные частицы пыли и грязи, а также пыль, оставшуюся после шлифовки и очистки поверхностей.

Предназначен для применения при повышенных температурах - рекомендуется использовать в диапазоне от 5 °C до 30 °C, в помещениях и на открытом воздухе.

Очень низкое содержание летучих органических соединений - в 15 раз меньше, чем требуется

Бесцветный, без растворителей и на водной основе - продукт бесцветен после высыхания и не обесцвечивает основание.

Наносится валиком, кистью или распылением.

Назначение

Ртипы оснований - стандартные	
Цементные полы	+
Ангидритные полы	+
Штукатурки и шпаклевки цементные и цементно-известковы	+
штукатурки и шпаклевки гипсовые	+
Стена из ячеистого бетона	+
Стена из кирпича или силикатных блоков	+
Стена из кирпича или керамических блоков	+
Стена из гипсовых блоков	+

Типы оснований - сложные	
Полы цементные с половым обогревом	+
Полы ангидритные с половым обогревом	+
Монолитный бетон	+
железобетон	+
Существующая каменная и керамическая отделка	применять ATLAS GRUNTO-PLAST* или ATLAS ULTRAGRUNT*
террацо	применять ATLAS ULTRAGRUNT*
плиты OSB	применять ATLAS ULTRAGRUNT*
Плиты гипсокартонные	+
Прочное линолеум, ПВХ	применять ATLAS ULTRAGRUNT*
Краски для бетона	применять ATLAS ULTRAGRUNT*
Покрытия лакокрасочные из внутренних акриловых и латексных красок	+
Покрытия лакокрасочные из маслянных красок	применять ATLAS ULTRAGRUNT*

* касается всех типов финишных покрытий, перечисленных в таблице ниже, за исключением лакокрасочных покрытий (из-за образования шероховатой поверхности под воздействием ATLAS GRUNTO-PLAST или ATLAS ULTRAGRUNT).

Тип финишного покрытия - обратитесь к рекомендациям производителя материала финишного покрытия относительно грунтовки под него	
плиточные покрытия, закрепленные цементным или гипсовым клеем	+
минеральная гидроизоляция (шламы)	+
Полы цементные и ангидритные	+
Штукатурки цементные, цементно-известковые и гипсовые	+
Шпаклевки гипсовые и цементные	+
Покрытия лакокрасочные из внутренних акриловых и латексных красок	
обои	+

Область применения	
Внутри зданий	+
Снаружи зданий	+
На горизонтальные поверхности	+
На вертикальные поверхности	+

Технические данные

Гистота эмульсии	ок. 1,0 г/см³
Температура основания и воздуха во время работ	от +5 °C до +30 °C
Начало дальнейших работ после грунтовки (в зависимости от основания)	- через ок. 15 минут – касается клеевых смесей ATLAS, - через ок. 2 часа – касается полов, i самовыравнивающих подкладочных полов, обои, лакокрасочных покрытий на штукатурках цементно-известковых, силикатных и газобетонных блоках

Технические требования

Грунтовка не класифицируется как строительный продукт.

Грунтовка

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масла, жира и воска. Перед нанесением эмульсии следует удалить все неплотно прилегающие к основанию слои.

Подготовка грунта

В зависимости от состояния основания и типа последующего слоя, грунтовку следует наносить в разбавленном или неразбавленном виде, в соответствии со следующей таблицей

Состояние основания	Слабые и очень впитывающие основания, например, цементно-известковая штукатурка, ячеистый бетон, силикатный кирпич, миксикретоновые подкладочные покрытия	Основания со стандартной впитывающей и несущей способностью	
Тип очередного слоя	Полы, штукатурки, шпаклевки, краски, гидроизоляция, клея для плиток, клея для утеплений	Полы, штукатурки	шпаклевки, краски, гидроизоляция, клея для плиток, клея для утеплений
Весовая пропорция раствора эмульсия : вода	без разбавления или нанести 2 раза (метод «мокрый по мокрому») при разбавлении 1:1	1 : 1	1 : 3
Расход из упаковки 1 кг	до 20 м²	до 40 м²	до 80 м²
Расход из упаковки 5 кг	до 100 м²	до 200 м²	до 400 м²
Расход из упаковки 10кг	до 200 м²	до 400 м²	до 800 м²
Расход из упаковки 20 кг	до 400 м²	до 800 м²	до 1600 м²

Грунтование

Грунтовку наносить на основание валиком, кистью или методом распыления тонким и равномерным слоем. Грунтовку следует наносить до полного насыщения основания, чтобы на загрунтованной поверхности не образовывались лужи и пятна.

После высыхания грунтовки рекомендуется проверить ее эффективность, смочив основание водой и оценив скорость впитывания. При необходимости грунтовку следует повторить.

Использование поверхности

Грунтовка высыхает примерно за 2 часа. Окраску, оклейку обоями и т.д. следует начинать после высыхания эмульсии. При приклеивании керамической облицовки на сухие цементные и цементно-известковые основания работы можно начинать уже через 15 минут после грунтования. После высыхания грунтовка должна образовывать матовую поверхность.

Расход

Средний расход составляет 0,05 ÷ 0,2 кг грунтовки на 1 м². На практике расход зависит от степени впитываемости основания - см. таблицу в параграфе **Приготовление грунтовок**.

Упаковки

Пластмассовые емкости: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг.

Информация о безопасности

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

ATLAS UNI-GRUNT - кат. A/h/FW : максимальное содержание ЛОС в продукте 1,92 г/л, допустимое содержание ЛОС 30 г/л

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (пригодности к применению) составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Гипсовые основания перед покраской необходимо загрунтовать в соответствии с рекомендациями производителя краски.

Инструменты следует мыть чистой водой сразу после использования.

Возможные загрязнения от эмульсии можно удалить с помощью ATLAS SZOP 2000.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по использованию продукта и не освобождает пользователя от обязанности выполнять работы в соответствии правилами торговли и нормами безопасности. На сайте данный технический паспорт делает недействительными все предыдущие. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного технического описания, а также используемые в нем названия и торговые наименования являются собственностью компании Atlas Ltd. Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2025-06-17

