



Savybės

ATLAS BEICAS gaminamas mažos molekulinės masės polimerų dispersijos ir silikono dervų mišinio pagrindu.

Dangos elastingumą ir ypatingą atsparumą aplinkos sąlygoms užtikrina didelis kiekis polimerų dispersijos.

Stipriai hidrofobiškas, labai atsparus nešvarumams – specialiosios paskirties silikono dervos ženkliai sumažina dangos įgertį ir sumažina dulkių bei nešvarumų kaupimąsi, ypač tinko įdubose.

Patvarios ir stabilios spalvos – specialiai atrinkti pusiau skaidrūs pigmentai, labai atsparūs UV, papildyti nedideliais neorganinių pigmentų kiekiais, užtikrina spalvų stabilumą ilgus metus.

Yra 10 natūralios medienos spalvų – spalvos kuriamos pagal naudotojų iš įvairių Europos šalių pageidavimus.

01 alksnis
02 pušis
03 graikinis riešutas
04 ąžuolas
05 raudonmedis
06 tikmedis
07 palisandras
08 beržas
09 juodmedis
10 akacija

ATLAS BEICAS
medį imituojančiam tinkui

- labai atsparus aplinkos sąlygoms
- labai atsparus nešvarumams
- gausios natūralios medienos spalvos
- galimybė išgauti sendintos medienos efektą



Paskirtis

Ant ATLAS CERMIT WN dekoratyvinių tinkų padengimas plona, spalvota apsaugine danga, imituojančia natūralios medienos tekstūrą - gaminyje yra termoizoliacinių sistemų elementas.

Taip pat galima naudoti ant betoninių pagrindų, visų tipų mineralinių tinkų (lygių, tekstūruotų ir kt.), gipso glaistų, gipso kartono plokščių ir kt.

Techniniai duomenys

Tankis	1,02 kg/dm ³
Naudojimo (pagrindo ir aplinkos) temperatūra	nuo +10 °C iki +30 °C
Santykinė oro drėgmė darbo metu	< 80 %
Džiūvimo trukmė	apie 30 minučių
Vandens įgertis po 24 val.	≤ 200 g/m ² po 24 val. su mineraliniu tinku ATLAS CERMIT WN
Pirminis atsparumas lietai	maždaug po 24 val.
Dangos atsparumas šveitimui	daugiau nei 5000 šveitimo judesių pagal PN-C/81913
Santykinė difuzinė varža	≤ 1,0 m

*) - taikoma, kai T=20 °C, santykinis drėgnis 60 %

Techniniai reikalavimai

ATLAS BEICA – šiltinimo produktų komplektų sudėtinė dalis naudojant šias sistemas:

Sistemos pavadinimas	Nacionalinis techninis įvertinimas
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616, 3 redakcija
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919, 2 redakcija
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188, 1 redakcija

Beico tepimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas ir tvirtas, be nešvarumų.

Detalūs pagrindų reikalavimai:

Pagrindo rūšis	Džiovinimo reikalavimai
dekoratyvinis mineralinis tinkas ATLAS CERMIT WN	ne trumpiau nei 3 dienos*
naujas cementinis tinkas iš paruoštų naudoti tinko skiedinių ATLAS, tradicinio cementinio ir cementinio kalkių tinko	min. 14 dienų*, drėgnis 2 %
betoniniai pagrindai	min. 3 mėnesiai* drėgnis < 2 %
gipsiniai pagrindai (gipsinis tinkas ir glaistai, lipdiniai)	drėgnis < 2 %
gipso kartono ir pluošto cementinės plokštės, tvirtinamos stabiliai pagal gamintojų nurodymus ir statybos taisykles	drėgnis < 2 %

*) - pastaba: taikoma šioms kietėjimo sąlygoms: T= +20 °C, oro drėgnis 50 %

Beico paruošimas

Beicas tiekiamas paruoštas naudoti. Nemaišyti su kitomis medžiagomis. Prieš naudojant būtina gerai išmaišyti, kad suvienodėtų konsistencija. Šią operaciją geriausia atlikti mechaniškai, naudojant mažo greičio maišytuvą skita maišyti dažams. Prireikus pakartotinai išmaišyti.

Beico tepimas

Impregnantą tepti vienu arba dviem sluoksniais. Dažant naudoti tik švarius įrankius ir indus. ATLAS BEICAS tepamas ant pagrindo teptuku, voleliu, kempine. Beico sluoksnis ant tinko ATLAS CERMIT WN tepamas išilgai atspausių „lentos“ rievių. Purškiant būtina gerai uždengti gretimus fasado elementus, langų ir durų staliaus dirbinius. Impregnantą ant pagrindo tepti vienodu, plonu sluoksniu, kad nesusidarytų nutekėjimų ir neliktų nenudažytų vietų. Visas medienos rašto įdubas būtina gerai padengti impregnantu. Negalima palikti nenudažytų vietų.

Dangos džiūvimo laikas, priklausomai nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės drėgmės, svyruoja nuo maždaug 30 minučių iki 2 valandų. Padidėjusios drėgmės sąlygomis tinko stingimo laikas gali pailgėti

Senų lentų efektas

Poveikis turėtų būti daromas dviem etapais:

- 1 etapas** - dėmės užtepimas ir trynimo efekto sukūrimas kempine. Leiskite sluoksniui visiškai išdžiūti.
- 2 etapas** - užtepamas skaidraus dažiklio sluoksnis, kad būtų apsaugotas paviršius.

Sąnaudos

Išeiga iš 1 litro, kai dažoma vieną kartą, yra 4–5 m². Tikslią suvartojimo vertę galima nustatyti pagal dažyto paviršiaus bandymą.

Pakuotės

Kibiras 4 litrai.

Informacija apie saugą

ATLAS BEICAS – Kategorija A/f/FW – didžiausias kiekis LZO (VOC) produkte < 129,9 g/l, priimtinas turinys LZO (VOC) 130,0 g/l.

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo trukmė (produktas tinkamas naudoti) – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Nenaudoti stipriai saulės įkaitintose fasado vietose. Dažomus paviršius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių prieš dažant ir nudažius apie 24 val.. Pastolius uždengti apsauginiu tinklu. Kol visiškai išdžiūsta impregnantas, dažomą paviršių saugoti nuo dulkių ir lietaus.

Siekiant išvengti galimų atspalvių skirtumų, paviršių dažyti tos pačios pagaminimo datos produktu.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Dėl saulės spindulių UV rekomenduojama tamsiomis, ryškiomis tinko dangos spalvomis (HBW < 20) dažyti nedidelius fasado paviršius. Nenaudoti produkto horizontaliems paviršiams, kuriuos visą laiką tiesiogiai veikia vanduo ir sniegas ar kurie drėksta dėl kapiliarinės drėgmės.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję gaminio dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2023-09-04