

DOLINA NIDY**ZETA**

TYNKGIPSOWY MASZYNOWY
O ZWIĘKSZONEJ
TWARDZOŚCI
POWIERZCHNI

- увеличенная прочность и стойкость на механические повреждения
- рекомендуется для общественных зданий, лестниц, коридоров.
- применяется внутри зданий



Машинное
нанесение



Ручное
нанесение



Время
обработки
штукатурки



Температура
применения



Эко продукт

ПРИМЕНЕНИЕ

- для внутренних однослойных гипсовых штукатурок в общественных зданиях, гостиницах, больницах, школах и жилых домах
- можно наносить на стены и потолки, в помещениях с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах
- для использования на основаниях из керамических элементов, известково-песчанного кирпича, бетона обыкновенного и ячеистого после соответствующей подготовки основания.
- Является отличным основанием под покраску, обои, керамическую отделку (весом до 40 кг/м²)

СВОЙСТВА

- Современная заводского производства смесь на основе синтетического гипса, минеральных заполнителей и химических добавок
- Большое содержание вяжущего и правильно подобранный заполнитель придает готовой штукатурке очень благоприятные параметры: повышенную твердость поверхности и очень высокую механическую прочность - идеальное решение для нанесения штукатурки в местах, особенно подверженных повреждениям в процессе эксплуатации
- Обеспечивает благоприятный микроклимат в помещениях, что положительно сказывается на здоровье и самочувствии человека



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, сухим, не подверженным выцветанию и очищенным от любых загрязнений, которые могут ухудшить адгезию гипса, в частности от пыли, свободных частиц, опалубочных масел, жира, остатков лакокрасочных покрытий и разделительных средств. Основание должно быть хорошо прогрунтовано, а его влажность не должна превышать 3%.

Сильно впитывающие и пористые основания (ячеистый бетон, известково-песчаный кирпич и керамика) должны быть загрунтованы одним из ПРЕПАРАТОВ EURO-GRUNT. Гладкие или слабо впитывающие основания (бетон) следует грунтовать с помощью ПРЕПАРАТА INTER-GRUNT. Все стальные элементы, которые могут находиться в прямом контакте со штукатуркой, должны быть защищены от коррозии. Замерзшие основания не подлежат оштукатуриванию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ГИПСОВАЯ МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА ZETA приготавливается к применению и наносится с помощью штукатурных агрегатов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка пластичной консистенции наносится на основание горизонтальными полосами внахлест друг на друга в направлении сверху вниз. Рекомендуется выдерживать толщину штукатурки не менее 8 мм на стенах и потолках и не более 15 мм на потолке и 30 мм на стенах. Перерывы в нанесении состава могут составлять не более 20 минут. При более длительных перерывах необходимо опорожнить и очистить аппарат, инструменты и шланги. Затем раствор выравнивается Н-образной заплатой, а через 80÷120 минут - трапециевидной заплатой. На заключительном этапе штукатурку смачивают водой в виде тумана и растирают губчатой ваткой, чтобы «втянуть» молоко на поверхность. После матирования заглаживают поверхность штукатурки длинным шпательным ножом.



Внимание: Штукатурку, на которую будет наноситься керамическая плитка, необходимо только выровнять (не войлоком и не гладилкой). В течение первых 24 часов после нанесения гипсовой штукатурки она не должна подвергаться воздействию сквозняков и прямых солнечных лучей. По истечении этого времени рекомендуется интенсивно проветривать помещения, что значительно облегчит высыхание штукатурки. Подробную информацию о подготовке основания и нанесении штукатурки можно получить у производителя. Время высыхания штукатурки зависит от ее толщины, температуры и влажности в помещении. Считается, что штукатурка толщиной 15 мм в хорошо проветриваемом помещении и при температуре выше 15°C высыхает примерно за 21 день. Поверхность штукатурки должна быть достаточно сухой перед дальнейшими облицовочными работами или покраской.

РАСХОД

Средний расход составляет около 1,1 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 мм.

УПАКОВКИ

Worki papierowe 30 kg; luzem w silosie.

ИНСТРУМЕНТЫ

Штукатурный блок, обрешетка «Н», трапециевидная обрешетка, спиртовой уровень, инструменты для штукатурки из нержавеющей стали (длинный шпатель, угловой рубанок, губчатый поплавок. Очищать инструменты водой сразу после использования.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Имеет Гигиенический Сертификат PZH.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Срок годности продукта (хранения) составляет 3 месяца с даты производства на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукт является строительным изделием, техническая спецификация которого соответствует гармонизированному европейскому стандарту PN-EN 13279-1:2009 - B7/50/6. Продукт имеет маркировку CE, подвергается постоянному заводскому контролю производства в соответствии с требованиями EN ISO 9001.

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ TWARDOŚCI POWIERZCHNI ZETA DOLINA NIDY (2024) Декларация Потребительских Свойств № EC 28/2/CPR EN 13279-1:2008	
Применение; общестроительное	
Реакция на огонь (при прямом воздействии)	A1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пропорции смеси	ок. 13,8 л воды на 30 кг
Производительность	100 кг гипса = ок. 110 л раствора
Время обработки штукатурки	240±30 минут (указанное время может изменяться в зависимости от условий хранения материала, типа основания, рабочей консистенции раствора, температуры и влажности воздуха в помещении)
Условия во время оштукатуривания: - температура основания и воздуха - влажность в помещениях	от +5 °C до +25 °C до 70 %
Адгезия к основанию	≥ 0,1 Н/мм²
Прочность на изгиб	≥ 2,0 Н/мм²
Прочность на сжатие	≥ 6,0 Н/мм²
Твердость поверхности	≥ 12,0 Н/мм²
Насыпной вес	ок. 1000 кг/м³
Объемный вес	ок. 1100 кг/м³
Минимальная толщина слоя	8 мм
Максимальная толщина слоя на стене	30 мм
Максимальная толщина слоя на потолке	15 мм
Коэффициент теплопроводности [λ]	< 0,27 Вт/м·K
Коэффициент диффузионного сопротивления[μ]	10

ВНИМАНИЕ

Необходимо соблюдать:

- правильное хранение продукта
- грунтование и надлежащую подготовку оснований
- нанесение штукатурки рекомендуемой толщины
- надлежащую влажность и температуру основания и окружающей среды
- рекомендуемый уход за штукатуркой.

Производитель не несет ответственности за последствия возникшие в результате использования продукта в нарушение вышеуказанных рекомендаций и правил строительного искусства.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по использованию продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами торговли и с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также все торговые названия и обозначения, используемые в нем, являются собственностью компании Atlassp. z o. o. Несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2025-03-03

