



ATLASOVÉ TESNIACE PÁSKY

tesniace pásy a rohy

- utesnenie hrán a dilatačných škár
- vysoká flexibilita
- pre balkóny a terasy
- súčasť hydroizolačných súprav WODER



Vlastnosti

Majú vysokú pevnosť - sieťovina je vyrobená z bieleho pleteného polyesteru; tesniaca vrstva je vyrobená z vysoko odolného termoplastického elastoméru.

Sú pružné - majú schopnosť priečne sa deformovať - a zostávajú vodotesné aj pri značnej deformácii, takže sú ideálne na utesnenie spojov dvoch konštrukčných prvkov, ktoré sú vo vzájomnom kontakte, ale pôsobia rozdielne, napr. okrajov steny a podlahy.

Účel

Chrání podklady pred prenikaním vody a vlhkosti - spolu s podkladovou hydroizoláciou ATLAS WODER.

Sú určené na utesnenie špeciálnych miest (vložených do v ATLAS WODER E, ATLAS WODER W, ATLAS HAPPY DRYING FOIL IN LIQUID

- TESNIACA PÁSKA - šírka 120 mm (stredový pás - 70 mm, perforované bočné pásy - 25 mm) a hrúbka 0,65 mm - na okraje stien a podláh a dilatačné škáry,
- TESNENIE - tvarované diely z tesniacej pásy - pre vnútorné a vonkajšie rohy miestností,

Chráníte podklady pred vlhkosťou vznikajúcou v budovách - omietky a potery v mokrych miestnostiach (kúpeľne, vane, sprchy, kuchyne, umývárne), najmä v mokrych zónach týchto miestností - okolo sprchovacích kútov, umývadiel, vaní, umývadiel atď.

Odporúčajú sa na ochranu prvkov obzvlášť vystavených poškodeniu pri styku s vlhkosťou - sadrové výrobky (dosky a omietky) a anhydritové výrobky, pórobetón.

Typ podkladov, ktoré sa majú utesniť - minerálne, cementové, cementovo-vápenné a sadrové omietky, cementové a anhydritové podlahové podklady, betón, železobetón a tehly, duté tvárnice a murovacie prvky, sadrokartónové dosky atď.

Technické údaje

Hmotnosť	37,5 g/mb
Maximálny tlak	3,30 bar
Odolnosť voči ozónu (DIN 53509 časť 1, ISO 1434-1)	odolné
Odolnosť voči tlaku vody 1,5 baru (15 metrov vodného stĺpca)	odolné
Odolnosť voči UV žiareniu (200 h)	odolné
Odolnosť voči teplote	od -30 °C do +90 °C

Technické požiadavky

ATLASOVÁ TESNIACA PÁSKA (2021) ITB-KOT-2020/1439 vydanie 1 Národné vyhlásenie o parametroch č. K9745-2/2021	
Šírka potiahnutej časti Celková šírka, mm	≥ 30 ≥ 80
Celková hrúbka, mm	0,61 ÷ 0,90
Povrchová hmotnosť, g/m ²	≥ 490
Mechanické vlastnosti v ťahu: - maximálne ťahové napätie, MPa - relatívne predĺženie pri maximálnom ťahovom namáhaní, %.	≥ 3,8 ≥ 110

Hydroizolačná páska ATLAS je súčasťou súprav hydroizolačných výrobkov:

ATLAS WODER E ITB-KOT-2018/0491 vydanie 1
ATLASOVÁ TEKUTÁ FÓLIA ITB-KOT-2018/0536 vydanie 1
ATLAS WODER W ITB-KOT-2018/0492 vydanie 1

Montáž pásky

Príprava substrátu

Podklad pre hydroizoláciu ATLAS WODER by sa mal pripraviť v súlade s odporúčaniami uvedenými v ich technických listoch. Mal by byť čistý, bez prachu, vápenného mlieka a iných nečistôt.

Tesnenie

Plochy, ktoré majú byť vybavené príslušenstvom, by mali byť pokryté jedným z hydroizolačných výrobkov: ATLAS WODER W, ATLAS WODER E, ATLAS RÝCHLOSCHNÚCA TEKUTÁ MEMBRÁNA.

Príslušenstvo by sa malo zmiešať ihneď po aplikácii. Po ochrane všetkých citlivých oblastí by sa mal celý utesnený povrch a povrch tesniacich pásk a príslušenstva pri podlahových vpustiach, líniových vpustiach a žľaboch pokryť rovnakou hydroizolačnou hmotou, aká bola použitá na prvú vrstvu. V ostatných prípadoch sa odporúča pokryť hydroizolačným materiálom len okraje pásky. Zakrytie pásky po celej jej šírke sa nevyžaduje.

Balenie

Šírka pásu	Dĺžka rolky
120 mm	50 m a 10 m

Dôležité doplňujúce informácie

Informácie obsiahnuté v technickom informačnom liste sú základným návodom na použitie výrobku a nezavádzajú povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami obchodu a v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Vydaním tejto technickej charty strácajú všetky predchádzajúce charty platnosť.

Obsah technického informačného listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas Ltd. Ich neoprávnené používanie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-10-21