



ATLAS GRUNTO-PLAST

adhézný mostík na problematické podklady

- zvyšuje prídržnosť a zosilňuje podklad
- na teraco, OSB dosky a betón
- k priamemu použitiu



Vlastnosti

ATLAS GRUNTO-PLAST je hotovou hmotou k priamemu použitiu, vyrábanou na báze polymérových živíc a kremeňnej múčky.

Zvyšuje prídržnosť - silne prilieha k podkladom (k betónu min. 1,0 MPa) a k novým vrstvám, ktoré sa na neho nanášajú.

Obsahuje drť – zvyšuje prídržnosť vďaka vytváraniu na povrchu drsnej vrstvy.

Spevňuje povrch penetrovaného minerálneho podkladu - preniká do štruktúry materiálu, zosilňuje ho a zlepšuje jeho nosnosť.

Penetruje problematické podklady - umožňuje aplikovať lepidlá, hydroizolácie a iné materiály tak, aby dosiahli vhodné technické parametre, dokonca na problematických podkladoch ako napr. OSB dosky, staré keramické obklady a pod.

Uľahčuje nanášanie ďalšej vrstvy – drsný povrch obmedzuje „sklz“ nanášaného materiálu

Určený pre aplikáciu pri zvýšených teplotách – je odporúčaný pre použitie pri teplotách od 5 °C do 30 °C, v interiéroch aj exteriéroch budov.

Obmedzuje savosť podkladu - zabraňuje „odťahovaniu“ prebytočného množstva vody z výrobku nanášaného na napenetrované podklady: betónové, cementové podlahy a podlahové podklady, podklady s podlahovým vykurovaním, rôzne druhy omietok a pod.

Zvyšuje vydatnosť stierok a lepidiel – utesňuje štruktúru penetrovaného podkladu, obmed.

Vyrovnáva savosť podkladu – vďaka ATLAS GRUNTO-PLAST aplikovaný v ďalšej vrstve výrobok má rovnaké podmienky viazania na celom povrchu, vrátane miest, kde boli vykonané miestne opravy.

Chrání novú vrstvu pred nepriaznivým pôsobením podkladu – je chemickou bariérou medzi podkladom a novou, nanesenou vrstvou, obmedzuje ich vzájomný vplyv.

Je penetračným prostriedkom bielej farby - obmedzuje presiakovanie farby z podkladu a vznik škvrn na povrchu ukončovacej stierkovej vrstvy.

Chrání drevené podklady pred nadmernou vlhkosťou - spôsobenou kontaktom s nanesenou mokrou vrstvou.

Určenie

Druhy podkladov- štandardný	
cementové podklady a podlahy	+
anhydritové podklady	+
cementové a vápennocementové omietky a stierky	+
sadrové omietky a stierky	+
murivo z porobetónu	+
murivo z tehál alebo silikátových blokov	+
murivo z tehál alebo keramických tvárnic	+
murivo zo sadrových blokov	+

Druhy podkladov - problematický	
cementové podklady a podlahy s podlahovým vykurovaním	+
anhydritové podklady s podlahovým vykurovaním	+
asfaltové podklady	+
magnéziové podklady	+
monolitický betón	+
železobetón	+
teracco	+
OSB dosky	+
sadrokartónové dosky	+
stabilné linoleum, PVC	+
laky na betón	+
maliarské nátery – interiérové akrylátové a latexové farby	+
maliarské nátery - olejové	+

Druh finálnej vrstvy – je potrebné sa zoznámiť s pokynmi výrobcov materiálov použitých k vykonaniu finálnej vrstvy, ktoré sa týkajú penetrovania podkladov	
obklady a dlažby lepené cementovým alebo sadrovým lepidlom	+
cementové podlahy a podlahové podklady, anhydritové podklady	+
cementové, vápennocementové, sadrové omietky	+
sadrové, cementové stierky	+
maliarské nátery – interiérové akrylátové a latexové farb	Používať ATLAS UNI-GRUNT
tapety	Používať ATLAS UNI-GRUNT

Rozsah použitia	
pre interiéry budov	+
pre exteriéry budov	+
na vodorovné plochy	+
na zvislé plochy	+

Technické údaje

Hmotnosť	cca. 1,5 g/cm ³
Prídržnosť k betónu	> 1,0 MPa
Teplota podkladu a okolia v priebehu práce	od +5 °C do +30 °C
Ďalšie práce po penetrácii	po cca. 24 hodinách

Odporúčaná doba pre aplikačné podmienky pri teplotách cca 20°C a 50 – 60% vlhkosti.

Technické požiadavky

Adhézny mostík nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok.

Penetrácia

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, zbavený prachu, špiny, olejov, tukov a vosku. Všetky uvoľnené vrstvy je potrebné odstrániť pred nanosením penetračnej hmoty.

Príprava hmoty

Výrobok je dodávaný ako hotová hmota k priamemu použitiu. Nesmie sa miešať s inými materiálmi, riediť ani zahušťovať. Pred použitím je potrebné hmotu premiešať za účelom vyrovnaní konzistencie.

Nanášanie hmoty

Hmota sa nanáša na pripravený podklad (rovnomerne na celej ploche) valčekom alebo štetcom.

Nanášanie finálnej vrstvy

Lepenie obkladov, stierkovanie alebo vykonanie hydroizolácií je možné začať po celkovom uschnutí hmoty, tzn. po cca. 24 hodinách po nanosení hmoty.

Spotreba

Priemerná spotreba je 0,3 kg hmoty na 1 m².

Balenie

Plastové nádoby 2 kg a 5 kg.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Za vyššie uvedených podmienok doba použiteľnosti výrobku je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Dôležité dodatočné informácie

Náradie čistiť čistou vodou ihneď po použití.

V priebehu práce a v dobe vysychania omietky, penetrovaný povrch je potrebné chrániť pred silným slnečným žiarením, vetrom a atmosferickými zrážkami.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi a stavebnou zručnosťou. S vydaním tohto Technického listu všetky predchádzajúce sú neplatné. Aktuálna technická dokumentácia výrobku je uvedená na www.atlas.com.pl/sk.

Obsah technického listu, ako aj označenie a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2025-09-20