



ATLAS ULTRAGRUNT

быстросохнущая грунтовка для критических оснований

- под самовыравнивающиеся смеси для пола, клеи для керамической плитки
- на бетон, терраццо, керамическую плитку, плиты OSB
- увеличивает адгезию - содержит кварцевую крошку
- быстросохнущая – дальнейшие работы через 4 часа



Свойства

ATLAS ULTRAGRUNT является готовой к использованию массой, производимой на базе полимерных смол с добавками отборного кварцевого заполнителя.

Он характеризуется отличной адгезией к непоглощающим основаниям и основаниям с очень гладкой поверхностью – для бетонного основания адгезия составляет минимум 1,0 МПа.

Добавки отборного кварцевого заполнителя увеличивают адгезию укладываемых слоев – путем создания эффективной поверхности между основанием и укладываемым материалом. Создает шероховатую поверхность для применения следующего слоя.

Предназначен для применения при повышенной температуре – рекомендуется для использования в диапазоне от 5 °C до 35 °C, внутри и снаружи зданий.

Грунтовка является быстросохнущим препаратом – нанесение следующего слоя уже через 4 часа.

Назначение

Рекомендуется для подготовки основания под приклеивание керамических и каменных покрытий, под напольные подкладочные слои серии ATLAS SMS и ATLAS SAM, выполняемые на критических основаниях.

ВИДЫ ОСНОВАНИЙ - трудные

монолитный бетон (в том числе бетонные закаленные полы)	+
железобетонные конструкции	+
своды, выливаемые мокрым способом	+
смеси и подкладочные смеси для пола с напольным отоплением	+
ангидритные стяжки с напольным отоплением	+
тераццо	+
имеющиеся керамические и каменные облицовки	+
плиты OSB не шлифованные	+
конструкционные древесные плиты	+
стабильные деревянные полы	+
гипсокартонные плиты	+
гипсоволокнистые плиты	+
стабильные напольные покрытия из искусственных материалов	+
стальные поверхности	+
поверхности из искусственных материалов	+
ламперы из красок на основе растворителя	+

Вид финишного слоя- необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя для выполнения отделочного слоя, касающегося грунтования под ним

керамическая и каменная облицовка при помощи цементного клея	+
облицовка и декоративные гипсовые элементы, при помощи гипсового клея	+
цементные полы и подкладочные слои, ангидридные подкладочные слои	+
цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки	+
гипсовые, цементные шпаклевки	+

Область применения

внутри зданий	+
снаружи зданий	+
на горизонтальных поверхностях	+
на вертикальных поверхностях	+

Технические данные

Плотность массы	примерно 1,5 г/см³
Температура основания и окружающей среды в процессе работ	от +5 °C до +35 °C
Начало очередных работ после грунтования	примерно через 4 часа
Адгезия к терраццо	> 1,0 МПа
Адгезия к керамической плитке	> 1,0 МПа
Адгезия к бетону	> 1,0 МПа
Адгезия к плитам OSB	> 0,8 МПа (разрыв происходит в слое плиты OSB)

Время, указанное в таблице, рекомендуется для условий применения при температуре около 20 °C и 50-60 % влажности.

Технические требования

Грунтовка не классифицируется как строительное изделие.

Грунтование

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, по возможности очищенным от пыли, грязи, масел, жиров и воска. Все свободные, неприлегающие к основанию слои перед применением эмульсии нужно устранить. Основание типа терраццо необходимо абсолютно обезжирить и удалить слои паст и импрегнатов (если терраццо ими было покрыто).

Приготовление массы

Продукт поставляется в виде готовой к использованию массы. Нельзя соединять его с другими материалами, разбавлять и загущать. Непосредственно перед использованием массу необходимо перемешать с целью выравнивания консистенции.

Накладывание массы

Массу необходимо распределить по подготовленному основанию (равномерно по всей поверхности) с помощью валики или кисти.

Нанесение отделочного слоя

Приклеивание облицовки, шпаклевание можно начинать через 4 часа с момента нанесения ATLAS ULTRAGRUNT. Выливку самовыравнивающихся подкладочных слоев (например, ATLAS SMS 15 или SMS 30) на терраццо можно начинать примерно через 24 часа с момента нанесения ATLAS ULTRAGRUNT.

Расход

В среднем расходуется 0,3 кг массы на 1 м².

Упаковка

Пластмассовые ведра 5 кг и 15 кг.

Правила техники безопасности

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в Карте характеристики, доступной на сайте www.atlas.com.pl.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в Карте характеристики, доступной на сайте www.atlas.com.pl.

Срок хранения продукта (срок годности к использованию) составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Инструменты моют чистой водой, непосредственно после использования.

Во время проведения работ, а также во время высыхания штукатурки загрунтованную поверхность следует предохранять от прямых солнечных лучей, ветра и атмосферных осадков.

Информация, изложенная в технической карте изделия, представляет собой основные рекомендации, касающиеся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности. В момент издания настоящей технической карты все предыдущие теряют силу. Документы сопутствующие продукту доступны на www.atlas.com.pl.

Информация, изложенная в технической карте изделия, а также используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью ATLAS Sp. z o.o. За их несанкционированное использование предусмотрена ответственность.

Дата актуализации: 2022-01-12