



ATLAS SILKON ANX

ґрунтувальна штукатурна маса для силіконових і силікатно-силіконових штукатурок

- компенсує термічні деформації
- підвищує адгезію до армованого шару та силіконових штукатурок
- нанесення вже через 48 годин
- для реставрації старих фасадів
- ідеально підходить для інтенсивних кольорів



МОРОЗО-
ТА ВОДОСТІЙКИЙ



ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
В СЕРЕДИНІ І НА ЗОВНІ
БУДІВЕЛЬ



АРИКАСІА
RĘCZNA / MECHANICZNA

Властивості

ATLAS SILKON ANX виготовляється на основі кремнійорганічної смоли та кварцового борошна.

Містить наповнювач – підвищує адгезію завдяки формуванню ефективної розробленої поверхні між шарами основи і штукатурки (створює шорстку поверхню).

Захищає основу від несприятливого впливу нового шару - утворює хімічний бар'єр між основою та штукатуркою, покращує умови взаємодії основи зі штукатуркою, зменшує проглядання кольору основи та утворення плям на поверхні штукатурки.

Компенсація термічних напружень - застосування дисперсії з низьким модулем пружності Е дозволяє компенсувати термічні напруження, що виникають між поверхневими шарами системи при великих амплітудах температур (особливо у випадку інтенсивних кольорів), забезпечуючи здатність покриття до розтягування та повернення до первісної форми без тріщин.

Має високу адгезію до бетону - мінімум 1,0 МПа

Підвищує адгезію - міцно прилягає до основи, а застосування функціональних силоксанів, що містять реактивні групи, покращує зчеплення з штукатурками.

Зменшує вбирну здатність основи - запобігає надто інтенсивному переходу води зі свіжонанесених штукатурок в основу.

Полегшує нанесення наступного шару – шорстка поверхня зменшує «сповзання» штукатурки під час нанесення.

Призначення

ґрунтування основи під силіконові та силікон-силікатні тонкошарові штукатурки ATLAS. Детальну інформацію щодо використання за призначенням можна знайти в технічному паспорті перелічених штукатурок.

Технічні характеристики

Густина готового матеріалу	бл. 1,5 г/см ³
Адгезія до бетону	≥ 1,0 МПа
Температура приготування маси, а також поверхні та навколишнього середовища в ході робіт	від +5 °C до +30 °C
Час висихання	4 ÷ 6 годин*

*) - стосується Т = 20°C, відносної вологості 60%

Технічні вимоги

ATLAS SILKON ANX є складовою комплектів матеріалів для наступних систем теплоізоляції:

Назва системи	Номер Технічного допуску/Національної технічної оцінки
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 видання 4
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020 видання 1
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 видання 2
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583 видання 2

ATLAS SILKON ANX є складовою комплексної теплоізоляційної системи з використанням штукатурок:



Назва системи	Номер Європейської технічної оцінки
ATLAS	ETA-06/0081 24/06/2016
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933 30/12/2016
ATLAS ROKER	ETA-06/0173 19/07/2016
ATLAS XPS	ETA 07/0316 08/12/2017

Ґрунтування

Підготовка поверхні

Поверхня має бути:

стійка – достатньо тверда та належним чином витримана, **суха**,

рівна - нерівності та порожнини слід заповнити, наприклад, розчином ATLAS ZW 330, ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS; перед ремонтом основу заґрунтувати ATLAS UNI-GRUNT, ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, ATLAS GRUNT NKP

очищена - від шарів, які можуть послабити адгезію штукатурки, особливо від пилу, бруду, вапна, олив, жирів, воску, залишків олійної та емульсійної фарби. Якщо на основі є біологічні забруднення (грибки, водорості тощо), їх необхідно видалити за допомогою ATLAS MYKOS № 1 або MYKOS PLUS.

Детальні вимоги до основи

Тип основи	Вимоги щодо витримування
армовані шари в системах теплоізоляції, виготовлені з клейових розчинів ATLAS	Деталі в технічному паспорті клею, використаного для виконання армованого шару.
нові цементні штукатурки з готових штукатурних розчинів ATLAS, традиційні цементні та цементно-вапняні штукатурки	мін. 7 днів* вологість ≤ 4%
бетонні основи	мін. 28 днів* структурна вологість < 4%
лакофарбові покриття з високою адгезією до основи для внутрішніх робіт	немає вимог

*) - примітка: стосується умов схоплювання: T = +20°C, вологість повітря 50%

Приготування маси

Виріб поставляється у вигляді готової для використання маси. Її не можна змішувати з іншими матеріалами, розбавляти або загущувати. Безпосередньо перед використанням і під час нанесення масу необхідно час від часу перемішувати для забезпечення однорідної консистенції.

Нанесення маси

Масу потрібно наносити на підготовлену поверхню (рівномірно по всій поверхні) валиком або пензлем.

Штукатурення

До штукатурення можна приступати після повного висихання маси, тобто приблизно через 4÷6 годин з моменту її нанесення.

Витрата

В середньому на 1 м² витрачається 0,3 кг маси.

Тара

Пластикові відра 15 кг

Інформація щодо безпеки

Інформацію щодо безпеки наведено на упаковці продукту і в паспорті безпеки, розміщеному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформацію про зберігання і транспортування наведено на упаковці продукту і в паспорті безпеки, з яким можна ознайомитися на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Заґрунтовану поверхню необхідно захищати від прямих сонячних променів, вітру та опадів, як під час робіт, так і при висиханні штукатурки.

У разі, якщо подальші роботи неможливі через закінчення сезону та тривалі несприятливі погодні умови, допускається залишити армований шар, захищений лише ґрунтом, на 2-3 роки до виконання штукатурних робіт.

Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування матеріалу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому торгові позначення і назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без відповідного дозволу тягне за собою накладення відповідних санкцій.

Дата оновлення: 22.09.2025

