



ATLAS CERPLAST

podkladový nátěr

- zajišťuje dokonalou přilnavost
- snižuje savost a zpevňuje podklad
- usnadňuje aplikaci a strukturování
- vyrovnává barvu podkladu
- dostupný v několika barvách



MRAZU-
A VODOVÝZDORNÝ



DO INTERIÉRU
A EXTERIÉRU



APLIKACE
STŘECH



APLIKACE
VÁLCEM



APLIKACE
NÁSTRUHEM

Vlastnosti

ATLAS CERPLAST se vyrábí jako hotová hmota na bázi akrylátových pryskyřic a křemenných mouček.

Vysoká vydatnost a krycí schopnost.

Obsahuje zrno - zvyšuje přilnavost díky výraznému zvětšení účinného povrchu mezi vrstvami (vytváří drsný povrch).

Chrání podklad proti nepříznivým vlivům nové vrstvy - je chemickou bariérou mezi podkladem a omítkou, omezuje jejich vzájemné působení - omezuje prosvítání od podkladu a tvorbu skvrn na povrchu omítky.

Má vysokou přídržnost - k betonu min. 1,0 MPa.

Zvyšuje přilnavost - silně přilne k podkladu a naneseným omítkám.

Omezuje savost podkladu - zabraňuje příliš intenzivnímu přenosu vody z čerstvě nanesených omítek na podklad.

Usnadňuje nanášení další vrstvy - drsný povrch snižuje "skluz" nanášené omítky.

Je k dispozici v 7 barvách:

- bílá,
- hnědá,
- klinkerová,
- grafitová,
- písková,
- šedá,
- kávová.

Podkladový nátěr lze také barvit v tónovacím zařízení na 400 barev v souladu s koloristikou omítek a barev SAH. Doporučení barev ATLAS CERPLAST pro omítky ATLAS DEKO M naleznete v Technických listech těchto omítek.

Určení

Je základním nátěrem pro tenkovrstvé omítky ATLAS – minerální, akrylátové, silikonové a mozaikové DEKO M. Podrobné informace o předpokládaném použití naleznete v technických listech uvedených omítek.

Technické údaje

Hustota hotového výrobku	cca 1,5 g/cm ³
Přídržnost k betonu	> 1,0 MPa
Teplota přípravy hmoty a podkladu a okolní teplota během aplikace	od +5 °C do +30 °C
Doba schnutí	4 ÷ 6 h

Technické požadavky

ATLAS CERPLAST je součástí skladeb výrobků pro zateplovací systémy:

Název systému	Číslo technického osvědčení/ Národního technického posouzení
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 vydání 2
ATLAS ETICS PLUS	ITB-KOT-2018/0584 vydání 1
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020 vydání 1
ATLAS RENOTER W	ITB-KOT-2020/1187 vydání 1
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583 vydání 1
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 vydání 2
ATLAS TERMO PLUS	ITB-KOT-2020/0939 vydání 1
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188 vydání 1

ATLAS CERPLAST je součástí kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkami:

Název systému	Číslo Evropského technického posouzení
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS XPS	ETA 07/0316

Penetrace

Příprava podkladu

Podklad by měl být:

stabilní – dostatečně pevný a řádně vyzralý,
vzdušně suchý,

rovinný - nerovnosti a dutiny vyplňte např. vyrovnávací maltou ATLAS ZW 330 nebo OMÍTKOVOU SMĚSÍ ATLAS. Před opravou by měl být podklad opatřen základním nátěrem ATLAS UNI-GRUNT nebo ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

očistěný - zbavený vrstev, které mohou snížit přídržnost omítky, zejména prachu, nečistot, vápna, olejů, tuků, vosku, zbytků olejových a emulzních barev. Pokud je na podkladu biologické znečištění (plísně, řasy a pod.), je nutné je odstranit pomocí přípravku ATLAS MYKOS PLUS.

Podrobné požadavky pro podklady

Typ podkladu	Požadavky pro zrání
vyztužené vrstvy v zateplovacích systémech, z lepicích malt ATLAS	min. 3 dny*
nové cementové omítky z hotových omítkových malt ATLAS, tradiční cementové a vápenocementové omítky	min. 7 dní * vlhkost ≤ 4%*
betonové podklady	min. 28 dní* strukturální vlhkost < 4%*
Interiérové malířské nátěry s dobrou přilnavostí k podkladu	bez požadavků

*)poznámka: platí pro podmínky tuhnutí: T= +20°C, vlhkost vzduchu 50%.

Příprava hmoty

Produkt se dodává jako hmota připravená k použití. Nesmí se míchat s jinými materiály, ředit nebo zahušťovat. Těsně před použitím a během práce je třeba hmotu promíchat, aby se vyrovnala její konzistence.

Aplikace hmoty

Hmotu rozetřete na připravený podklad (rovnoměrně po celé ploše) válečkem, štětcem nebo stříkáním.

Omítání

Omítat povrch nebo lepit obkladové prvky lze začít po úplném vyschnutí hmoty, tzn. 4÷6 hodin po její aplikaci.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je 0,3 kg hmoty na 1 m².

Balení

Plastové kbelíky 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité doplňující informace

Povrch opatřený podkladovým nátěrem chraňte před přímým slunečním zářením, větrem a srážkami, a to jak během aplikace, tak během schnutí omítky.

Náradí očistěte čistou vodou ihned po použití. Na silně znečištěná místa použijte prostředek ATLAS SZOP 2000.

Informace uvedené v technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního řemesla

bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k výrobku jsou k dispozici na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2023-01-04