



ATLAS ecoFARBA

balti akriliniai dažai

- matiniai, sniego baltumo
- labai našūs
- gerai padengia
- sienoms ir luboms dažyti



Savybės

ATLAS ecoFARBA gaminami akrilo rišiklio pagrindu, pridedant aukštos kokybės užpildų ir cheminių medžiagų.

Praleidžia garus, $S_d < 0,03$ m - užtikrina sienų kvėpavimą.

Išdžiūvę yra sniego baltumo.

Gerai padengia.

Matiniai – uždengia dažomo pagrindo nelygumus.

Puikiai tinka dažymui purškiant - neblizga po dažymo beoriu purškimu.

Paskirtis

Pastatų viduje esančių sienų ir lubų paviršių dažymas - dekoratyvinis arba apsauginis.

Dažomo pagrindo rūšys - cementinis tinkas, kalkinis tinkas, plonasluoksnis mineralinis tinkas, gipsinis tinkas ir tinkas, polimerinis tinkas, gipso plokštės, popieriniai tapetai, netinkuotos sienos iš betono, plytos, blokeliai, tuščiavidurės plytos.

Techniniai duomenys

Tankis	apie 1,45 kg/dm ³
Klampa	6000-9000 cP Brookfield viskozimetras
Dažų paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir dažų džiūvimo metu	nuo +5 °C iki +25 °C
Vertė S_d	< 0,03 m (dažant du kartus) pagal PN-EN ISO 7783:2012
Kokybiškas dengimas	III (PN-89/C-81536)
Atsparumas šveitimui (po 28 dienų)	4 klasė (PN-EN 13300:2002)
Dangos išvaizda	Balti, matiniai
Džiūvimo laikas iki 3 lygio (temp. 23 °C ± 2 °C, esant drėgniui 55±5 %)	2 val.* PN-C-81519:1979
Kitų sluoksnių galima kloti	po mažiausiai 3 valandų*

Lentelėje pateikiami laikai rekomenduojami, jeigu dažai naudojami esant maždaug 20 °C temperatūrai ir 50-60 % drėgniui.

Dažymas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, be įtrūkimų ir be sluoksnių, galinčių susilpninti dažų sukibimą, ypač dulkių, nešvarumų, vaško ir riebalų. Senos lipnios dažų dangos ir kiti prastai sukibę su pagrindu sluoksniai turi būti kruopščiai pašalinti. Senas emulsinių dažų dangas reikia nuplauti vandeniu ir plovikliais ir palikti išdžiūti. Smulkius pažeidimus (pvz., įtrūkimus ar ištrupėjimus) būtina sutvarkyti ir užglaistyti. Paviršiaus remontui rekomenduojama naudoti ATLAS RAPID, ATLAS GTA arba GIPSAR GO!. Išvalykite ir apsaugokite grybelines vietas su ATLAS MYKOS NR 1 arba ATLAS MYKOS PLUS. Labai įgeriančius ir dulkėtus pagrindus nugruntuokite viena iš gruntavimo emulsijų (kiekvienam atveju gruntas po džiovinimo turi sudaryti matinį paviršių):

- ATLAS UNI-GRUNT, praskiestas vandeniu santykiu 1:3 (emulsija:vanduo),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, praskiestas vandeniu santykiu 1:8 (emulsija:vanduo),
- ATLAS OPTI-GRUNT.

Neįgeriantys pagrindai, tokie kaip gipso kartono plokštės ar emulsiniais dažais padengti paviršiai, gali būti padengti ATLAS PRIMER PAINT dažais, nereikia gruntuoti grunto emulsija.

Prieš dažant tapetus, reikia eksperimentiškai patikrinti tapetų ir pagrindo sujungimo kokybę. Dažant tapetus, kurie blogai prilimpa prie pagrindo, gali susidaryti pūslės.

Tinką galima dažyti visiškai jam išdžiūvus, bet ne anksčiau nei:

- cemento ir cemento-kalkių tinkai po 3-4 savaitių,
- gipsiniai tinkai po 2 sav.

Dažų paruošimas

Dažai tiekiami paruošti naudoti. Nemaišyti su kitomis medžiagomis. Prieš naudojimą juos reikia gerai išmaišyti lėtai maišytuvu su dažų maišykle, kad susivienodintų konsistencija.

Dažų skiedimas

Norint užtepti pirmąjį sluoksnį, vadinamąjį gruntą, dažus galima atskiesti įpilant ne daugiau kaip 0,5 litro vandens 10 litrų dažų. Taikomo skiedimo santykio būtina laikytis dažant visą paviršių. Galutiniam dažymui naudoti neskiestus dažus.

Dažymas

Dažus tepti ant paruošto ir išdžiovinto pagrindo plonu ir vienodu sluoksniu. Dažyti galima voleliu, teptuku arba purškimo būdu. Rekomenduojama naudoti mikropluošto arba poliakrilinius volelius, kurių pluošto ilgis 11 mm. Lubų dažymas turėtų būti pradėtas nuo lango zonos ir nukreiptas į kambario vidų. Dažai turi būti tepami bent du kartus. Pirmasis sluoksnis gali būti su ATLAS GRUNTAVIMO DAŽAIS. Antrą sluoksnį galima tepti po to, kai ankstesnis yra visiškai išdžiūvęs (mažiausiai po 3 valandų, priklausomai nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės) ir išlaikant vieną dengimo kryptį tam tikram dažų sluoksniui. Technologines pertraukas dažymo metu reikia planuoti iš anksto, pvz., kampuose ir pan. Dažai turi būti naudojami nuolat, vengiant darbo pertraukų.

Duomenys apie purškimą GRACO CED StMax II 595 įrenginiu

Purškėtu- as	Filtrai	Slėgis	Medžiagos paruošimas
PAA517	60 mesh	200 baro	be skiedimo

Išėiga

Iki 14 m²/1 l dažų vienu sluoksniu ant lygaus paviršiaus. Sąnaudos priklauso nuo pagrindo įgeriamumo.

Pakuotės

Plastikiniai kibirai 10 litrų.

Informacija apie saugą

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos pasas.

ATLAS ecoFARBA – Kat. A/a/FW – didžiausias LOJ (VOC) kiekis produkte 29,9 g/l, leistinas LOJ (VOC) kiekis 30 g/l.

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) trukmė – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Jei naudojamos dažymo juostos, rekomenduojama jas atsargiai nuimti ir laikyti gamintojo nurodymų. Ant pagrindų, pagamintų iš gipso tinko, prieš klijuojant dažymo juostą, būtina jas nugruntuoti.

Viename paviršiuje naudoti tik tos pačios pagaminimo datos dažus.

Patalpa, kurioje naudojamas produktas, tinkama naudoti išvėdinus ir dingus kvapui.

Skirtingos tekstūros paviršių dažymas gali sukelti skirtingų dažų atspalvių efektą.

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą, kol dažai neišdžiūvę.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2022-01-12