



ATLAS optiFARBA

белая, латексная для внутренних работ

- хорошая укрывистость
- моющийся
- матовая, белоснежная
- высокоэффективная
- с тиксотропным эффектом



Свойства

ATLAS ecoFARBA производится на основе акрилового связующего с добавлением высококачественных наполнителей и химических веществ.

Это латексная краска - она создает покрытие, очень устойчивое к многократному мытью, гораздо более долговечное, чем традиционные эмульсионные краски для внутренних работ.

Она паропроницаема, $S_d < 0,03$ м, благодаря чему стены могут дышать.

После высыхания имеет белоснежный цвет.

Она тиксотропна - легко растекается по стенам и потолкам, и при этом не капает с инструментов.

Слой краски эластичный.

Отличается хорошей укрывистостью.

Идеально подходит для гидродинамического распыления.

Назначение

Внутренняя окраска поверхностей стен и потолков - декоративная или защитная.

Виды окрашиваемых оснований - цементные и цементно-известковые штукатурки, тонкослойные минеральные штукатурки, гипсовые штукатурки и гипсоволокно, гипсовые плиты на полимерной основе, гипсокартон, бумажные обои, неоштукатуренные стены из бетона, кирпича, блоков, пустотелого кирпича.

Технические данные

Густота	ок. 1,45 кг/дм ³
Вязкость	6000-9000 сР Вискозиметр Brookfield
Температура краски, основания и окружающей среды во время работы и высыхания краски	от +5 °C до +25 °C
Показатель S_d	< 0,03 м (с двумя слоями краски) в соответствии с EN ISO 7783:2012
Качественное покрытие	III (PN-89/C-81536)
Устойчивость к истиранию (через 28 дней)	Класс 3 (PN-EN 13300:2002)
Внешний вид покрытия	Белая, матовая
Время высыхания до степени 3 (при температуре 23 °C ± 2 °C, относительной влажности выше 55±5%)	2 ч* PN-C-81519:1979
Нанесение следующего слоя	минимум через. 2 ч*

Время, указанное в таблице, рекомендуется для условий эксплуатации при температуре около 20 °C и влажности 50-60 %.



Покраска

Подготовка основания

Основание должно быть воздушно-сухим, без трещин и очищено от слоев, которые могут ослабить адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жира. Старые покрытия из адгезионных красок и другие слои с плохой адгезией к основанию должны быть тщательно удалены. Старые покрытия эмульсионных красок следует промыть водой с моющим средством и дать высохнуть. Незначительные повреждения (например, трещины или углубления) следует отремонтировать и заделать. Для ремонта поверхности основания рекомендуется использовать составы ATLAS RAPID, ATLAS GTA или GIPSAR GO! Очистить и защитить отформованные участки с помощью ATLAS MYKOS NR 1 или ATLAS MYKOS PLUS. На сильно впитывающие и пыльные основания нанести одну из грунтовочных эмульсий (в каждом случае грунтовка должна образовывать матовую поверхность после высыхания):

- ATLAS UNI-GRUNT, разбавленный водой в весовой пропорции 1:3 (эмульсия:вода),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, разбавленный водой в весовой пропорции 1:8 (эмульсия:вода),
- ATLAS OPTI-GRUNT.

На невпитывающие основания, такие как гипсокартон или поверхности, покрытые эмульсионными красками, ATLAS PRIMER PAINT можно наносить без грунтовки с помощью грунтовочной эмульсии.

Перед окрашиванием обоев следует экспериментально проверить качество сцепления обоев с основанием. Окрашка обоев, которые плохо приклеиваются к основанию, может привести к образованию пузырей.

Оштукатуренные поверхности можно окрашивать после полного высыхания, не ранее:

- цементные и цементно-известковые штукатурки через 3-4 недели,
- гипсовые штукатурки через 2 недели.

Подготовка краски

Краска поставляется готовой к использованию. Не смешивать с другими материалами. Перед использованием тщательно перемешать краску миксером на медленной скорости с мешалкой для выравнивания консистенции..

Разбавление краски

Для нанесения первого слоя, так называемого грунтовочного, краску можно разбавить, добавив не более 0,5 л воды на 10-литровую емкость краски

. Соотношение разбавления должно соблюдаться на всей окрашиваемой поверхности. Для окончательной окраски краску следует наносить неразбавленной.

Покраска

Краску следует наносить на подготовленное и выдержанное основание тонким и ровным слоем. Краску можно наносить валиком, кистью или распылителем. Рекомендуется использовать валики из микрофибры или полиакрилата с длиной волокон 11 мм. Окрашивание потолков следует начинать от оконной зоны продвигаться вглубь помещения. Краску следует наносить не менее двух раз. Первый слой можно нанести альтернативно с помощью ATLAS FARBA PODKŁADOWA. Второй слой можно наносить после полного высыхания предыдущего (минимум через 2 часа, в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха) и соблюдения одного направления нанесения для данного слоя краски. Для нанесения краски заранее планируйте перерывы в процессе окрашивания (например, в углах и т.д.). Нанесение краски должно осуществляться непрерывно, не допуская перерывов.

Данные для распыления с помощью аппарата GRACO CED StMax II 595

Сопло	Фильтры	Давление	Подготовка материала
PAA517	60 mesh	200 bar	Без разбавления
PAA521	60 mesh	200 bar	Без разбавления
PAA521	60 mesh	200 bar	Разбавление 5 % воды

Раход

До 14 м²/ 1 л краски за одно нанесение на гладкую поверхность. Расход зависит от впитывающей способности основания.

Упаковки

Пластмассовые ведра 10 литром.

Информация о безопасности

Гигиеническая сертификация PZH. ATLAS ecoFARBA - кат. A/a/FW - максимальное содержание ЛОС в продукте 29,9 г/л, допустимое содержание ЛОС 30 г/л.

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (до конца использования) составляет 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке.



Важная дополнительная информация

Наносить краску одной даты изготовления на одну поверхность.

Помещение, в котором был нанесен продукт, пригодно для использования после того, как оно проветрится и исчезнет запах.

При окрашивании поверхностей, отличающихся по фактуре, могут получиться разные оттенки краски.

Очищать инструменты чистой водой сразу после использования, пока краска не высохла.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по применению продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами техники безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к изделию, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также все используемые в нем обозначения и торговые названия являются собственностью компании Atlas sp. z o.o.. Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2024-01-04

