



ATLAS REKORD

біла цементна шпаклювальна суміш

- армована мікрОВОлокнами
- містить дрібний наповнювач до 0,2 мм
- вологостійка
- на основі білого цементу



ДЛЯ СТІН
ТА СТЕП



МОРОЗО-
ТА ВОДОСТІЙКИЙ



1-10 мм
ТОВЩИНА ШАРУ



ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ВСЕРЕДИНИ І НАЗОВНІ
БУДІВЕЛЬ

Властивості

ATLAS REKORD виготовляється у вигляді сухої суміші білого цементу, поліпшувачів і кварцових наповнювачів з максимальним розміром зерна 0,2 мм.

Білий колір – виготовляється на основі білого благородного цементу, відмінно замінює гіпсові фінішні шпаклівки в місцях, де вони можуть бути пошкоджені, тобто на зовнішніх стінах і у вологих приміщеннях.

Стійка до мікротріщин - містить спеціальні мікрОВОлокна, які додатково зміцнюють її структуру.

Гідрофобна - вміст гідрофобних агентів знижує вбирну здатність, не обмежуючи паропроникності.

Призначення

Вирівнює поверхню стін – використання наповнювачів діаметром до 0,2 мм дозволяє отримати дуже гладку поверхню.

Дозволяє вирівнювати тонкошарові штукатурки – нанесені на традиційні штукатурки,

Покращує якість пошкоджених цементних і цементно-вапняних штукатурок і бетонних поверхонь.

Це третій, вирівнювальний шар для свіжо нанесених штукатурок.

Види поверхонь – цементна та цементно-вапняна штукатурка, бетон.

Технічні характеристики

Насипна щільність (сухої суміші)	прибл. 1,25 кг/дм ³
Пропорції змішування	0,28-0,32 л / 1 кг
вода / суха суміш	7,0-8,0 л / 25 кг
Мін./макс. товщина штукатурки	1 мм / 10 мм
Температура приготування розчину і основи та навколишнього середовища в ході роботи	від + 5 °C до + 25 °C
Час дозрівання	близько 5 хвилин
Тривалість придатності готового розчину	близько 2 годин
Відкритий час	близько 25 хвилин

Час, наведений у таблиці, рекомендований для умов застосування при температурі приблизно 20 °C і вологості 50-60%.

Технічні вимоги

ATLAS REKORD відповідає вимогам PN-EN 998-1 - одношарова штукатурна суміш (OC), виготовлена на заводі, для використання зовні, на кладці стін, перекриттях, колонах і перегородках.

ATLAS REKORD (2020) Декларація експлуатаційних властивостей № 025/3/CPR EN 998-1:2016	
Цільове використання: для зовнішніх стін, перекриттів, колон.	
Вогнестійкість	A1
Водопоглинання	W _c 1
Водопроникність після циклів витримки	≤1 мл/см ² через 48 год.
Паропроникність	μ < 30
Адгезія після циклів витримки	0,3 Н/мм ² - FP:B



Штукатурення

Підготовка основи

Основа має бути сухою, стабільною, рівною та надійною, тобто достатньо міцною, очищеною від шарів, які можуть послабити адгезію розчину, зокрема, від пилу, бруду, вапна, мастил, жирів, воску, залишків олійної та емульсійної фарби. Погано зчеплені фрагменти поверхні необхідно відколоти, а частини, що слабо тримаються або осипаються, усунути за допомогою сталеві дротяної щітки. Перед шпаклюванням поверхня має бути інтенсивно зволожена, а під час нанесення – матово-волога. Якщо є необхідність зменшити поглинальну здатність основи, рекомендується використовувати одну з наступних емульсій:

- ATLAS GRUNT NKP (готовий до використання - без необхідності розбавлення),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT KOLOR,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA.

Приготування розчину

Всипати вміст мішка в чисту посудину з відміряною кількістю води (пропорції наведено в технічних характеристиках) і перемішувати низькооборотним міксером з мішалкою для розчинів (або у бетономішалці) до отримання однорідної консистенції. Залишити замішаний розчин на 5 хвилин і знову перемішати. Розчин придатний до використання відразу після замішування і повинен бути використаний протягом приблизно 2 годин.

Нанесення штукатурки

Розчин потрібно рівномірно наносити сталевим шпателем. По ходу роботи нанесену масу слід розгладжувати. Перед нанесенням фінішної шпаклівки рекомендується заповнити великі дефекти основи. Шпаклювану поверхню можна обробити, злегка затерши фетровим шпателем або після висихання відшліфувати наждачним папером. Відкритий час роботи суміші (між нанесенням розчину та затиранням) залежить від поглинальної здатності основи, температури навколишнього середовища та консистенції розчину.

Догляд

Під час висихання розчину, нанесеного всередині приміщення слід уникати протягів і забезпечити належну вентиляцію і провітрювання приміщень. Захищати зовнішні поверхні від занадто швидкого висихання та опадів (під час нанесення та одразу після нього).

Фарбування

Оштукатурені основи можна фарбувати будь-якими фасадними фарбами (наприклад, лінійка ATLAS SALTA). Починати малярні роботи можна через 2÷6 тижнів після закінчення штукатурних робіт (в залежності від виду та кольору фарби). Тільки фарбування силікатною фарбою ATLAS SALTA S можна починати після висихання штукатурки, але не раніше ніж через 48 годин. Гідроізоляцію типу ATLAS WODER можна наносити через 2 дні.

Витрата

У середньому 1,5 кг розчину вистачає на 1 м² площі при 1 мм товщини шару.

Упаковка

Паперові мішки по 25 кг.

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Кількість доданої води слід коригувати дослідним шляхом, враховуючи бажану консистенцію розчину, тип основи та погодні умови. Використання невідповідної кількості води для приготування маси призводить до зниження параметрів міцності штукатурки.

Уникайте нанесення на поверхні, що піддаються сильному впливу сонячних променів.

Поверхні навколо робочої зони повинні бути захищені від забруднення.

Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання. Залишки застиглого розчину, що важко видаляються, можна змити засобом ATLAS SZOP.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті Сторінка www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. За їх використання без відповідного дозволу будуть накладені санкції.

Дата оновлення: 24.03.2023

