



ATLAS GRUNTO-PLAST

sudėtingų pagrindų kontaktinis sluoksnis

- pagerina sukibimą ir sustiprina pagrindą
- terrazzo, dailylentėms, OSB plokštėms ir betonui
- paruošta naudoti



Savybės

ATLAS GRUNTO-PLAST – paruošta naudoti masė gaminama polimerinių dervų ir kvarcinio smėlio pagrindu.

Pagerina sukibimą– stipriai sukimba su pagrindu (su betonu ne mažiau nei 1,0 MPa) ir naujai ant jo klojamais sluoksniais.

Sudėtyje yra kvarcinio smėlio, kuris pagerina sukibimą dėl to, kad ženkliai išplečia naudingąjį paviršių tarp sluoksnių (sudaro šiurkštų paviršių).

Sustiprina gruntuojamų mineralinių pagrindų paviršių – įsiskverbia į medžiagos struktūrą, sustiprina ją ir pagerina jos keliamąją jėgą.

Tai yra sudėtingų paviršių gruntas– leidžia klijuoti, hidroizoliuoti ir kitas medžiagas taip, kad būtų pasiektas tinkamas sukibimas, net ir ant reiklų pagrindų, tokių kaip OSB plokštės, senos keraminės plytelės ir kt.

Palengvina kito sluoksnio klojimą – šiurkštus paviršius sumažina klojamos medžiagos „slysmą“.

Skirtas naudoti aukštesnėje temperatūroje – rekomenduojamas naudoti nuo 5 °C iki 30 °C, pastatų viduje ir lauke.

Riboja pagrindo įgertį– saugo, kad iš produkto, kuris klojamas ant gruntuoto pagrindo (betono, grindų ir cementinių juodgrindžių, juodgrindžių su grindiniu šildymu, įvairių rūšių tinko ir pan.), „nepritrauktų“ per daug vandens.

Pagerina lyginamųjų glaistų ir klijų išeigą – sandarina gruntuojamo pagrindo struktūrą, sumažina kitam sluoksniui naudojamų medžiagų sąnaudas.

Suvienodina pagrindo įgertį– dėl ATLAS GRUNTO-PLAST kitam sluoksniui kloti naudojamas produktas turi tokias pačias kietėjimo sąlygas per visą paviršių, taip pat tose vietose, kur buvo daromi pataisymai.

Apsaugo naują sluoksnį nuo neigiamo pagrindo poveikio – ribojant vieno su kitu sąveiką.

Tai baltos spalvos gruntas – sumažina spalvos pernešimą nuo pagrindo ir spalvos pakitimų susidarymą apdailos dangos paviršiuje.

Saugo medinius paviršius, kad pernelyg nesudrėktų dėl sąlyčio su naujai klojamu drėgnu sluoksniu.

Paskirtis

Pagrindų rūšis – standartiniai	
cementinės grindys ir juodgrindės	+
anhidritinės juodgrindės	+
cementinis ir cementinis kalkių tinkas ir lyginamieji glaistai	+
gipsinis tinkas ir lyginamieji glaistai	+
aktytojo betono mūras	+
silikatinių plytų arba blokelių mūras	+
keraminių plytų arba tuščiavidurių blokelių mūras	+
gipso blokelių mūras	+

Pagrindų rūšis – sudėtingi	
cementinės grindys ir juodgrindės su grindiniu šildymu	+
anhidritinės juodgrindės su grindiniu šildymu	+
bitumo juodgrindės	+
magnezinės juodgrindės	+
monolitinis betonas	+
gelžbetonis	+
mozaikinis cementas	+
OSB plokštės	+
gipso kartono plokštės	+
stabilus linoleumas, PVC	+
betono lakas	+
vidaus akrilinių ir lateksinių dažų dangos	+
aliejinų dažų dangos	+

Apdailos sluoksnio rūšis – būtina susipažinti su medžiagos gamintojo nurodymais dėl apdailos sluoksnio įrengimo ir gruntavimo	
cementiniais ar gipsiniais klijais tvirtinamų plytelių dangos	+
cementinės grindys ir juodgrindės, anhidritinės juodgrindės	+
cementinis, cementinis kalkių ir gipsinis tinkas	+
gipsiniai, cementiniai išlyginamieji glaistai	+
vidaus akrilinių ir lateksinių dažų dangos	naudoti ATLAS UNIGRUNT
tapetai	naudoti ATLAS UNIGRUNT

Naudojimo sritis	
pastatų viduje	+
pastatų išorėje	+
horizontalūs paviršiai	+
vertikalūs paviršiai	+

Techniniai duomenys

Masės tankis	apie 1,5 g/cm³
Sukibimas su betonu	> 1,0 MPa
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +30 °C
Po gruntavimo kitus darbus galima pradėti	po maždaug 24 valandų

Lentelėje pateikiami laikai rekomenduojami, jeigu naudojama esant maždaug 20 °C temperatūrai ir 50–60 % drėgniui.

Techniniai reikalavimai

Jungiamasis sluoksnis neklasifikuojamas kaip statybos produktas.

Gruntavimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, kiek įmanoma nuvalyti dulkes, nešvarumus, aliejų, riebalus ir vašką. Visus atšokusius, tinkamai su pagrindu nesukibusius sluoksnius būtina pašalinti prieš naudojant emulsiją.

Masės paruošimas

Produktas tiekiamas paruoštas naudoti. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis, skiesti ar tirštinti. Iškart prieš naudojimą ir naudojimo metu masę reikia išmaišyti, kad išsilygintų konsistencija.

Masės klojimas

Masę paskleisti ant paruošto pagrindo (tolygiai per visą paviršių) voleliu arba teptuku.

Apdailos sluoksnio klojimas

Plytelių klojimas ir lyginimas gali būti pradamas visiškai išdžiūvus masei, t.y. praėjus maždaug 24 valandoms nuo jos uždėjimo.

Sąnaudos

Vidutiniškai 1 m² sunaudojama 0,3 kg masės.

Pakuotės

2 kg ir 5 kg plastikiniai kibirai.

Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo trukmė (produktas tinkamas naudoti) – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Gruntuojamą paviršių saugoti ir darbo metu, ir džiūstant tinkui nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo bei kritulių.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję gaminio dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2025-09-29