



ATLAS GRUNT NKP

Глубоко проникает и укрпляет основание

- коллоидная формула
- приспосабливается к любому основанию
- глубоко проникающий
- готов к применению
- без потеков
- не придает блеска поверхности



ТЕХНОЛОГИЯ SMART 5.0

КОЛЛОИДАЛЬНАЯ ФОРМУЛА - ATLAS GRUNT NKP представляет собой интеллектуальную коллоидную комбинацию полимерных частиц различного типа и размера, распознающую поверхность, на которую она наносится. В зависимости от потребности:

- глубоко проникает в пористую структуру основания, укрепляя его,
- действуя на поверхности, эффективно снижает впитываемость основания и подготавливает его к нанесению последующих слоев.

ПРИСПОСОБЛЯЕТСЯ К ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ - интеллектуальная коллоидная структура грунтовки, созданная благодаря диспергированным полимерным частицам разного размера, позволяет использовать грунтовку без разбавления на всех впитывающих основаниях и под все виды отделочных слоев.

СИЛЬНО ПРОНИКАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ ОСНОВАНИЕ - гелевая грунтовка с повышенной вязкостью сразу после нанесения образует на поверхности слой толщиной в несколько десятков мкм. Грунт, накопленный на поверхности, систематически и глубоко проникает в структуру минерального основания, укрепляет его и повышает адгезию последующих слоев.

НЕ БЛЕСТИТ ПОВЕРХНОСТЬ - коллоидная комбинация полимерных дисперсий с разным размером частиц приводит к тому, что поверхность не блестит и после высыхания становится сатиново-матовой. Грунтовка не оставляет на поверхности эластичной пленки, которая могла бы создать трудности при нанесении последующих слоев.

НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН - гелевая консистенция продукта позволяет идеально распределить его валиком, кистью или агрегатом без образования пятен.

Свойства

Не капает при нанесении – это продукт гелеобразной консистенции, готовый к использованию без разбавления водой.

В неразбавленном виде позволяет наносить без неприятного эффекта капания и брызг, что особенно важно при нанесении грунтовок на стену или потолок

Коллоидная комбинация полимерных смол и специально подобранных загустителей позволяет:

- набирать на инструмент в 2 раза больше продукта, чем в случае стандартных грунтовок, что позволяет за один раз загрунтовать в 2 раза большую поверхность,
- быстрее наносить продукт – устраняя необходимость частого добавления продукта на инструмент,
- более чистую работу – без необходимости защищать поверхность от загрязнения и попадания грунтовки во время нанесения (гелевая консистенция грунтовки значительно уменьшает разбрызгивание, в том числе при грунтовании потолков).

Действует мгновенно – приступать к дальнейшим работам можно через:

- 15 минут – для приклеивания плитки на цементные основания,
- 30 минут – для нанесения сыпучих или дисперсионных шпатлевок, штукатурных растворов, для приклеивания плитки на ангидридные основания,
- 60 минут – под покраску, клеи для обоев, водоразбавляемые клеи для ковровых покрытий, дисперсионные гидроизоляции,
- 90 минут – в случае подготовки стены под системы ETICS,
- 120 минут – под грунтовки и полы.

Увеличивает эффективность красок — выравнивая впитываемость грунтованного основания, увеличивает эффективность лакокрасочных покрытий.

Облегчает нанесение последующих слоев — лакокрасочных покрытий, клеев, шпатлевок и шпатлевочных масс, грунтовок и самовыравнивающихся полов, клеев для ковровых покрытий, клеев для обоев, клеев для теплоизоляции и т. д.

ГРУНТ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ – БЕЗ КАПАНИЯ И БРОСКОВ

Неразбавленный грунт позволяет удобно наносить его:
- на любую поверхность, особенно на стены и потолки,
- под любой вид отделочного слоя.

Связывает рыхлые частицы на поверхности основания - после удаления пыли с поверхности эффективно связывает все рыхлые частицы пыли, мусора и т. д.

Предназначен для нанесения при повышенной температуре — рекомендуется использовать в диапазоне от 5 °C до 35 °C.

Без растворителей.

Наносится валиком, кистью или распылителем.

Назначение

Для впитывающих поверхностей внутри и снаружи зданий.

Типы оснований - стандартные	
Полы и основания цементные	+
Ангидритные полы	+
цементные и цементно-известковые штукатурки и шпаклевки	+
Гипсовые штукатурки и шпаклевки	+
Стена из ячеистого бетона	+
Стена из силикатного кирпича или блоков	+
Стена из керамического кирпича или блоков	+
Стена из гипсовых блоков	+

Типы оснований - сложные	
цементные полы и основания с подогревом	+
Ангидритные полы и основания с подогревом	+
Монолитный бетон	+
железобетон	+
Плиты г-к	+
покрытия из акриловых и латексных красок для внутренних работ (отшлифованные наждачной бумагой и очищенные от пыли)	+

Вид окончательного слоя (Внимание: перед грунтованием необходимо ознакомиться с рекомендациями по грунтованию, указанными производителем материала, составляющего следующий слой)	
Плиточные облицовки, крепящиеся цементным клеем	+
Дисперсионная гидроизоляция	+
Цементные полы и основания, ангидритные основания	+
Штукатурки цементные, цементно-известковые, гипсовые	+
Шпаклевки гипсовые, цементные, полимерные например ATLAS GTA, ATLAS RAPID, GIPSAR GO!, ATLAS GO!	+
покрытия из акриловых и латексных красок для внутренних работ	+
обои	+

Место применения	
Внутри зданий	+
Снаружи зданий	+
На горизонтальные поверхности	+
На вертикальные поверхности	+

Технические данные

Густота эмульсии	ок. 1,0 г/см³
Температура основания и воздуха во время работ	от +5 °С до +35 °С
Выполнение следующего слоя	
- приклеивание облицовочных материалов цементными клеями на цементные основания	через ок. 15 минут
- штукатурка стен из керамических, силикатных и газобетонных блоков - приклеивание облицовки цементными клеями на ангидридных основаниях	через ок. 30 минут
- нанесение сыпучих и дисперсионных шпаклевок	через ок. 30 минут
- покраска, - обои, - ковровые покрытия, - дисперсионная гидроизоляция	через ок. 60 минут
- подготовка стены под системы ETICS	через ок. 90 минут
- изготовление наливных полов	через ок. 120 минут

Технические требования

Грунтовка не классифицируется как строительный продукт.

Грунтование

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров и воска. Все рыхлые, не прочно связанные с основанием слои необходимо удалить перед нанесением эмульсии. Покрытия из краски необходимо отшлифовать грубой наждачной бумагой, а затем очистить и тщательно удалить пыль.

Приготовление продукта

ATLAS GRUNT NKP является продуктом готовым к применению. Najlepsze efekty – bez chlapania i kapania – można uzyskać nie rozcieńczając gruntu. Przed użyciem produkt należy wymieszać.

Грунтование

ATLAS GRUNT NKP лучше всего наносить на основание одним слоем с помощью валика или кисти. Благодаря своей уникальной формуле (не капает и не разбрызгивается), грунтовка отлично подходит для нанесения на стены и потолок.

Гелевый ATLAS GRUNT NKP можно также успешно наносить методом распыления тонким и равномерным слоем (гидродинамические агрегаты: сопло 619, 517, давление 80-100 бар).

NKP идеально сочетается с любыми типами шпатлевки, как дисперсионными, так и сыпучими. Особенно рекомендуется для готовых шпатлевок: ATLAS GTA, GIPSAR GO! ATLAS RAPID.

После высыхания грунтовки рекомендуется проверить эффективность нанесенного грунтования, смочив основание водой и оценив скорость ее впитывания.

Расход

В среднем расходуется 0,05–0,2 кг эмульсии на 1 м² (1 кг грунтовки хватает для окрашивания от 5 до 20 м² поверхности основания). На практике расход зависит от степени впитываемости и структуры основания.

Упаковки

Канистры: 5 кг и 10 кг.
Ведро 10 кг.

Информация о безопасности

Требования безопасности указаны на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

ATLAS GRUNT NKP – Кат. А/Н/FW: максимальное содержание ЛОС (VOC) в продукте 1 г/л, допустимое содержание ЛОС (VOC) 30 г/л.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок хранения продукта (срок годности) составляет 18 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Перед покраской основания следует загрунтовать, следуя рекомендациям производителя краски.

Инструменты следует очищать чистой водой сразу после использования.

Возможные загрязнения от эмульсии можно удалить с помощью препарата ATLAS SZOP 2000.

Информация, содержащаяся в Технической Карте, представляет собой основные рекомендации по применению изделия и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного дела и правилами техники безопасности. С выпуском настоящей технической карты все предыдущие теряют силу. Сопроводительные документы к изделию доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание технического паспорта, а также использованные в нем обозначения и торговые названия являются собственностью Atlas sp. z o. o. Их несанкционированное использование будет преследоваться по закону.

Дата обновления: 2025-01-09