



ATLAS REKORD

baltas, cementinis glaisto mišinys

- sutvirtintas mikropluoštais
- sudėtyje yra smulkaus užpildo iki 0,2 mm
- atsparus nešvarumams
- baltojo cemento pagrindu



SIENOMS
IR PERDANGOMS



ATSPARUS ŠALČIUI
IR VANDENIUI



1-10 mm
SLUKSNIŲ
STORIS



TINKA NAUDOTI
VIDUJE IR LAUKE

Savybės

ATLAS REKORD gaminamas baltojo cemento, priedų ir kvarcinių užpildų, kurių grūdelių dydis iki 0,2 mm, sausojo mišinio pavidalu.

Balta spalva – gaminamas baltojo cemento tauriosios atmainos pagrindu, puikiai pakeičia gipsinius lyginamuosius glaistus vietose, kurie netinkami: ant lauko sienų ir šlapiose patalpose.

Yra atsparus mikroskopiniams įtrūkiams – sudėtyje yra specialių mikroskopinių skaidulų, kurios papildomai sutvirtina jo struktūrą.

Yra hidrofobiškas – sudėtyje esančios hidrofobinės medžiagos sumažina sugertį, neriboja laidumo garams.

Paskirtis

Išlygina sienų ir perdangų paviršius – naudojamas užpildas, kurio skersmuo iki 0,2 mm, leidžia gauti labai lygų paviršių.

Leidžia išlyginti plonasluoksnį tinką – paklotą ir ant tradicinio tinko,

Pagerina suirusių cemento ir cemento kalkių tinko bei betono pagrindų kokybę.

Sudaro trečią lyginamąjį naujai klojamo tinko sluoksnį.

Pagrindų rūšys – cementinis ir cementinis kalkių tinkas, betonas.

Techniniai duomenys

Piltinis tankis (sausosjo mišinio)	apie 1,25 kg/dm ³
Maišymo proporcijos vandens / sausosjo mišinio	0,28–0,32 l/1 kg 7,0–8,0 l/25 kg
Maž. / didž. tinko storis	1 mm / 10 mm
Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbo metu	nuo + 5 °C iki + 25 °C
Brendimo trukmė	apie 5 minutes
Tinka naudoti	apie 2 valandas
Atviroji pauzė	apie 25 minutes

Lentelėje pateikiami laikai rekomenduojami, jeigu naudojama esant maždaug 20 °C temperatūrai ir 50–60 % drėgnei.

Techniniai reikalavimai

ATLAS REKORD atitinka PN-EN 998-1 reikalavimus – gamykloje gaminamas vienasluoksnio tinko mišinys (OC), skirtas naudoti išorėje sienoms, perdangoms, statramsčiams ir pertvaroms tinkuoti.

ATLAS REKORD (2020) Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 025/3/CPR EN 998-1:2016	
Numatyta naudojimo paskirtis: lauko sienoms, perdangoms ir stulpams.	
Degumas	A1
Vandens sugertis	W _c 1
Vandens laidumas po džiovinimo ciklą	≤ 1 ml/cm ² po 48 val.
Vandens garų laidumas	μ ≤ 30
Sukibimas po džiovinimo ciklą	0,3 N/mm ² - FP:B

Tinkavimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, lygus ir našus, t. y. tinkamai tvirtas, be sluoksnių, galinčių susilpninti skiedinio sukibimą, ypač be dulkių, nešvarumų, kalkių, aliejaus, riebalų, vaško, aliejinių ir emulsinių dažų liekanų. Silpnai sukibusias paviršiaus dalis būtina nukalti, o laisvus arba byrančius elementus pašalinti plieniniu šepetiu. Prieš glaistant pagrindą būtina pradžioje sudrėkinti, klojant – pagrindas turi būti matinis drėgnas. Prireikus sumažinti pagrindo sugertį, rekomenduojama naudoti vieną iš gruntų:

- ATLAS GRUNTAS NKP (paruoštas naudoti – nereikia skiesti),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT SPALVOTAS,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA.

Mišinio paruošimas

Maišo turinį supilti į indą su atmatuotu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių duomenų lape) ir išmaišyti lėtai maišytuvu su mišinių maišikliu (arba betono maišyklėje), kol gaunama vienoda konsistencija. Išmaišytą skiedinį palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Skiedinys tinkamas naudoti, kai tik išmaišomas, ir būtina jį sunaudoti maždaug per 2 valandas.

Tinko klojimas

Skiedinį kloti tolygiai plienine mente. Darbų eigoje tepamą masę būtina išlyginti. Rekomenduojama prieš paklojant išlyginamąjį glaistą užpildyti didelius pagrindo ištrupėjimus. Glaistomą paviršių galima lengvai užtrinti fetrine mente arba išdžiūvus nuvalyti švitrinium popieriumi. Atvirosi pauzė (tarp skiedinio klojimo ir trynimo) priklauso nuo pagrindo sugerties, aplinkos temperatūros ir skiedinio konsistencijos.

Priežiūra

Džiūstant viduje naudojamam skiediniui, būtina vengti skersvėjų ir užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą. Paviršius lauke saugoti, kad pernelyg sparčiai nedžiūtų ir nuo kritulių (klojant ir iškart baigus kloti).

Dažymas

Tinkuotus pagrindus galima dažyti bet kuriais fasadiniais dažais (pvz., ATLAS SALTA produktų serijos). Dažymo darbus galima pradėti praėjus 2÷6 savaitėms nuo tinkavimo pabaigos (atsižvelgiant į dažų rūšį ir spalvą). Tik dažyti silikatiniais dažais ATLAS SALTA S galima pradėti išdžiūvus tinkui, bet ne anksčiau nei praėjus 48 valandoms. ATLAS WODER tipo izoliacija nuo vandens galima pradėti kloti jau po 2 dienų.

Sąnaudos

Vidutiniškai sunaudojama apie 1,5 kg mišinio 1 m² paviršiaus, kai sluoksnio storis 1 mm.

Pakuotės

25 kg popieriniai maišai.

Informacija apie saugą

Informacija apie saugą pateikiama ant gaminio pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Gaminio laikymo trukmė (tinkamas naudoti) 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Pilamo vandens proporcijas koreguoti bandymais, vadovaujantis reikiama skiedinio konsistencija, pagrindo rūšimi ir aplinkos sąlygomis. Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja tinko atsparumo parametrai.

Nekloti ant stipriai saulėtų paviršių.

Paviršius apie darbo vietą būtina saugoti nuo nešvarumų.

Įrankius valyti švari vandeniu, iš karto baigus darbą. Sunkiai pašalinamus jau sustingusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami tinklalapyje www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2023-03-24