



Vlastnosti

ATLAS BEJCA se vyrábí na bázi směsi disperzí nízkomolekulárních polymerů a silikonových pryskyřic.

Pružnost nátěru a vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům - zajištěna vysokým obsahem polymerních disperzí.

Silná vodoodpudivost, vysoká odolnost vůči nečistotám – přídavek speciálních silikonových pryskyřic výrazně snižuje nasákavost nátěru a snižuje přilnavost prachu a nečistot zejména v prohlubních omítky.

Odolné a trvanlivé barvy - speciálně vybrané poloprůhledné pigmenty s vysokou UV odolností, s příměsí anorganických pigmentů, zajišťují dlouhodobou barevnou trvanlivost.

Produkt je dostupný v 10 barvách přírodního dřeva – barvy navržené podle preferencí uživatelů z různých evropských zemí.

01 olše
02 borovice
03 vlašský ořech
04 dub
05 mahagon
06 teak
07 palisandr
08 bříza
09 eben
10 akácie

ATLAS BEJCA

impregnační prostředek pro omítku imitující dřevo

- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- vysoká odolnost proti znečištění
- bohatá koloristika přírodního dřeva
- možnost získat vzhled letitého dřeva



DO INTERIÉRŮ
A EXTERIÉRŮ



VÝJIMEČNÁ
FLEXIBILITA NÁTĚRU



STÁLOBAREVNOST



ŠÍROKÝ
BAREVNÝ ROSA

Určení

Nanesení tenkého barevného ochranného nátěru na dekorační omítky ATLAS CERMIT WN imitující texturu přírodního dřeva - produkt je komponentou zateplovacích systémů.

Lze jej použít i na betonové podklady, všechny druhy minerálních omítek (hladké, strukturované a pod.), sádrové omítky a stěrky, sádrokartonové desky a pod.

Technické údaje

Hustota	1,02 kg/dm ³
Aplikační teplota (podkladu a okolí)	od +10 °C do +30 °C
Relativní vlhkost vzduchu během aplikace	< 80%
Doba schnutí	cca 30 minut
Nasákavost vody po 24 h	≤ 200 g/m ² po 24 h s minerální omítkou ATLAS CERMIT WN
Časná odolnost proti dešti	po cca 24 h
Odolnost nátěru proti drhnutí	více než 5000 posuvů dle PN-C/81913
Relativní difúzní odpor	≤ 1,0 m

*) – platí pro T=20°C, relativní vlhkost 60%

Technické požadavky

ATLAS BEJCA je komponentou skladby výrobků pro zateplovací systémy:

Název systému	Číslo Národního technického posouzení
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 vydání 2
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 vydání 2
ATLAS RENOTER W	ITB-KOT-2020/1187 vydání 1
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188 vydání 1

Aplikace produktu

Příprava podkladu

Podklad by měl být suchý a nosný, zbavený nečistot.

Upřesňující požadavky pro podklady

Druh podkladu	Požadavky pro zrání
dekorační minerální omítky ATLAS CERMIT WN	min. 3 dny*
nové cementové omítky z hotových omítkových malt ATLAS, tradiční cementové a vápenocementové omítky	min. 14 dní*, vlhkost 2%
betonové podklady	min. 3 měsíce*, vlhkost < 2 %
sádrové podklady (sádrové omítky, stěrky a tmely, dekorativní prvky)	vlhkost < 2%
sádrokartonové a vláknocementové desky upevněné v souladu s doporučeními výrobců a pravidly stavebního řemesla.	vlhkost < 2%

*) - poznámka: platí pro podmínky tuhnutí: T= +20 °C, vlhkost vzduchu 50%

Příprava impregnačního prostředku

ATLAS BEJCA se dodává připravená k použití. Nesmí se míchat s jinými materiály. Před použitím důkladně promíchejte nízkootáčkovou vrtačkou s míchadlem na barvy, aby se vyrovnala konzistence. V případě potřeby ještě jednou promíchejte během aplikace nátěru.

Aplikace impregnačního prostředku

Impregnační prostředek lze nanášet v jedné nebo dvou vrstvách. K aplikaci používejte pouze čisté nástroje a nádoby. Prostředek ATLAS BEJCA nanášejte na podklad štětcem, válečkem nebo houbou. Omítku ATLAS CERMIT WN natírejte podél otištěné kresby „desky“. Při strojové aplikaci pečlivě zakryjte okolní části fasády a také dveřní a okenní rámy. Impregnační prostředek aplikujte na podklad v rovnoměrné tenké vrstvě, vyhýbejte se vzniku skvrn a nenatřených míst. Všechny prohlubně vyplývající z kresby dřeva musí být pečlivě ošetřeny nátěrem. Je nepřípustné ponechat nenatřená místa.

Doba schnutí nátěru se v závislosti na podkladu, teplotě a relativní vlhkosti vzduchu pohybuje od cca 30 minut do 2 hodin. V podmínkách zvýšené vlhkosti se může doba tuhnutí omítky prodloužit.

Spotřeba

Vydatnost z 1 litru je 4-5 m² pro jeden nátěr. Přesnou spotřebu lze určit na základě zkoušky provedené na natíraném povrchu.

Balení

Kbelík 4 l.

Bezpečnostní informace

ATLAS BEJCA – Kategorie A/f/FW – maximální obsah VOC ve výrobku < 129,9 g/l, přípustný obsah VOC 130,0 g/l.

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité doplňující informace

Nepoužívejte na silně osluněné části fasády. Natírané povrchy chraňte před přímým slunečním zářením před aplikací a přibližně 24 hodin po aplikaci. Používejte ochranné síťe na lešení. Do úplného zaschnutí impregnace je třeba barevný povrch chránit před prachem a deštěm.

Aby se předešlo případným rozdílům v barevných odstínech, na jeden povrch aplikujte impregnační prostředek se stejným datem výroby.

Náradí očistěte čistou vodou ihned po použití.

Tmavé, intenzivní barvy omítky (HBW <20) se doporučují na omezené fasádní plochy (architektonické detaily) z důvodu zvýšené absorpce slunečního záření.

Výrobek nepoužívejte na vodorovné plochy, které jsou vystaveny trvalému přímému působení vody a sněhu, na plochy vystavené vlhkosti v důsledku kapilárního vztlínání.

Informace uvedené v technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku a nezavazují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního řemesla bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k výrobku jsou k dispozici na www.atlas.com.pl

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-01-16