

DOLINA NIDY

GRUNT-TYNK

FARBA MOSTKUJĄCO-GRUNTUJĄCA

- заповнює та перекриває капілярні тріщини в мінеральних основах
- уніфікує текстуру та вирівнює властивості основи
- не потребує додаткового ґрунтування перед фарбуванням
- зменшує витрати фінішного покриття



Ручне
нанесення



Час
висихання



Темп.
нанесення



технологія
ЕКО



ЗАСТОСУВАННЯ

- для виконання ґрунтових і вирівнювальних малярних покриттів на тріщинуватих мінеральних основах
- рекомендується насамперед для цементно-вапняних і цементних штукатурок, але може також використовуватися на бетонних основах, гіпсових штукатурках і шпаклівках, гіпсокартонних плитах, а також на неоштукатурених стінах з бетону, цегли, блоків, керамічних або силікатних пустотілих блоків
- для використання всередині і назовні будівель

ВЛАСТИВОСТІ

- фарба, що виготовляється у вигляді сухої суміші, містить вапнякові заповнювачі, порошкові смоли та модифікуючі добавки
- уніфікує і вирівнює властивості основи, заповнюючи та перекриваючи тріщини капілярного та усадкового характеру
- характеризується високою покривною здатністю, усуває неестетичні та такі, що ускладнюють виконання оздоблювальних шарів, тріщини, а після її використання не потрібно додатково ґрунтувати перед фарбуванням
- уніфікує колір основи, що полегшить подальше фарбування її фінішною фарбою
- містить спеціальні волокна, що зміцнюють покриття, надаючи йому еластичність і підвищуючи ефективність заповнення тріщин
- не погіршує паропроникність основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути відповідним чином витримана, суха, стабільна і очищена від забруднень, які можуть ослабити адгезію фарби. Конкретні вказівки щодо підготовки основи наведені в таблиці в кінці цього Технічного паспорту.

ПРИГОТУВАННЯ ФАРБИ

Фарбу готують до використання в два етапи. Спочатку суху суміш з мішка засипають у воду (пропорції приблизно 10,0-12,0 л на 20 кг фарби), а потім перемішують до отримання однорідної консистенції. Після згущення фарби, підготовленої таким чином (приблизно через 30 хвилин), додати 8,0-10,0 л води так, щоб остаточна пропорція не перевищувала 20 літрів на 20 кг сухої суміші. Все ретельно перемішати.

Рідшу консистенцію рекомендується використовувати у випадку тріщин, видимих після змочування поверхні водою, густішу у випадку тріщин, чітко видимих без змочування основи.

Допускається одноразове приготування фарби одразу з усією кількістю рекомендованої води, за умови відповідно інтенсивного та ретельного змішування, щоб у масі не було грудок. Таким чином підготовлена фарба повинна бути відставлена на приблизно 20-30 хвилин, а потім знову перемішана безпосередньо перед використанням.

Ємність з фарбою повинна бути накрита у випадку довгих перерв у фарбуванні.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Нанесіть фарбу валиком або пензлем рівним тонким шаром. Залежно від поглинальної здатності та структури основи, фарбування слід проводити одно- або дворазово. Наносити другий шар після висихання першого. Час висихання покриття становить приблизно 2-6 годин, залежно від основи, температури та відносної вологості повітря. Під час робіт та в період висихання фарби, захищати пофарбовану поверхню від прямого сонячного світла.



ВИТРАТА

В середньому на 1 м² витрачається приблизно 0,15÷0,2 кг засобу.

ПАКОВАННЯ

Паперовий мішок 20 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Малярний валик або пензель, розпилювач. Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт має Гігієнічний Сертифікат Польського Інституту Гігієни.

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація щодо зберігання та транспортування міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на мішку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щільність після розведення водою	Бл. 1,4 кг/дм ³
Температура основи і навколишнього середовища	від +5 °С до +25 °С
Пропорції змішування в один етап	0,9-1,0 л /1 кг
Пропорції змішування в два етапи:	
- I розведення	0,5-0,6 л /1 кг
- II розведення	0,4-0,5 л /1 кг
Час готовності до роботи	мінімум 24 години
Час висихання	бл. 2-6 годин

WYMAGANIA TECHNICZNE

Produkt jest nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany.

ПРИМІТКА

Інформація, що міститься в Технічній карті, містить основні вказівки щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. З виданням цього технічного паспорту всі попередні видання втрачають силу. Документація на виріб є на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю Atlas Sp. z o. o. Їхне використання без дозволу заборонено.

Дата оновлення: 2023-08-03

Детальні вимоги до підготовки основи

Тип основи	Вимоги	Підготовка	Спосіб ґрунтування
цементні та цементно-вапняні штукатурки	витримуються приблизно 3-4 тижні, вологість основи менше 3% (визначається методом СМ)	поверхню очистити від пилу, бруду, олій, жирів, залишків лакофарбових покриттів тощо. Слабко пов'язані частини основи відбити, а сипучі фрагменти очистити дріткою.	ґрунтування не вимагається
гіпсові штукатурки	витримуються приблизно 2 тижні, вологість основи менше 3% (визначається методом СМ)		

