



# KLASICKÝ ŠTUK

## ušľachtilá tenkovrstvová omietka

- vysoký lesk s optickou priestorovou hĺbkou
- aplikácia hladítkom alebo špachtľou
- polotransparentná
- efekt lešteného mramoru



### VLASTNOSTI

KLASICKÝ ŠTUK je polopriehľadná štruktúrálna omietka pre zhotovenie tenkovrstvových dekorácií – vytvára exkluzívnu dekoračnú vrstvu, ktorá napodobňuje starodávne dekoratívne techniky. Charakteristickým rysom takto zhotoveného povrchu je jeho vysoký lesk s optickou priestorovou hĺbkou.

KLASICKÝ ŠTUK je vodou riediteľná akrylátová omietka na báze vysoko kvalitnej disperzie s prísadou vhodne vybraných plnív.

Je trvanlivou povrchovou úpravou.

Odoláva mokrému mytiu.

Vzhľad lešteného mramoru.

### URČENIE

KLASICKÝ ŠTUK sa odporúča pre zhotovenie tenkovrstvových omietok v interiéroch budov ako napr. izby, salóny, chodby v bytovej výstavbe, a tiež reštauračné alebo konferenčné miestnosti, hotelové haly a chodby.

| DRUHY OBJEKTOV                                                  | MOŽNOSŤ POUŽITIA |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| bytová výstavba                                                 | +                |
| budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy | +                |
| obchody a služby                                                | +                |
| cestné staviteľstvo                                             | +                |

| DRUHY PODKLADOV                                       | MOŽNOSŤ POUŽITIA |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| vápennocementové omietky, cementové omietky           | +                |
| betónové podklady (monolitické alebo z prefabrikátov) | +                |
| sadrové omietky a stierky                             | +                |
| polymérové stierky                                    | +                |
| podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek       | +                |
| Akrylátové, silikátové a silikónové maliarské nátery  | +                |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hustota                 | cca 1,6 kg/dm <sup>3</sup>                               |
| Pracovná teplota        | od +5 °C do +30 °C                                       |
| Počet vrstiev           | 1 - 3                                                    |
| Doba schnutia           | Dotyková suchosť po cca 2 hodinách*                      |
| Nanášanie ďalšej vrstvy | po 6 hodinách*                                           |
| Riedidlo                | voda; v prípade potreby riediť vodou v množstve 5 – 10 % |

\* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

### TECHNICKÉ POŽIADAVKY

KLASICKÝ ŠTUK FOX DEKORATOR spĺňa požiadavky PN-EN 15824:2017-07 - dekoračná omietka vodou riediteľná, pre použitie na vnútorné steny, stĺpy a priečky

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| STUUK KLASYCZNY (2022)<br>Vyhlásenie o vlastnostiach č. 01-3/CPR<br>EN 15824:2017 |         |
| Zamýšľané použitie:<br>na vnútorné steny, stropy, stĺpy a priečky                 |         |
| Priľnavosť                                                                        | 0,3 MPa |

### VYKONANIE EFEKTU

Podklad by mal byť:

**primerane nosný,**

**vyzretý do vzdušne suchého stavu** – predpokladá sa, že doba zretia podkladov je príslušne (za bežných podmienok, tzn. cca teplota 20 °C a 55 % vlhkosti, za iných podmienok doba schnutia môže byť dlhšia):

- pre sadrové, cementové a vápennocementové omietky – min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,

- pre betónové steny a stropy - najmenej 28 dní,

**očistený** – zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť výrobku, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a iných látok.

**rovný,**

**ošetrený základným náterom** – ak je podklad nerovnomerný (je viacfarebný, farby sú veľmi intenzívne alebo sú viditeľné opravy povrchu), na vyrovnanie podkladu používame základný náter vo farebnom prevedení podobnom nanášanej omietkovej hmote KLASICKÝ ŠTUK.

#### Detailné požiadavky na prípravu podkladu

| Druh podkladu                                                             | Pracovný postup                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| čerstvé vápennocementové omietky                                          | omietiť po vyzretí ( 3-4 týždne)*                                |
| Čerstvé betónové podklady                                                 | omietiť po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia *                |
| čerstvé sadrové omietky                                                   | omietiť po vyzretí (2 týždne)*                                   |
| staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou akrylátovej alebo latexovej farby | bez penetrácie – odmastiť vodou so saponátom a nechať uschnúť    |
| staré savé podklady                                                       | napenetrovať napr. prípravkom PRIMER                             |
| staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu       | dôkladne odstrániť                                               |
| zaplesnené miesta                                                         | vychistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS PLUS alebo MYKOS č. 1 |

\*za bežných podmienok, tzn. cca teplota 20 °C a 55 % vlhkosti (za iných podmienok doba schnutia môže byť dlhšia)

#### Príprava výrobku.

Výrobok je určený k priamemu použitiu. Nesmie sa riediť vodou. Pred aplikáciou je potrebné nádobu s výrobkom starostlivo premiešať aby sa vyrovnala konzistencia.

#### Farbenie

Výrobok je možné tónovať pri použití pigmentov z tubkového systému tónovania FOX DEKORATOR.

#### Omietanie

Pred aplikáciou musíme naplánovať poradie a spôsob nanášania jednotlivých vrstiev a overiť finálny efekt na malej vzorke!

KLASICKÝ ŠTUK nanášame v troch vrstvách pomocou nerezového hladítka. Pri nanášaní prvej vrstvy vytvoríme „vzor“, ktorý sa prejaví ako efekt pri vyhladzovaní finálnej vrstvy. Ďalšiu vrstvu nanese po úplnom uschnutí predchádzajúcej vrstvy. Týmto spôsobom pracujeme na celom povrchu.

Po nanesení tretej vrstvy, počas schnutia je potrebné ŠTUK vyleštiť pretiahnutím ostrej hrany hladítka cez dekorovaný povrch.

Ak chceme získať dekoratívne efekty pomocou dekoratívnych šablón, musíme ich aplikovať pred zhotovením prvej alebo druhej vrstvy. Efekt sa objaví ako dekoračné zafarbenie počas leštenia finálnej vrstvy.

#### Ochrana voskom

Pre ochranu je možné použiť DEKORAČNÝ VOSK FOX DEKORATOR (nanášame hladítkom) alebo VOSKOVÝ IMPREGNÁT (nanášame handričkou). Tieto ochranné výrobky nanášame na plochu 0,5 do 0,7 m<sup>2</sup> a rovnomerne rozotierame, aby vytvorily tenkú vrstvu. Nakoniec všetko vyleštíme.

## SPOTREBA

Priemerná spotreba je 0,5 - 0,6 kg/m<sup>2</sup> (1 kg výrobku na cca 2 m<sup>2</sup> dekorácie). Výdatnosť závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu jeho prípravy,
- zamýšľaného dekoratívneho efektu,
- skúsenosti realizátora,
- hrúbky vrstvy,
- vybraného spôsobu aplikácie.

## BALENIE

Plastové nádoby 1 kg, 4 kg, 8 kg.

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Výrobok má Hygienický atest PZH.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl).

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [fox-dekorator.pl](http://fox-dekorator.pl).

Doba použiteľnosti výrobku je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

## DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Nekvalitné benátske hladítka môžu zanechať viditeľné tmavšie miesta.

Náradie umyte vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na [www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-07-07