

DOLINA NIDY

EKO-MAS®

- для нанесення фінішного шпаклювального шару
- ідеальне розподілення по основі
- дуже висока продуктивність і еластичність
- створює відмінну основу для фарбування та наклеювання шпалер
- дуже добре покривається фарбами
- білосніжна



Do nakładania
ręcznego



Do nakładania
mechanicznego



Temperatura
stosowania



Produkt
ekologiczny



Czas
wysychania

Для механічного
нанесення

Для ручного
нанесення

Темп.
обробки

Екологічний
продукт

Час
висихання



5 PKT	28 кг
4 PKT	18 кг
1 PKT	5 кг
PROGRAM FACHOWIEC	
www.programfachowiec.pl	

ЗАСТОСУВАННЯ

- остаточне вирівнювання поверхні стін і стель,
- відновлення основи, заповнення невеликих порожнин, тріщин,
- маскувння головок шурупів, якими кріпляться плити,
- для використання всередині будівель,
- для нанесення вручну або механічним розпиленням,
- для використання на типових сухих мінеральних основах, таких як гіпсові, цементні, цементно-вапняні штукатурки, бетонні стіни і гіпсокартонні плити.

ВЛАСТИВОСТІ

- готова до використання маса у вигляді білої пасти, що являє собою композицію смоляних в'язучих мінеральних наповнювачів і збагачувальних добавок,
- консистенція маси пластична, підібрана таким чином, щоб полегшити нанесення і обробку матеріалу,
- характеризується дуже хорошою адгезією до основи та коротким часом висихання,
- після висихання легко шліфується, що дозволяє отримати дуже гладку поверхню, яка є відмінною основою для фарбування та наклеювання шпалер,
- невикористаний матеріал можна залишити в щільно закритому опаківанні та використати пізніше.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, стабільною, очищеною від забруднень, які можуть ослабити адгезію шпаклювальної маси, зокрема, пилу, бруду, олив, жирів, залишків лакофарбових покриттів і антиадгезійних засобів. Слабо зчеплені частини основи необхідно відділити, а фрагменти, які обсипаються, додатково очистити дріткою щіткою. Основи з високим поглинанням заґрунтувати ґрунтувальним засобом EURO-GRUNT – безбарвною емульсією для зміцнення їх поверхні та зменшення поглинальної здатності..

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

УНІВЕРСАЛЬНА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ЕКО-MAS випускається у вигляді готової до застосування однорідної маси. Не можна поєднувати її з іншими матеріалами, розбавляти або загущувати. Після відкриття вміст упаковки необхідно перемішати для вирівнювання консистенції.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Шпаклювальна маса рівномірно розподіляється теркою із нержавіючої сталі, сильно притискаючи її до основи, або механічним набризкуванням. Починати роботу слід від стелі, наносячи масу смугами в напрямку від вікна вглиб приміщення, тягнучи шпатель на себе, а на стіни маса наноситься в напрямку від підлоги до стелі, ведучи шпатель знизу вгору. Максимальна товщина нанесеної маси не повинна перевищувати 3 мм. Наступний шар можна наносити після повного затвердіння попереднього.

Під час висихання шпаклювальної маси необхідно уникати прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити належну вентиляцію приміщень. Під час нанесення і висихання засобу необхідно провітрювати приміщення до зникнення характерного запаху. Після цього приміщення готове до використання. Остаточне вирівнювання поверхні необхідно виконати за допомогою дрібнозернистого наждачного паперу або абразивної сітки. Розгладжені таким чином поверхні, після очищення від пилу і порошу можна фарбувати будь-якою дисперсійною фарбою. Невикористаний матеріал, що залишився в упаковці, слід захистити плівкою і щільно закрити упаковку.

ВИТРАТА

У середньому витрачається 1,0 кг/м²/мм.

ПАКУВАННЯ

Пластикові ємності: 5 кг, 18 кг, 28 кг.



ІНСТРУМЕНТИ

Низькобортна дріль з міксером, штукатурний інструмент з нержавкої сталі (сталева терка, кутовий шпатель), розпилювач, наждачний папір або абразивна сітка. Інструменти необхідно чистити чистою водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація про зберігання та транспортування вказана на упаковці продукту та в Картці характеристик, доступній на www.atlas.com.ua

Продукт слід зберігати в діапазоні температур від +5°C до +35°C. Допускається короточасне заморожування або перегрів продукту під час транспортування.

Зберігання або транспортування в невідповідних умовах може спричинити осадження або утворення грудок. Можна розраховувати на незначні зміни параметрів застосування, зі збереженням його корисних властивостей.

У разі замерзання продукту в упаковці, його слід залишити при кімнатній температурі до повного розмороження, а потім інтенсивно перемішати за допомогою спірального мішалки. Після перемішування, повернення до консистенції, найбільш підходящої для ручного застосування, відбудеться приблизно через 12 годин. Неможливість отримання гомогенної маси дискваліфікує продукт для використання.

Зберігання продукту в замороженому стані є неприпустимим. У разі недотримання вищезазначених положень будь-які претензії на гарантію не будуть враховані.

Увага: Стосування палет заборонено. Укладання палет з продуктом одна на одну загрожує втратою жорсткості упаковок, перекиданням палет, що загрожує здоров'ю та життю людей, що перебувають поблизу, а також знищенням товару.

Транспортувати і зберігати в щільно закритих оригінальних і маркованих упаковках. Зберігати в сухому і прохолодному місці, захищати від високих температур (вище 30 °C) і замерзання. Продукт замерзає і незворотно втрачає споживчі властивості при температурі нижче 0 °C. Оберігати від прямих сонячних променів.

Термін зберігання (придатності до використання) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання	близько 6 годин
Температура основи та оточення	від +5 °C до +25 °C
Вологість у приміщенні під час використання	не більше 70%
Максимальна товщина одного шару	не більше 3 мм

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Продукт є будівельним виробом, для якого технічна специфікація відповідає стандарту PN-EN 15824:2017-07 – внутрішня дисперсійна штукатурка, що розбавляється водою (полімерна шпаклівка).

УНІВЕРСАЛЬНА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ЕКО-MAS DOLINA NIDY (2020) Декларація експлуатаційних характеристик № D109-1/CPR EN 15824:2017	
Цільове застосування: для внутрішніх стін, перекриттів, колон та перегородок.	
Адгезія	0,30 МПа

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. Після видання цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 2023-08-28