

GIPSAR UNI

біла фінішна шпаклівка

- ідеально біла, ідеально гладка
- ідеальна пластичність для нанесення шпателем
- армована полімерами - підвищена твердість
- не дає усадки – стійка до розтріскування
- нанесення кельмою, валиком, машинним методом
- також для машинного шліфування
- обмежене пилоутворення



ПІДВИЩЕНА ТВЕРДІСТЬ
– СТІЙКА ДО СТИРАННЯ



БІЛОСНІЖНА
– ЛЕГШЕ ПОКРИТТЯ
ФАРБОЮ



СУПЕРГЛАДКА
– РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
ПІД ФАРБИ ТА ШПАЛЕРИ



БМЕЖЕНЕ
ПИЛОУТВОРЕННЯ
ПИЛ НЕ ОСІДАЄ



Властивості

GIPSAR UNI випускається у вигляді сухої суміші з ангідритного порошку найвищої якості, редиспергованих полімерних смол, вапняних наповнювачів і модифікаторів нового покоління.

Армована полімерами – високий вміст редиспергованих полімерних смол дозволяє отримати фінішну шпаклівку з високою адгезією до основи та підвищеною твердістю.

Легко розподіляється по поверхні – пластична консистенція обумовлена точно підібраними пропорціями в'язучих, наповнювачів і добавок, що забезпечують оптимальне накопичення і утримання води в масі.

Ідеально біла, ідеально гладка - відібрані наповнювачі без домішок надають масі бажаний білий колір, створюючи ідеальну основу для фарбування.

Створює однорідну, міцну та гладку поверхню під фарбування та обклеювання шпалерами.

Стійка до розтріскування в результаті усадки під час висихання.

Підвищена твердість покращує експлуатаційні властивості та **параметри нанесення** - твердість шпаклівки допускає ручне і механічне шліфування, що значно прискорює роботу.

Призначення

ВИД ВИКОНУВАНИХ РОБІТ	
Оштукатурювання	+
Початкове вирівнювання основи	використовувати напр. GIPSAR PLUS
Заповнення невеликих прогалів	використовувати напр. GIPSAR PLUS
Затирка гіпсокартонних плит з використанням стрічки	використовувати напр. GIPSAR PLUS
Шпаклювання повної поверхні гіпсокартонних плит	+
Горизонтальне шпаклювання гіпсокартону	Q2-Q4

ТИП ФІНІШНИХ ШАРІВ	
лакофарбові покриття	+
шпалери	+

ВИДИ ОСНОВИ	
бетон	+
цементні, цементно-вапняні штукатурки	+
штукатурки гіпсові	+
гіпсокартон	+

Технічні характеристики

Насипна щільність (сухої суміші)	прибл. 1,06 кг/дм³
Пропорції змішування вода / суха суміш	0,39 – 0,40 л / 1 кг 1,95 – 2,0 л / 5 кг 3,9 – 4,0 л / 10 кг 7,8 – 8,0 л / 20 кг
Макс. товщина одного шару	2 мм
Адгезія	мін. 0,50 МПа
Температура приготування маси, а також поверхні та навколишнього середовища в ході робіт	від +5 °C до +25 °C
Час дозрівання	5 хвилин
Тривалість придатності готового розчину	мін. 1,5 години

Технічні вимоги

GIPSAR UNI виконує вимоги PN-EN 13279-1:2009 - гіпсова штукатурка для штукатурки стін і стель усередині приміщень - за винятком стін, перегородок, стель і облицювання, призначених для захисту конструкцій від вогню та/або у протипожежних бар'єрах у будівлях - EN 13279-1 C7/20/2.

GIPSAR UNI (2022) Декларація експлуатаційних властивостей № 042/3/CPR EN 13279-1:2008	
Цільове застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1

Нанесення фінішної шпаклівки

Підготовка основи

Основа повинна бути:

стабільна – достатньо тверда і достатньо довго витримана – передбачається, що час витримки нових цементних штукатурок, виготовлених із готових штукатурних розчинів ATLAS, становить мін. 1 тиждень на кожен см товщини,

очищена - від шарів, які можуть послабити адгезію, особливо від пилу, бруду, вапна, мастил, жирів, воску, залишків олійної та емульсійної фарби. Якщо поверхня має сліди біологічної корозії, використовуйте ATLAS MYKOS PLUS, щоб видалити її, **суха**,

рівна – максимальна товщина шару GIPSARA UNI – 2 мм,

заґрунтована (при надмірній поглинальній здатності основи):

- ATLAS GRUNT NKP (готовий до використання - без необхідності розбавлення),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

покрита адгезійним шаром (якщо основа має низьку поглинальну здатність або покрита шарами, що обмежують адгезію):

- ATLAS ULTRAGRUNT,
- ATLAS GRUNTO-PLAST.

Усі сталеві елементи, які можуть безпосередньо контактувати зі шпаклівкою, слід обробити засобом для захисту від корозії.

Приготування маси

Матеріал з мішка слід висипати в резервуар з водою (пропорції вказані в технічних характеристиках), а потім перемішати вручну або механічно (низькооборотним міксером) до отримання однорідної маси без грудок. Залишити замішаний розчин на 5 хвилин і знову перемішати. Використати протягом прибл. 1,5 годин після приготування.

Нанесення маси

Масу можна наносити вручну (шпателем, валиком) або машинним способом.

НАНЕСЕННЯ ШПАТЕЛЕМ. Рекомендується використовувати гладкий шпатель з нержавіючої сталі та поступово розгладжувати поверхню у ході роботи. Наносити масу на стіни смугами від підлоги до стелі, рухаючи шпателем знизу вгору. У разі стель наносити масу смугами у напрямку від вікна в глибину приміщення, тягнучи шпатель «на себе».

НАНЕСЕННЯ ВАЛИКОМ Наносити масу слід валиком (рекомендований валик з ворсом типу scotch brite, напр. Rollo Finish ATLAS), рівномірно розподіляючи її по поверхні за допомогою шпателя. Розгладити нанесений шар шпателем з нержавіючої сталі відразу після нанесення.

МАШИННЕ НАНЕСЕННЯ. Набризк виконують, проводячи наконечником пристрою на відстані приблизно 1-1,5 м від основи, горизонтальними смугами, що перекриваються між собою. У разі перерви у нанесенні маси більше ніж на 1 годину завантажувальний бункер і змішувик необхідно ретельно очистити і промити чистою водою. Відразу після набризку поверхню необхідно вирівняти сталевим шпателем.

Для механічного застосування рекомендовані наступні пристрої (демонтувати головний фільтр пристрою).

Агрегат для розпилення шпаклівки	Насадка	Тиск
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Максимальний робочий тиск
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Шліфування фінішного шару

Після висихання масу можна обробляти професійними шліфувальними машинками з правильно підібраними шліфувальними дисками (рекомендована зернистість (180-220)). Маса також придатна для традиційної обробки, де дрібні нерівності можна видалити вручну відповідно підібраним наждачним папером або шліфувальною сіткою. Утворені нерівності необхідно ще раз зашпаклювати тонким шаром (на попередньо зволожену основу) і відшліфувати.

Фінішні роботи

Після висихання шпаклівки можна приступати до обклеювання шпалерами або фарбування. Для фарбування можна використовувати акрилові фарби (наприклад, ATLAS есоFARBA) або латексні фарби (наприклад, ATLAS optiFARBA або ATLAS proFARBA). Перед фарбуванням готовий шар фінішної шпаклівки необхідно заґрунтувати препаратом, рекомендованим виробником фарби. Фінішний шар шпаклівки перед облицюванням рекомендується заґрунтувати емульсією ATLAS UNI-GRUNT.

Витрата

У середньому 1 кг маси на 1 м²/1 мм товщини шару.

Упаковка

Поліетиленові пакети 5 кг.

Поліетиленові мішки 10 кг, 20 кг.

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в паспорті безпеки, розміщеному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Термін придатності становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці - для продукту у поліетиленових мішках.

Важлива додаткова інформація

Масу готувати в чистих ємностях (залишки затверділого гіпсу скорочують час схоплювання свіжої гіпсової маси).

Консистенція маси, якою заповнюють порожнини, повинна бути густішою, ніж у випадку виконання фінішних покриттів.

Гіпсову шпаклівку не можна наносити на основи, які безпосередньо піддаються впливу вологи.

Не рекомендується наносити гіпсову шпаклівку у ванних кімнатах, пральнях та інших приміщеннях з відносною вологістю повітря понад 75% протягом тривалого часу.

Під час висихання маси необхідно уникати прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити належну вентиляцію приміщень.

Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без відповідного дозволу карається накладенням відповідних санкцій.

Дата оновлення: 17.01.2024