



ATLAS UNI-GRUNT

ґрунтовка глибокого проникнення

- максимальний ефект зміцнення основи
- швидкодіючий
- обмежує та вирівнює поглинання
- підвищує адгезію
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
- нанесення пензлем, валиком або машинним способом
- під шпаклівки, фарби, клеї, штукатурки, підлогові покриття та самовирівнюючі суміші



Властивості

ATLAS UNI-GRUNT - ґрунтовка глибокого проникнення, виготовлена на основі водної дисперсії полімерної смоли найвищої якості.

Швидкодіючий - дуже короткий час висихання – залежно від температурних умов і вологості повітря нанесення нових шарів на заґрунтовану основу можливе:

- приблизно через 15 хвилин – стосується клейових розчинів ATLAS,
- приблизно через 2 години - стосується покриттів для підлог і самовирівнюючих основ, шпалер, лакофарбових покриттів на цементно-вапняних штукатурках, силікатних блоках і газобетонних блоках.

Максимальний ефект зміцнення основи - проникає в структуру матеріалу, завдяки дуже високому вмісту полімерних дисперсій зміцнює і консолідує його в зоні проникнення.

Ефективний – однієї каністри ATLAS UNI-GRUNT в розведенні 1:3 достатньо для заґрунтування тієї ж поверхні, що і 4 каністр звичайної готової до використання ґрунтовки.

Підвищує ефективність фарб, лаків та клеїв – герметизуючи структуру заґрунтованої поверхні, зменшує витрату матеріалів, що використовуються для виконання наступного шару.

Полегшує нанесення наступних шарів– лакофарбового покриття, клеїв, штукатурки та шпаклівки, ґрунтовок для наливної підлоги, клеїв для килимових покриттів, клеїв для шпалер, термоізоляційного клею для поверхні тощо.

Обмежує поглинання основи- запобігає «втягуванню» надлишкової води з продукту, що наноситься на заґрунтовані основи: цементні покриття з теплою підлогою або без неї, різні види штукатурки і т.д.

Уніфікує поглинаючу здатність основи – продукт, що наноситься наступним шаром, має однакові умови зв'язування по всій поверхні, в тому числі й у місцях, де виконувався локальний ремонт.

Підвищує адгезію до основи - забезпечує досягнення максимальних параметрів нанесеного продукту (наприклад, міцності, адгезії, твердості) шляхом усунення сорбції вологи основою.

Зв'язує вільні частинки пилу і бруду, а також пил, що залишився після шліфування і видалення пилу з поверхонь.

Призначен для застосування при підвищених температурах – рекомендований до використання в діапазоні від 5°C до 30°C, всередині й зовні будівель.

Дуже низький вміст ЛОС – у 15 разів знижений вміст летких органічних сполук у порівнянні до вимог

Безбарвн, без розчинників і на водній основі – продукт безбарвний після висихання, не викликає зміни кольору поверхні.

Нанесення можна здійснювати за допомогою валика, пензля або методом розпилення.

Призначення

Види основ - стандартні	
цементні підлоги і стяжки	+
ангідритові стяжки	+
цементні та цементно-вапняні штукатурки та покриття	+
гіпсові штукатурки та покриття	+
стіни з коміркуватого бетону	+
стіни з цегли або силікатних блоків	+
стіни з цегли або керамічних блоків	+
стіни з гіпсових блоків	+

Види основ - нестандартні*	
цементні підлоги та стяжки з системою підігріву підлоги	+
ангідритні стяжки з системою підігріву підлоги	+
Бетон монолітний	+
залізобетон	+
існуючі керамічні та кам'яні облицювання	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT*
тераццо	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT*
ОСП	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT*
гіпсокартонна плита	+
стійкий лінолеум, ПВХ	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT*
лаки для бетону	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT*
покриття олійними фарбами	+
лакофарбові покриття з акрилових та латексних внутрішніх фарб	використовувати ATLAS ULTRAGRUNT*

* застосовується до всіх типів фінішних шарів, наведених у таблиці нижче, за винятком лакофарбових покриттів (через утворення шорсткої поверхні ATLAS ULTRAGRUNT або GRUNTO-PLAST).

Тип фінішного шару - слід ознайомитись з рекомендаціями виробника матеріалу фінішного шару щодо ґрунтування під ним	
облицювання які закріплюють цементним або гіпсовим клеєм	+
мінеральна гідроізоляція (шлам)	+
цементні підлоги та стяжки, ангідритні стяжки	+
цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки	+
гіпсові, цементні та полімерні фінішні покриття	+
лакофарбові покриття з акрилових та латексних внутрішніх фарб	+
шпалери	+

Сфера застосування	
всередині будівель	+
зовні будівель	+
на горизонтальних поверхнях	+
на вертикальних поверхнях	+

Технічні характеристики

Густина емульсії	бл. 1,0 г/см ³
Температура поверхні та середовища під час роботи	від +5 °C до +30 °C
Початок подальших робіт після ґрунтування (в залежності від основи)	- приблизно через 15 хвилин - наноситься на клейові розчини ATLAS, приблизно через 2 години - наноситься на підлоги та наливні стяжки, лакофарбові покриття на цементно-вапняних штукатурках, силікатних блоках та газобетонних блоках.

Технічні вимоги

Ґрунтовка не класифікується як будівельний продукт.

Ґрунтування

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, вільною від пилу, бруду, масла, жиру та воску. Всі вільні, не зв'язані з основою шари повинні бути усунені перед нанесенням емульсії.

Підготовка ґрунтовки

Залежно від стану основи та типу наступного шару ґрунтовку слід наносити в розведеному або нерозведеному вигляді відповідно до таблиці нижче

Стан основи	Слабкі та дуже поглинаючі основи, наприклад, цементно-вапняні штукатурки, комірчастий бетон, силікатна цегла, основи, виготовлені за технологією міксокрет	Основи зі стандартним поглинанням і несучою здатністю	
Тип наступного шару	підлоги штукатурки шпаклівки фарби гідроізоляція клеї для плиток клеї для теплоізоляції	підлоги штукатурки	шпаклівки фарби гідроізоляція клеї для плиток клеї для теплоізоляції
Вагові пропорції розчину емульсія: вода	без розведення або наносити 2 рази (метод «мокрый по мокрому») у розведенні 1:1	1 : 1	1 : 3
витратність з упаковки 1 кг	до 20 м ²	до 40 м ²	до 80 м ²
витратність з упаковки 5 кг	до 100 м ²	до 200 м ²	до 400 м ²
витратність з упаковки 10 кг	до 200 м ²	до 400 м ²	до 800 м ²
витратність з упаковки 20 кг	до 400 м ²	до 800 м ²	до 1600 м ²

Ґрунтування

Наносьте емульсію на поверхню валиком, пензлем або розпиленням тонким і рівним шаром.

Після висихання ґрунтовки бажано перевірити її ефективність, змочивши основу водою і оцінити швидкість її поглинання. При необхідності ґрунтування необхідно повторити.

Використання поверхні

Ґрунтовка висихає приблизно за 2 години. Фарбування, наклеювання шпалер, наклеювання плитки тощо починайте після висихання емульсії. У разі наклеювання керамічних покриттів на сухі цементні та цементно-вапняні поверхні можна починати роботи вже через 15 хвилин після ґрунтування. Після висихання ґрунтовка повинна утворити матову поверхню.

Витрата

Витрата ґрунтовки складає: 0,05 - 0,2 кг/м² і залежить від поглинаючої здатності основи (деталі в таблиці в кінці документа).

Упаковка

Пластикові контейнери: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

ATLAS UNI-GRUNT – Кат. А/Һ/FW : максимальний вміст ЛОС (VOC) в продукті 1,92 г/л, допустимий вміст ЛОС (VOC) 30 г/л.

Зберігання та транспортування

Інформація про зберігання та транспортування міститься на упаковці продукту та в паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить 12 місяців з дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Перед фарбуванням гіпсові поверхні слід заґрунтувати відповідно до рекомендацій виробника фарби.

Інструменти слід чистити чистою водою одразу після використання.

Можливі плями емульсії можна видалити за допомогою ATLAS ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ФАРБАМИ, ҐРУНТОВКОЮ, ШТУКАТУРКОЮ.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил, а також правил безпеки та гігієни праці. З дати видання цього технічного паспорта всі попередні стають недійсними. Документи, що супроводжують продукт, доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому символи та торгові назви є власністю Atlas sp. z o.o. Забороняється використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 2025-06-17