

DOLINA NIDY GIPS SZPACHLOWY

ГІПСОВА ШПАКЛІВКА

- для вирівнювання основи та будь-яких ремонтно-монтажних робіт
- ідеальне покриття нерівних поверхонь
- відмінне розподілення по поверхні, незалежно від консистенції маси
- висока міцність



Для
механічного
Нанесення



Час готовності
до роботи



Темп.
нанесення



Екологічний
продукт



ЗАСТОСУВАННЯ

- для виконання шпаклювальних робіт на стінах і стелях
- для шпаклівки та ремонтних робіт, що полягають у заповненні проміжків і дрібних подряпин чи тріщин в основі
- для монтажу гіпсових панелей і кріплення алюмінієвих кутиків
- для типових мінеральних основ, таких як бетон, цемент, цементно-вапняна та гіпсова штукатурка, а також гіпсокартонні плити
- для використання всередині будівель

ВЛАСТИВОСТІ

- гіпсова шпаклівка, виготовлена на основі природних гіпсових в'язучих, отриманих шляхом випалювання гіпсового каменю, містить мінеральні наповнювачі та компоненти, які роблять гіпсову масу пластичною та дуже зручною для обробки,
- універсальна сфера застосування, може використовуватися для вирівнювання основи та шпаклівки, а також монтажу гіпсових збірних елементів
- висока механічна міцність шару завдяки високому вмісту гіпсового в'язучого ($\geq 50\%$)
- незамінна при ремонті, особливо в старих будівлях - виріб забезпечує корекцію великих нерівностей основи і точне виведення площин і кутів стін
- для використання в шарі товщиною до 5 мм за раз, що набагато більше, ніж у більшості продуктів для виконання шпаклівки
- ідеально гладка поверхня білого однорідного кольору, яка є чудовою основою для фарбування або обклеювання шпалерами
- шар гіпсу позитивно впливає на здоров'я і самопочуття користувачів будинку, забезпечуючи сприятливий мікроклімат у приміщеннях

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути відповідним чином витримана, суха, стабільна і очищена від забруднень, які можуть ослабити адгезію. Монтажні канавки заповнити БУДІВЕЛЬНИМ ГІПСОМ DOLINA NIDY. Всі сталеві елементи, які можуть безпосередньо контактувати з гіпсом шпаклювальним, повинні бути захищені від корозії. Увага! Не використовувати на дерев'яних, металевих і пластикових основах. Конкретні рекомендації щодо підготовки основи наведені в таблиці на наступній сторінці.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Суху суміш необхідно рівномірно засипати в ємність з відміряною кількістю чистої води у пропорції приблизно 0,70 л води на 1 кг гіпсу і залишити на 3-5 хвилин, а потім перемішати вручну або механічно до отримання однорідної маси без грудок і нерозтертих компонентів. У разі заповнення пустот, монтажу алюмінієвих куточків або гіпсових збірних елементів консистенція маси повинна бути густішою, ніж при нанесенні фінішного покриття. Маса готова до використання відразу після перемішування і зберігає свої властивості близько 60 хвилин. Невикористана маса після початку схоплювання непридатна для повторного змішування з водою і її треба викинути, оскільки вона скорочує час схоплювання наступного замісу.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Під час шпаклювання та вирівнювання основи шпаклювальну масу рівномірно розподіляють шпателем з нержавіючої сталі, міцно притискаючи її до основи. Починати роботу слід зі стелі, накладаючи масу смугами в напрямку від вікна вглиб приміщення, тягнучи шпатель на себе, а на стіни наносити масу в напрямку від підлоги до стелі, ведучи шпатель знизу вгору. Максимальна товщина одного шару не повинна перевищувати 5 мм. Якщо утворилися будь-які нерівності, слід виконати шпаклювання тонким шаром, а після висихання поверхню затерти. При монтажі збірних гіпсових елементів, наприклад, стінних панелей, нанести шпаклівку на паз (заглибину) і гребінь (виступ) таким чином, щоб частина шпаклювальної маси витікала при встановленні наступної



панелі. Залишок отриманої маси розподілити по поверхнях та заповнити можливі пустоти за допомогою металевого шпателя.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ЗА ПОВЕРХНЕЮ

Під час сушіння необхідно уникати прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити належну вентиляцію приміщень. Час висихання шпаклювального гіпсу залежить, зокрема, від місця застосування і товщини шару, а також від температури і вологості в приміщенні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

Підготовка поверхні до фарбування та наклеювання шпалер – перевірити, чи достатньо сухою є поверхня (максимальна вологість не повинна перевищувати 1%), і чи очищена вона від пилу. Ґрунтувальний засіб необхідно підібрати відповідно до типу використовуваного покриття. Дотримуватися рекомендацій виробника фарби або шпалер.

ВИТРАТА

В середньому на виконання шпаклювальних робіт йде близько 1 кг на 1 м² при товщині шару 1 мм.

УПАКОВКИ

Паперові пакети: 2 кг. Паперові мішки: 15 кг, 20 кг, 25 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Низькобортна дріль з прямим міксером, відро з еластичного пластику, штукатурний інструмент з нержавіючої сталі (сталева терка, шпатель, трапецієвидна кельма), обладнання для механічного шліфування, наждачний папір або абразивна сітка. Інструменти необхідно чистити чистою водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Продукт має гігієнічний сертифікат Національного інституту гігієни.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація щодо зберігання та транспортування наведена на упаковці продукту та в паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорції змішування Вода / суха суміш	прибл. 0,70 л на 1 кг прибл. 1,40 л на 2 кг прибл. 10,50 л на 15 кг прибл. 14,00 л на 20 кг прибл. 17,50 л на 25 кг
Час готовності до роботи	прибл. 60 хвилин
Умови під час роботи	температура основи і оточення від +5 °C до +25 °C, вологість у приміщенні до 70%.
Початок схоплювання	не раніше ніж через 20 хвилин
Адгезія до основи	≥ 0,1 Н/мм ²
Стійкість до згинання	≥ 1,0 Н/мм ²
Стійкість до стискання	≥ 2,0 Н/мм ²
Максимальна товщина одного шару	5 мм

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Продукт є будівельним виробом, для якого технічною специфікацією є гармонізований європейський стандарт PN-EN 13279-1:2009 - гіпсова штукатурка для штукатурки стін і стель усередині будівель - за винятком стін, стель і облицювання, призначених для захисту конструкцій від вогню та/або протипожежних бар'єрів у будівлях (EN 13279-1 - B1/20/2).

ГІПСОВА ШПАКЛІВКА DOLINA NIDY (2019) Декларація експлуатаційних характеристик № EC 03/1/CPR EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009)	
Цільове застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1

ПРИМІТКА

Слід суворо дотримуватись:

- правил належного зберігання виробу
- правил ґрунтування і належної підготовки основи
- рекомендованої товщини шару
- відповідної вологості і температури основи і оточення
- рекомендованого способу догляду

Виробник не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті використання виробу, невідповідного вищенаведеним рекомендаціям і будівельним нормам.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБОП. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу.

Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Дата оновлення: 2024-07-12



Детальні рекомендації щодо підготовки основи наведені в таблиці нижче.

Тип основи	Вимоги	Підготовка	Спосіб ґрунтування
цементні та цементно-вапняні штукатурки	витримуються приблизно 2-4 тижні, вологість основи менше 3% (визначається методом СМ),	поверхню очистити від пилу, бруду, оливи, жиру, залишків лакофарбового покриття тощо. Слабо зчеплені частини основи або кладочці розчини необхідно відділити, а фрагменти, які обсипаються, очистити дротяною щіткою.	рекомендоване ґрунтування ґрунтувальним засобом EURO-GRUNT. Засіб наносити пензлем, щіткою або малярським валиком. Залиште до повного висихання (приблизно 12 годин, залежно від зовнішніх умов).
гіпсові штукатурки, гіпсові плити	витримані протягом приблизно 1-2 тижнів, вологість основи менше 3% (визначена методом СМ)		ґрунтування не вимагається
бетон і залізобетон	монолітні елементи витримані протягом 4-6 місяців, вологість основи менше 3% (визначена методом СМ)	поверхню очистити від пилу, бруду, оливи, жиру, залишків лакофарбових покриттів і антиадгезійних засобів. Слабо зчеплені частини основи необхідно відділити і очистити від пилу	рекомендоване ґрунтування білим ґрунтувальним засобом INTER-GRUNT. Засіб наносити пензлем, щіткою або малярським валиком. Залиште до повного висихання (приблизно 24 годин, залежно від зовнішніх умов).