



ATLAS CERPLAST

Universāls zemapmetuma gruntējums

- nodrošina ideālu augstu apmetuma saķeri ar pamatni
- samazina un vienādo absorbcijas spēju un nostiprina pamatni
- atvieglo uzklāšanu un faktūru veidošanu
- augsta izturība un seguma spēks
- lietojams iekštelpās un āra apstākļos



Īpašības

ATLAS CERPLAST tiek ražots lietošanai gatavas masas veidā uz akrila sveķu un kvarca pulvera bāzes.

Augsta efektivitāte un segšanas spēja.

Satur pildvielu – palielina saķeri, pateicoties efektīvas virsmas veicināšanai starp slāņiem (rada raupju virsmu).

Aizsargā pamatni no jaunā slāņa nelabvēlīgās ietekmes – veido ķīmisku barjeru starp pamatni un apmetumu, ierobežojot to savstarpējo ietekmi – tas samazina krāsas caursiņanos no pamatnes un traipu veidošanos uz apmetuma virsmas.

Augsta saķere - ar betonu minimums 1,0 MPa.

Palielina saķeri - stingri piekļaujas pamatnei un uzklātajam apmetumam.

Samazina pamatnes absorbciju - novērš pārāk intensīvu ūdens izdalīšanos no svaigi uzklātiem apmetumiem uz pamatnes.

Atvieglo nākamās kārtas izstrādi – raupja virsma samazina uzklātā apmetuma "slidēšanu".

Krāsošanas iespējas:

Gruntskrāsu var krāsot 418 krāsās, kas atbilst SAH apmetumu un krāsu krāsu gammai, kā arī 7 krāsās, kas paredzētas ATLAS DEKO M apmetumiem:

- balta,
- brūna,
- klinkera,
- grafīta,
- smilškrāsa,
- pelēka,
- kafijas krāsa.

ATLAS CERPLAST krāsu rekomendācijas ATLAS DEKO M apmetumiem ir atrodamas šo apmetumu tehniskajās kartēs.

Pielietojums

Nogrunvē pamatni zem ATLAS plānas kārtas apmetumiem – minerālajiem, akrila, silikona un mozaikas DEKO M. Detalizēta informācija par pielietojumu pieejama apmetumu tehnisko datu lapā.

Tehniskie parametri

Gatava izstrādājuma blīvums	ap 1,5 g/dm ³
Saķere ar betonu	> 1,0 MPa
Masas sagatavošanas, pamatnes un apkārtnes temperatūra darba laikā	no +5 °C līdz +30 °C
Nožūšanas laiks	4 ÷ 6 stundas

Tehniskās prasības

ATLAS CERPLAST ietilpst siltumizolācijas sistēmu produktu grupā:

Sistēmas nosaukums	Valsts tehniskais novērtējums
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 izdevums 5.
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020 izdevums 1.
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583 izdevums 2.
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 izdevums 2.
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188 izdevums 1.
ATLAS GRIP	ITB-KOT-2022/0180 izdevums 3.

ATLAS CERPLAST ietilpst siltumizolācijas sistēmās ar apmetuma javām:

Sistēmas nosaukums	Eiropas tehniskais novērtējums
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS XPS	ETA 07/0316

Gruntēšana

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt:

stabilai – pietiekami stingra un atbilstoši ilgi noturēta, sausai virsmas līmenī,

līdzienai - nelīdzenumus un iztrūkumus nepieciešams aizpildīt ar, piem.:

- ATLAS ZW 330,
- APMETUMA JAVU ATLAS.

Pirms labošanas darbiem pamatne ir jānogruntē ar līdzekli:

- ATLAS UNI-GRUNT,
 - ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,
 - ATLAS GRUNT NKP (gatava lietošanai – bez atšķaidīšanas),
- attīrītai** - no kārtām, kas varētu mazināt apmetuma saķeri, jo īpaši putekļiem, netīrumiem, kaļķa, eļļām, taukiem, vaska, eļļas un emulsijas krāsu pārpalikumiem. Ja uz pamatnes parādījušies bioloģiska iedarbība (sēnītes, aļģes, u.tml.), pamatni ieteicams attīrīt ar līdzekli ATLAS MYKOS PLUS.

Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnes veids	Prasības attiecībā uz izturēšanas
armējošie slāņi siltināšanas sistēmās no minerālajām līmjavām ATLAS	Sīkāka informācija ir norādīta izmantotā līmes tehniskajā kartē, kas izmantota armatūras slāņa izveidei.
jauni cementa apmetumi, izgatavoti no gatavas apmetuma javas ATLAS, tradicionāliem cementa un cementa – kaļķa apmetumiem	min. 7 dienas* mitrums ≤ 4%*
betona pamatnes	min. 28 dienas* strukturālais mitrums < 4%*
krāsas pārklājums ar labu saķeri ar pamatni izmantošanai iekšdarbos	bez prasībām

*) uzmanību: attiecas uz sasaistes apstākļiem: T= +20°C, gaisa mitrums 50 %.

Masas sagatavošana

Izstrādājums tiek piegādāts lietošanai gatavas masas veidā. Apmetumu nedrīkst jaukt ar citiem materiāliem, atšķaidīt vai iebiezināt. Tieši pirms lietošanas un darba laikā masa jāsamaisa, lai izlīdzinātu konsistenci.

Masas izstrāde

Masu ar rullīti vai otu izstrādāt uz sagatavotās pamatnes (vienmērīgi uz visas virsmas), izmantojot rullīti, otu vai mehānisku izstrādi.

Apmetuma izstrāde

Virsmas apmešanu vai seguma līmēšanu var sākt pēc pilnīgas masas nožūšanas, t.i. pēc 4÷6 stundām no tās uzklāšanas brīža.

Patēriņš

Vidējais patēriņš ir 0,3 kg masas uz 1 m².

Iepakojums

Plastmasas spaiņi 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Gruntējamo virsmu gruntēšanas un apmetuma nožūšanas laikā jāsamazina tiešie saules stari, vēja un nokrišņiem.

Ja turpmākie darbi nav iespējami sezonas beigšanās un ilgstoši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, ir pieļaujams atstāt armatūras slāni, kas nostiprināts tikai ar gruntskrāsu, līdz brīdim, kad apstākļi ļaus veikt apmetuma uzklāšanu.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni. Netīrumus noņemt ar līdzekli ATLAS SZOP 2000.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamat norādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To ļaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.05.2025.