



- tūlītēja krāsošana
- saglabā krāsas toni
- augsta saķere
- bez rukuma un plaisām
- praktiski bez nosēšanās



**BEZ RUKUMA
UN PLAISĀM**

Pamatnes veids - betons, apmetums, ģipsis, izlīdzinošā špaktele, špaktele, koksne, MDF, HDF, skaidu plāksnes, keramika, tērauds, PVC un līdzīga tipa plastmasa, **szkło**..

Tehniskie parametri

ATLAS VIEGLAIS AKRILS ir vienkomponenta akrila hermētiķis uz sintētisko sveķu dispersijas un vieglo pildvielu bāzes, kas saistās fizikālās reakcijās.

Sacietēšanas sistēma ūdens iztvaikošanas ietekmē	ūdens iztvaikošanas ietekmē
Blīvums	apm. 0,71 g/ml
Izstrādes temperatūra	no +5 °C līdz +40 °C
Šuves platums	5-10 mm
Viršējās kārtas veidošanās	pēc apm. 2 min.
Sacietēšanas laiks	1 mm/24 stundas
Termiskā pretestība ekspluatācijas laikā	no - 20 °C līdz +75 °C

Tabulā norādītais laiks tiek rekomendēts izstrādei apm. +23 °C temperatūrā un 50 % mitruma apstākļos.

Tehniskās prasības

Izstrādājums atbilst standarta EN 15651-1:2012 prasībām.

ATLAS VIEGLAIS AKRILS (2023) Ekspluatācijas īpašību deklarācija 284/CPR	
EN 15651-1:2012 Tepes izmantošanai iekšdarbiem	
Ugunsreakcijas klase	Klase E
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība: - noturība pret noteci - apjoma zudums - mehāniskās īpašības – pārraušanas relatīvais pagarinājums (23 °C)	≤ 3 mm ≤ 45 % ≥ 25 %

Izstrāde

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un rūpīgi attaukotai. Porainām un absorbējošām pamatnēm nav jābūt pilnībā sausām.

Substrāti, kurus nepieciešams gruntēt ar ATLAS GRUNT NKP vai ATLAS UNI-GRUNT:

- ļoti poraini, piemēram, porains betons, smilšakmens u. c.
- absorbējoši, piemēram, kaļķocementa un ģipša apmetums, ģipškartona plāksnes un to grieztās malas utt.

. Ja rodas šaubas par saķeri, ieteicams veikt testu, uzklājot akrilu uz neliela laukuma un mēģinot atraut pēc sacietēšanas.

Dziļas spraugas vispirms jāaizpilda ar putu dilatācijas auklu, ievietojot to vajadzīgajā dziļumā. Seklu spraugu gadījumā spraugas apakšdaļu nosegt ar PE lenti.

Spraugu malas nostiprināt ar maskējošu lenti, lai izvairītos no netīrumiem. Lenti noplēst tūlīt pēc akrila masas uzklāšanas un profilēšanas.

Izstrāde

Pirms akrila izmantošanas noņemt aplikatoru un nogriezt kārtidža tūbas galu. Uzlikt atpakaļ aplikatoru un nospiegt to, vēlams slīpā leņķī, atbilstoši šuves platumam. Sagatavoto kārtidžu ievietot akrila pistolē. Akrila masu uzklāt lēnām, vienmērīgi, viegli piespiežot pie virsmas. Rūpīgi aizpildīt visu spraugas šķērsriezumu, neielaižot tajā gaisu. Virsmu profilēt ar špaktelļāpstiņu vai pirkstu (iemērcot to ūdenī) 5 minūšu laikā pēc izstrādes. Masas sasaistes laiks ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras, gaisa mitruma un savienojuma šķērsriezuma. Nodrošināt efektīvu telpas ventilāciju līdz masas pilnīgai sasaistei. Savienojuma virsmu nedrīkst tieši ietekmēt ūdens.

Krāsošana

Akrila virsmu iespējams krāsot jau pēc 1 minūtes ar klasiskām interjera krāsām :

lateksa	+
akrila	+
keramiskajām	+

Var krāsot:

- līdz 5 mm platām šuvēm - pēc 1 minūtes,
- šuvēm virs 5 mm - ieteicams nogaidīt vēl 10-20 minūtes.

Ņemot vērā nepārtrauktu krāsu ražošanas tehnoloģijas attīstību, pirms krāsošanas ieteicams veikt testu un pārbaudīt krāsas un hermētiķa saderību.

Rīki

Manuālā vai elektriskais pistole.

Veiktspēja

Darba ražīgums vienam iepakojumam ir aptuveni 10 m, ievērojot šuves platumu 5 mm. Norādītās vērtības ir aptuvenas, kas saistītas iztrūkumiem un zudumiem apstrādes laikā.

Iepakojums

Plastmasas tūbas: 300 ml.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz produkta iepakojuma un Tehnisko datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Produkta derīguma termiņš (uzglabāšanas laiks): 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Neizmantot tādiem materiāliem kā: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprēns, spoguļi, akvāriji, bitumena virsmas, dabīgais akmens un mīksta plastmasa. Ja materiālam ir nezināms sastāvs, kā arī konglomerātu un laminātu gadījumā, veikt saķeres testu neredzamā vietā, lai novērtētu produkta atbilstību.

Nelietot ārpus telpām vai vietās, kas pastāvīgi pakļautas ūdens iedarbībai.

Pirms akrila lietošanas ieteicams veikt saķeres testu ar pamatni.

Akrila hermētiķis sasaistes laikā izdala ūdeni, kas rada zemu rukumu. Tas var izraisīt pārāk ātri uzklāta krāsas pārklājuma plaisāšanu.

Svaigus netīrumus uz šuves masas tīrīt ar ūdeni. Sacietējušu šuvju masu iespējams noņemt tikai mehāniski.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2023.10.16