



ATLAS ESKIMO G

добавка, що прискорює тужавіння дисперсійних штукатурок

- дає змогу наносити штукатурку при температурі вище 0°C і підвищеній вологості повітря (навіть понад 80%)
- прискорює тужавіння штукатурки вдвічі
- прискорює ранню стійкість до опадів утричі
- нейтральна по відношенню до інших властивостей матеріалу

Властивості

Продукт містить прискорювачі тужавіння полімерних зв'язувальних у штукатурках ATLAS. Дія добавки ATLAS ESKIMO G полягає в ініціюванні попереднього зшивання полімеру вже на початковій стадії випаровування води. Це призводить до:

- прискорення процесу тужавіння штукатурки в умовах знижених температур і високої відносної вологості повітря,
- набуття ранньої стійкості до короточасних опадів невеликої інтенсивності.

2-кратне прискорення тужавіння штукатурки, 3-кратна прискорена рання стійкість до опадів - порівняно зі штукатурками, що тужавіють без добавки при температурі°C і відносній вологості 80%.

За таких умов температури та вологості ці параметри становлять відповідно:

- час тужавіння: близько 16 годин,
- рання стійкість до дощу: після 5 годин

Нанесення штукатурки можливе при температурі поверхні і повітря вище 0 °C - зниження температури нижче нуля може відбутися після повного тужавіння штукатурки, тобто не раніше ніж через 18 годин після завершення її нанесення.

ATLAS ESKIMO G призначена для нижченаведених штукатурок від ATLAS:

- ATLAS СИЛІКОН-СИЛІКАТНА ШТУКАТУРКА,
- ATLAS СИЛІКОНОВА ШТУКАТУРКА,
- ATLAS SILKON BA,
- ATLAS GEMINI R,
- ATLAS GEMINI RS,
- ATLAS GEMINI RSX.

Проста в застосуванні - становить собою готову до застосування рідку добавку для штукатурок, що додається безпосередньо перед їх нанесенням.

Нейтральна по відношенню до інших властивостей матеріалу – не призводить до зниження міцності матеріалу чи погіршення його експлуатаційних характеристик після тужавіння.

ATLAS ESKIMO G це безбарвна рідина зі злегка відчутним запахом аміаку.

Призначення

Дає виконувати штукатурні роботи при температурі 0° C – рекомендується при виконанні фасадних робіт в умовах низьких температур (>0-10°C) і підвищеної вологості повітря (навіть понад 80%).

Технічні характеристики

Відносна густина	близько 1,0 г/см ³
Температура застосування	від 0°C до +10°C

Додавання засобу до виробу

Продукт слід додавати в штукатурку безпосередньо перед її використанням. Необхідно дотримуватися співвідношення дозування ATLAS ESKIMO G:

ATLAS СИЛІКОН-СИЛІКАТНА ШТУКАТУРКА	до 1 % за вагою, тобто до 0,25 кг (ціла пляшка) на 25 кг штукатурки
ATLAS СИЛІКОНОВА ШТУКАТУРКА	
ATLAS SILKON BA	
ATLAS GEMINI R	
ATLAS GEMINI RS	до 0,5 % за вагою, тобто до 0,125 кг (півпляшки) на 25 кг штукатурки
ATLAS GEMINI RSX	

Після ретельного механічного перемішування штукатурки можна приступати до її нанесення.

Упаковки

Пластикові пляшки 0,25 кг.

Інформація щодо безпеки

Інформацію щодо безпеки наведено на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, розміщеному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформацію про зберігання і транспортування наведено на упаковці продукту і в паспорті безпеки, з яким можна ознайомитися на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить 18 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Дає можливість проводити роботи при низьких температурах і високій вологості повітря. За дуже високої вологості повітря (>80%) або низьких температур (>0°C) тужавіння штукатурки може бути більш тривалим. До моменту поверхневого тужавіння продуктів рекомендується залишати на будівельних риштуваннях захисні покриття (сітки, брезент і т.д.).

Залежно від умов нанесення може відбутися незначна зміна консистенції продукту.

Поверхня під штукатурку не повинна бути замерзлою і на ній не повинно бути конденсату.

Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил, а також правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. З товаросупровідними документами можна ознайомитися на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст Технічного паспорта, а також використані в ньому торгові позначення і назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без дозволу заборонено.

Дата оновлення: 28.11.2025